

## Přehled standardních lepidel

### ZÁKLADNÍ LEPIDLO

#### weberfor klasik

- pro lepení obkladů a dlažeb v interiéru
- vhodné pro nasávkové dlaždice o rozměrech max. 30×30 cm
- jednoduchá aplikace
- třída C1T



str. 316

### NA NÁROČNĚJŠÍ OBKLADAČSKÉ PRÁCE

#### weberfor fix

- lepidlo pro obklady a dlažby
- vhodné pro interiéry i exteriéry
- pro podlahové vytápění a bytová jádra
- pro slinuté dlažby
- třída C2T



str. 318

### NA NÁROČNĚJŠÍ OBKLADAČSKÉ PRÁCE

#### webercol plus<sup>5</sup>

- cementové lepidlo pro obklady a dlažby
- pouze v 5 kg balení
- třída C2TE
- pro lepení odkladů a dlažeb do 900 cm<sup>2</sup>



str. 320

### NA NÁROČNĚJŠÍ OBKLADAČSKÉ PRÁCE

#### weberfor flex

- lepidlo pro obklady a dlažby
- pro interiéry i exteriéry
- pro slinuté dlažby
- pro podlahové vytápění
- třída C2T SI



str. 322

### 2V1 STANDARDNÍ A LITÉ LEPIDLO

#### weberfor duoflex

- flexibilní, standardní i lité lepidlo
- pro interiéry i exteriéry
- pro podlahové vytápění
- pro bytová jádra
- pro slinuté dlažby
- třída C2TE SI



str. 324

### LEPIDLO PRO MOZAIKY

#### weberxerm 858 BlueComfort

- bílé lepidlo pro skleněné mozaiky, keramické obklady a dlažby i přírodní kámen
- vhodný do interiéru i exteriéry
- na podklad na bázi cementu i síranu vápenatého
- třída C2TE SI



str. 326

## Přehled **PROFI** lepidel

### ZÁKLADNÍ LEPIDLO

#### weberfor profi

- nízkoprašné lepidlo pro obklady a dlažby
- pro nasávkové dlaždice do rozměru 60×40 cm
- vhodné pro interiéry
- třída C1T



str. 328

### NA NÁROČNĚJŠÍ OBKLADAČSKÉ PRÁCE

#### weberfor profiplus

- nízkoprašné lepidlo pro obklady a dlažby
- vhodné pro interiéry i exteriéry
- pro podlahové vytápění a bytová jádra
- pro slinuté dlažby
- třída C2T



str. 330

### LEPIDLO PRO NÁROČNÉ LEPENÍ

#### weberfor profiflex

- nízkoprašné flexibilní lepidlo na obklady a dlažby
- vhodné pro interiéry i exteriéry
- pro dlaždice do rozměru 90×90 cm
- vhodné pro podlahové vytápění
- vhodné pro velkoplošné dlaždice
- třída C2T SI



str. 332

### NEJEFEKTIVNĚJŠÍ ZPŮSOB LEPENÍ DLAŽEB

#### weberfor profi 1000

- nízkoprašné lité lepidlo
- pro podlahy s vyšší zátěží
- pro anhydritové potěry
- třída C2E



str. 334

### RYCHLÉ LEPIDLO PRO NÁROČNÉ LEPENÍ

#### weberfor profiflex R

- nízkoprašné flexibilní, vysoce přílnavé lepidlo
- vhodné pro podlahové vytápění
- pro interiéry i exteriéry
- pochůznost po 4 hod., plná zátěž po 12 hod.
- třída C2TF SI



str. 336



## Přehled **PROFI** lepidel



### PRO SPECIÁLNÍ OBKLADAČSKÉ PRÁCE, PRO VELKÉ FORMÁTY KERAMIKY

#### weberfor superflex

- lepidlo určené k lepení velkých a ultratenkých formátů keramiky
- vhodné pro podlahové vytápění
- vhodné na anhydritové podklady
- pro interiéř i exteriér
- třída C2TE S2

str. 338



### LEPIDLO NA PŘÍRODNÍ KÁMEN

#### weberxerm 862

- výška lože 5–20 mm
- zvýšená odolnost tvorby vápenného výkvětu
- třída C2TE

str. 340



### LEPIDLO NA PŘÍRODNÍ KÁMEN

#### weberxerm 859 F

- výška lože do 10 mm
- rychlé lepidlo na přírodní kámen
- třída „C2TEF SI

str. 342

### DISPERZNÍ LEPIDLO PRO INTERIÉR

#### weberfix sol

- disperzní lepidlo pro okamžité použití
- vhodné pro obklady a dlažby
- do středně vlhkých prostor
- doporučujeme na SDK, OSB desky
- třída DIT



str. 344

### DISPERZNÍ LEPIDLO PRO INTERIÉR I EXTERIÉR

#### weberfix plus

- vhodné pouze pro obklady
- disperzní lepidlo pro okamžité použití
- doporučujeme na SDK, OSB desky
- třída D2TE



str. 346

### EPOXIDOPOLYURETANOVÉ LEPIDLO PRO SPECIÁLNÍ PODKLADY

#### weberxerm 847

- epoxidopolyuretanové dvousložkové lepidlo
- rychle tvrdnoucí, nesesychnající, pružné a tvárné
- pro interiéř i exteriér
- přílnavé k určitým kovům, dřevu, asfaltu
- třída R2TE



str. 348

### PRO SPECIÁLNÍ OBKLADAČSKÉ PRÁCE

#### weberpox easy

- dvousložkové lepidlo a spárovací malta na bázi epoxidu
- pro interiéř i exteriér
- pro obklady a dlažby v bazénech
- pro chemicky a mechanicky namáhané prostory
- třída R2T



str. 350

## Přehled spárovacích malt

### VYSOCE ODOLNÁ SPÁROVACÍ MALTA

#### weberpox easy

- dvousložková lepicí a spárovací malta na bázi epoxidu
- pro interiéř i exteriér
- pro obklady a dlažby v bazénech
- pro chemicky a mechanicky namáhané prostory
- šířka spáry 2–15 mm



str. 350

### SPÁROVACÍ MALTA PRO STANDARDNÍ POUŽITÍ

#### webercolor comfort

- protiplišňová
- drop-in efekt
- třída CG2W
- pochůznost po 24 hod.
- šířka spáry 1–6 mm



str. 352

### SPÁROVACÍ MALTA PRO SPÁRY 2–20 mm

#### webercolor premium

- třída CG2WA
- samoschnoucí vyzrávání
- technologie PROTECT3®
- technologie PURE-CLEAN®
- šířka spáry 1–15 mm



str. 354

### SPÁROVACÍ MALTA PRO KERAMICKÉ PÁSKY A LÍCOVÉ ZDIVO

#### webercolor klinker

- na fasádní pásy a přírodní kámen
- šířka spáry 5–50 mm



str. 356

### SPÁROVACÍ MALTA PRO PŘÍRODNÍ KÁMEN

#### weberfug 872 F

- spárovací malta pro přírodní kámen
- rychletvrdnoucí
- šířka spáry 3–20 mm
- snižená tvorba vápenného výkvětu
- pro interiéř i exteriér



str. 357

## Přehled těsnících tmelů

### SILIKONOVÝ TĚSNÍCÍ TMEL

#### webercolor SIL

- sanitární elastický tmel
- odolný proti plísním
- barevně stálý, odolný UV záření
- dobrá přilnavost
- pro interier i exterior



str. 358

### AKRYLÁTOVÝ TĚSNÍCÍ TMEL

#### webercolor AKR

- plasto-elastický tmel
- barevně stálý, vodě odolný
- po vytvrzení přetíratelný
- pro interier i exterior



str. 359

### TĚSNÍCÍ TMEL NA BÁZI MS POLYMERU

#### webercolor POLY

- vysoká lepivost
- trvale pružný
- barevně stálý, vodě odolný
- pro interier i exterior



str. 360



## Přehled penetračních nátěrů PROFI

### PŘEDNÁTĚR NA SAVÝ PODKLAD

#### weberpodklad A

- sjednocuje a snižuje savost podkladu
- zvyšuje soudržnost povrchových úprav
- prodlužuje zpracovatelnost následné povrchové úpravy
- rychle zasychá
- minimální spotřeba = ekonomický



str. 363

### PŘEDNÁTĚR NA NESAVÝ PODKLAD

#### weberpodklad haft

- podkladní nátěrová hmota bez rozpouštědel
- připravena k přímému použití
- vysoká přilnavost na hladkých nesavých podkladech
- rychle zasychá
- vhodná pro použití ve vnitřních i vnějších prostorech
- s obsahem křemičitého písku



str. 362

## Přehled hydroizolačních hmot PROFI

### HYDROIZOL. HMOTA NA TLAKOVOU VODU

#### terizol

- izolace proti zemní vlhkosti, izolace bazénů, nádrží, balkonů, a velkoplošných koupelen i anhydritových potěrů
- vytvoření hydroizolačních povlaků, překlenutí aktivních trhlin do 0,75 mm
- cementová stěrka, nátěr



str. 366

### HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚROVÁ HMOTA

#### akryzol

- vhodná pro izolaci sprchových koutů a koupelen
- hydroizolační nátěr na monolitické betonové konstrukce, cementové a vápenocementové omítky, sádrové omítky, anhydritové potěry
- dobrá vodotěsnost, překlenuje aktivní trhliny do 0,75 mm
- vhodná proti tlakové vodě v interiéru do hodnoty 1,5 bar



str. 364



# Výběr lepidel dle použití

| Podklad                      | beton<br>v interiéru                                                     | omítky<br>v interiéru | omítky<br>v exteriéru | vytápěné<br>podlahy | venkovní<br>terasy | bazény<br>a sprchy | staré obklady | stará dlažba | sádkarton | izolant<br>se zákl. vrstvou | podklady na<br>bázi sádky | pórbeton | desky na bázi<br>cementu | dřevodesky | umakart |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|----------|--------------------------|------------|---------|
| Standardní lepidla           |                                                                          |                       |                       |                     |                    |                    |               |              |           |                             |                           |          |                          |            |         |
| weberfor klasik              | ●                                                                        | ●                     |                       |                     |                    |                    |               |              |           |                             |                           |          |                          |            |         |
| weberfor fix                 |                                                                          | ●●<br>●               | ●                     | ●●                  | ●                  | ●●<br>●            | ●●            | ●●<br>●      | ●         |                             |                           |          |                          |            |         |
| weberfor flex                | ●●<br>●                                                                  | ●●<br>●               | ●                     | ●●                  | ●                  |                    | ●●            | ●●<br>●      | ●●<br>●   | ●●                          |                           | ●●<br>●  |                          |            |         |
| weberfor duoflex             |                                                                          |                       |                       | ●●                  | ●                  |                    |               |              |           |                             |                           |          |                          |            |         |
| weberxerm 858<br>BlueComfort | ●●<br>●                                                                  | ●●<br>●               | ●                     | ●●                  | ●                  | ●●<br>●            | ●●            | ●●<br>●      | ●●<br>●   | ●●                          | ●●<br>●                   | ●●<br>●  |                          |            |         |
| Profi lepidla                |                                                                          |                       |                       |                     |                    |                    |               |              |           |                             |                           |          |                          |            |         |
| weberfor profi               | ●                                                                        | ●                     | ●                     |                     |                    |                    |               |              |           |                             |                           |          |                          |            |         |
| weberfor profiplus           |                                                                          | ●●<br>●               | ●                     | ●●                  | ●                  | ●●<br>●            | ●●            | ●●<br>●      | ●         |                             |                           |          |                          |            |         |
| weberfor profiflex           | ●●<br>●                                                                  |                       | ●                     | ●●                  | ●                  |                    | ●●            | ●●<br>●      |           | ●●                          |                           | ●●<br>●  |                          |            |         |
| weberfor profi 1000          |                                                                          |                       |                       | ●●                  | ●                  |                    |               | ●●<br>●      |           |                             | ●●<br>●                   |          |                          |            |         |
| weberfor profiflex R         | ●●<br>●                                                                  |                       | ●                     | ●●                  | ●                  |                    |               | ●●<br>●      |           | ●●                          |                           | ●●<br>●  |                          |            |         |
| weberfor superflex           | ●●<br>●                                                                  | ●●<br>●               | ●                     | ●●                  | ●                  |                    | ●●            | ●●<br>●      | ●●<br>●   | ●●                          | ●●<br>●                   | ●●<br>●  | ●                        |            |         |
| Disperzní a jiná lepidla     |                                                                          |                       |                       |                     |                    |                    |               |              |           |                             |                           |          |                          |            |         |
| weberfix sol                 | disperzní lepidlo na dlažbu                                              |                       |                       |                     |                    |                    |               | ●●           | ●●        | ●●                          | ●●<br>●                   |          | ●●                       | ●●         | ●●      |
| weberfix plus                | disperzní lepidlo na obklad                                              |                       |                       |                     |                    |                    | ●●            |              | ●●        | ●●                          | ●●<br>●                   |          | ●●<br>●                  | ●●<br>●    | ●●<br>● |
| weberxerm 847                | epoxidopolyuretanové lepidlo                                             |                       |                       |                     |                    |                    |               |              |           |                             |                           |          |                          | ●●<br>●    |         |
| weberpox easy                | lepidlo pro vysoce namáhané prostory, odolnost vůči chemikáliím a louhům |                       |                       |                     |                    |                    |               |              |           |                             |                           |          |                          |            |         |
| weberxerm 862                | lepidlo pro přírodní kámen a fasádní pásy.                               |                       |                       |                     |                    |                    |               |              |           |                             |                           |          |                          |            |         |

● nasákavost > 3 %

● nasákavost 1–3 %

● nasákavost < 0,5 %



# Jak diagnostikovat a připravit podklad před aplikací dlažby/obkladu?

**Než se rozhodneme položit novou dlažbu či obklad, je nutné napřed diagnostikovat podklad. Zda je podklad pevný, stabilní, savý, nebo nesavý je důležitou informací před volbou druhu lepidla, přednátku a vlastní aplikace.**

## 1. rovinnost podkladu

Jak poznáme rovinnost podkladu?



Rovinnost podkladu by neměla přesáhnout nad 2 mm na 2 m hliníkové nebo hoblované lati. Rozdíl by neměl být větší než  $\pm 2$  mm.



Lať se klade náhodně křížem.

## 2. stabilita podkladu

**Posouzení stability stávajících finálních vrstev**

V případě, že jste se rozhodli neodstraňovat stávající finální vrstvy, je třeba posoudit jejich stabilitu po celé ploše místnosti.



Jak poznáme stabilní podklad od nestabilního?



Nejlépe chůzí po podlaze zjistíme stabilitu prken.



V případě zjištění, že některá prkna jsou uvolněná, doporučujeme jejich mechanické připevnění.

## 3. pevnost podkladu


Jak jednoduše poznáme pevnost podkladu?



Kovovým trnem zjistíme pevnost podkladu.



Vždy je třeba posoudit podklad i dokonalejším způsobem – sondou. Tímto způsobem se zjistí celková skladba podkladních vrstev.



Ukázka naprosto nestabilního podkladu.

## 4. nasákavost

Jak rozeznáme nasákavý podklad od nenasákavého?



Na podklad nalijeme menší množství vody.



Jeli voda na povrchu ještě po 5 minutách považujeme tento podklad za nesavý. V případě, že do 5 min. je voda vsáklá do podkladu, jedná se o savý podklad.



## 5. posouzení stávajícího podkladu

Jak jednoduše posoudíme stávající podklad?




Poklepem každé dlaždice zjistíme její stabilitu.



Nestabilní dlaždice přilepíme.



Pevnost stěrky posuzujeme tzv. vrypky ocelovým trnem nebo nožem.



Vytvoříme mřížku cca 2×2 mm na prostoru cca 10×10 cm.



V případě, že cca 80 % stěrkovací hmoty zůstává na místě, není třeba nové stěrky.

## 6. očištění stávajícího podkladu

Podklad je velmi důležité pečlivě očistit od zbytků stavebních materiálů.



Odstraníme zbytky lepidel, krytin a nátěrů.




Starý podklad v případě potřeby odmastit, např. saponátem s vodou a zároveň odstranit zbytky vosku alkalickým roztokem (voda + soda).



Povrch popř. otryskáme. Na podlaze se používá metoda otryskání ocelovými kuličkami, nebo frézováním.

## 7. vlhkost



Vlhkost podkladu je velmi důležitá pro aplikaci následných vrstev. Měření proveďte CM vlhkoměrem.

# Jak lepit obklad na jádrovou omítku?




## doporučená příprava podkladu



Na očištěný podklad nanese-  
me válečkem či štětkou penetrační nátěr  
**weberpodklad A** ředěný vodou 1:5.



K případnému vyrovnání plochy  
omítnuté stěny  
použijeme rychloopravnou hmotu  
**weberbat opravná hmota**.



1. jádrová omíтка
2. penetrační nátěr **weberpodklad A**
3. lepidlo **weberfor profiplus** nebo **weberfor flex** podle velikosti a nasákavosti obkladů.
4. obklad
5. spárovací malta **webercolor premium**

## aplikace



Obklady lepíme lepidlem **weberfor profiplus** při formátech maximálně 40×60 cm s nasákavostí nad 3 %. Pro ostatní nasákavosti a formáty obkladů používáme lepidlo **weberfor flex**.

Rozmícháme lepidlo **weberfor profiplus** nebo **weberfor flex** (podle velikosti a nasákavosti obkladů) s vodou pomocí míchadla s pomalými otáčkami, necháme 3 minuty odstát a poté znovu promícháme.



Lepidlo nanese-  
me na zeď pomocí  
zubového hladítka (4×4, 6×6 nebo  
8×8 mm). Ihned po nanesení tmelu  
pokládáme keramické dlaždice  
a spáry mezi nimi fixujeme pomocí  
distančních křížků.



Cca po 24 hodinách plochu  
zaspárujeme spárovací maltou  
**webercolor comfort**, nebo **webercolor premium**. Pomocí pryžového hladítka  
rozmíchanou spárovací maltu  
nanese-  
me na celou plochu obkladu  
a zatlačíme do spár.



Vlhkou spárovací houbou provedeme  
základní úpravu nanesené spárovací  
malty. Po zavadnutí spárovací malty  
povrch očistíme suchým hadrem.

| název                  | číslo výrobku      | spotřeba na m <sup>2</sup> | str. |
|------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| weberpodklad A         | NPA 100            | 0,03 kg                    | 363  |
| weberbat opravná hmota | OH 101             | 1,5 kg/1 mm vrstvy         | 274  |
| weberfor profiplus     | LOD 530 LD         | 4 kg                       | 330  |
| weberfor flex          | LOD 533            | 4 kg                       | 322  |
| webercolor premium     | WPCR + jm. barvy 5 | 0,5 kg                     | 354  |
| webercolor comfort     | WCC + jm. barvy    | 0,33 kg                    | 352  |



# Jak postupovat při pokládce nové dlažby?



nebo



nebo



**rychlé řešení**

**standardní řešení**

**řešení pro náročné**

## aplikace



Předepsané roviny dosáhneme nivelací povrchu před kladením dlažby. Správně připravený a vyrovnaný povrch zajišť mnohem snazší a pravidelnější rozprostírání lepidla a eliminaci případných poruch při kladení dlažby.



Posoudíme rovnost podlahy pomocí hliníkové latě délky 2 m.



Při velkoformátové dlažbě (1x1 m a více) použít lepidlo **weberfor superflex** CTE S2.



Aplikace dlaždic do připraveného lepidla.



Po zatvrdnutí lepidla je možné celou plochu zaspárovat spárovací maltou **webercolor comfort**, nebo **webercolor premium**.



Již po 48 hod. můžete bez problémů užívat renovované prostory. Již po 48 hodinách můžete podklad plně zatížit.

| název                | číslo výrobku      | spotřeba na m <sup>2</sup> | str. |
|----------------------|--------------------|----------------------------|------|
| weberpodklad haft    | NP653              | 0,2 kg/m <sup>2</sup>      | 362  |
| weberfor fix         | LOD530             | 4 kg/dle zubu              | 318  |
| weberfor profiflex R | LOD537 LD          | 4 kg/dle zubu              | 336  |
| weberfor superflex   | LOD 550            | 4 kg/m <sup>2</sup>        | 338  |
| webercolor premium   | WPCR + jm. barvy 5 | 0,5 kg                     | 354  |
| webercolor comfort   | WCC + jm. barvy    | 0,33 kg/m <sup>2</sup>     | 352  |

??? problém - weber řešení 💡





**Jak lepit obklad na obklad,  
na starý nátěr,  
umakart – bytová jádra?**



**doporučujeme použít  
disperzní lepidla**



nebo



+



+



### diagnostika a příprava podkladu



Stávající obložení koupelny je nefunkční a nevzhledné.



Podklad zabrousit a zdrsnit.



Zbytky nátěrů odstranit seškrábáním.

### aplikace



Aplikace fixační vrstvy o tloušťce 1–2 mm, která se nechá zaschnout 3 hod.



Nanášení lepidla zubovou stěrkou. Používají se formáty dlaždic do velikosti 500 cm<sup>2</sup>



Po 24 hodinách aplikujeme spárovací maltu **webercolor premium** a dilatační spáry a kouty se vyplní těsnicím tmelem **webercolor SIL**.

| název              | číslo výrobku      | spotřeba na m <sup>2</sup> | str. |
|--------------------|--------------------|----------------------------|------|
| weberfix plus      | LOD608             | 4 kg                       | 346  |
| weberfix sol       | LOD605             | 4 kg                       | 344  |
| webercolor premium | WPCR + jm. barvy 5 | 0,5 kg                     | 354  |
| webercolor SIL     | SPTS               | dle šířky a hloubky spáry  | 358  |



## Jak lepit obklad na sádkartonové desky pomocí cementových lepidel?



### výhody použití cementových lepidel:

- nižší cena
- klasický způsob zpracování lepidel
- nenáročný způsob aplikace
- delší doba otevřenosti lepidel



### doporučený postup



Na očištěný povrch sádkartonové stěny nanese pomocí válečku penetrační nátěr **weberpodklad A**, ředěný vodou 1:5 a necháme po dobu 2–3 hod. zaschnout.



Rozmícháme lepidlo **weberfor profi** nebo **weberfor profiplus** s vodou pomocí míchadla s pomalými otáčkami, necháme 3 min. odstát a poté znovu promícháme.



Lepidlo nanese na sádkarton pomocí zubového hladítka (4×4,6×6 nebo 8×8 mm). Ihned po nanesení tmelu pokládáme keramické dlaždice a spáry mezi nimi fixujeme pomocí distančních křížků.



Přibližně po 24 hod. plochu zaspárujeme spárovací maltou **webercolor comfort**, nebo **webercolor premium**. Pomocí pryžového hladítka rozmíchanou spárovací maltu nanese na celou plochu obkladu a zatlačíme do spár.



Vlhkou spárovací houbou provedeme základní úpravu nanesené spárovací malty. Po zavadnutí spárovací malty povrch očistíme suchým hadrem.

| název              | číslo výrobku       | spotřeba na m <sup>2</sup> | str. |
|--------------------|---------------------|----------------------------|------|
| weberpodklad A     | NPA100              | 0,03 kg                    | 363  |
| weberfor profi     | LOD 521 LD          | 4 kg                       | 328  |
| weberfor profiplus | LOD 530 LD          | 4 kg                       | 330  |
| webercolor comfort | WCC + j.m. barvy    | 0,33 kg                    | 352  |
| webercolor premium | WPCR + j.m. barvy 5 | 0,5 kg                     | 354  |


# Jak lepit dlažbu na anhydritový podklad?



Každý anhydritový oškrábaný i neoškrábaný potěr má na svém povrchu zbytky separační vrstvy – sádrovce, který je nutno před aplikací obrousit a vysát veškeré nečistoty.



Další problémem u anhydritových potěrů je ten, že je velice savý.



U anhydritových potěrů je nutno dbát na další závažnou věc, a to je zbytková vlhkost v potěru.

Tzn. že anhydritové potěry se zbavují zbytkové vlhkosti na požadované hodnoty v průměru 3× déle než klasické betonové potěry.

Proto je nutné před aplikací zbytkovou vlhkost řádně změřit v celé vrstvě potěru (hlavně ve spodní třetině).



Dle normy ČSN 74 4505 by zbytková vlhkost u vyhřívaných anhydritových potěrů neměla přesáhnout 0,3 % cm. U nevyhřívaných anhydritových potěrů by neměla přesáhnout 0,5 % cm.

## aplikace



Posoudíme rovinatost podlahy pomocí hliníkové latě délky 2 m. Rovinatost nesmí překročit  $\pm 2$  mm na 2 m lati.



Po očištění povrchu nanese se penetrační nátěr určený pro velice savé povrchy **weberpodklad haft** nebo **weberpodklad A** ředěný vodou v poměru 1:5.



**a) Aplikace litého lepidla**  
– **weberfor profi 1000**, které se upraví nerezovou stěrkou s velikostí zubů 10×10 mm.



## Co je to anhydritový potěr?

Litá hmota na bázi sádrovce (síran vápenatý), plněná pískem a nalévána ve vrstvě cca 3–4,5 cm dle typu anhydritu a jeho pevnosti. Užívá se hlavně u novostaveb a kompletních rekonstrukcí. Dobře se zpracovává, má nivelační schopnosti a díky doporučeným aplikačním tloušťkám zatěžuje konstrukci méně než běžné cementové potěry. Pozor však na požadované zbytkové vlhkosti dle ČSN 74 45 05.



**b) metoda buttering floating** (**weberfor superflex**) tzn. lepidlo aplikujeme na podklad i na dlažbu, která má rozměry větší než 500 cm<sup>2</sup>.



Aplikace dlaždy do připraveného lože.




Po zatvrdnutí lepidla je možné celou plochu zaspárovat spárovací maltou **webercolor comfort**, nebo **webercolor premium**.

| název               | číslo výrobku      | spotřeba na m <sup>2</sup> | str. |
|---------------------|--------------------|----------------------------|------|
| weberpodklad A      | NPA100             | 0,05 kg                    | 363  |
| weberpodklad haft   | NP653              | 0,2 kg                     | 362  |
| weberfor profi 1000 | LOD539 LD          | 2,3–3 kg                   | 334  |
| weberfor superflex  | LOD 550            | 4 kg                       | 338  |
| webercolor premium  | WPCR + jm. barvy 5 | 0,5 kg                     | 354  |
| webercolor comfort  | WCC + jm. barvy    | 0,33 kg                    | 352  |





## Jak položit dlažbu na dlažbu?



- 1 stará dlažba
- 2 **weberpodklad haft**
- 3 **weberfor profiflex R**
- 4 nová dlažba
- 5 **webercolor comfort**,  
nebo **webercolor premium**



**ekonomické řešení**    **profesionální řešení**    **rychlé řešení**

### doporučená příprava podkladu



Poklepem na původní dlažbu zjistíme její pevnost a soudržnost.



Stávající dlažbu je třeba odmastit např. saponátem s vodou a zároveň odstranit zbytky vosku alkalickým roztokem (soda + voda).



Uvolněné dlaždice odstranit a následně vŕtluky vyspravit materiálem **weberbat opravná hmota**.

### aplikace



Provedeme penetraci – **weberpodklad haft** a necháme 2 hod. zaschnout.



Na podklad nanese vybrané lepidlo, a to podle formátu pokládané dlažby a požadované rychlosti vyzrání. Následně klademe novou dlažbu.




Po vytvrdnutí lepidla plikujeme spárovací maltu **webercolor comfort**, nebo **webercolor premium**. Plné zatížení doporučujeme po 48 hod.

Pozn.: V případě nutnosti lze stávající nerovný povrch staré dlažby vyrovnat samonivelační hmotou **weberfloor 4150** nebo **weberfloor 4160** podle postupu na straně 236. (systém „Jak aplikovat nivelační hmoty přímo na dlažbu“)

| název                       | číslo výrobku             | spotřeba na m <sup>2</sup> | str. |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|------|
| <b>weberpodklad haft</b>    | <b>NP653</b>              | 0,2 kg                     | 362  |
| <b>weberfor fix</b>         | <b>LOD530</b>             | 4 kg/dle zubu              | 318  |
| <b>weberfor superflex</b>   | <b>LOD 550</b>            | 4 kg/dle zubu              | 338  |
| <b>weberfor profiflex R</b> | <b>LOD537 LD</b>          | 4 kg/dle zubu              | 336  |
| <b>webercolor comfort</b>   | <b>WCC + jm. barvy</b>    | 0,33 kg/m <sup>2</sup>     | 352  |
| <b>webercolor premium</b>   | <b>WPCR + jm. barvy 5</b> | 0,5 kg                     | 354  |

## Jak aplikovat dlažbu na dřevotřískové a dřevoštěpkové desky?



Dlažba nasákavost < 0,5%

D dřevotřísková deska

1 **weberfor superflex**

2 nová dlažba

3 spárovací malta

**webercolor comfort**

4 **webercolor POLY**

Dlažba nasákavost 1–3%

D dřevotřísková deska

1 **weberfix sol**

2 nová dlažba

3 spárovací malta

**webercolor comfort**, nebo

**webercolor premium**

4 **webercolor POLY**



### klasické problémy v případě renovací



Jednotlivé díly dřevotřískových desek se musí oddělit a vytvořit samostatné dilatační desky. Doporučujeme vytvořit styk dřevotřískových desek formou pero-drážka.



Při zatížení dřevotřískových desek dochází k pnutí a zvedají se rohy.



Pokud dojde k překrytí spáry mezi dřevotřískovými deskami stane se tento problém... Dlažba praská!

### aplikace



Spáry v podkladních deskách zaspárovujeme pružnou hmotou **webercolor POLY**.



Aplikujeme **weberfix sol**, u dlažeb s nasákavostí <3% **weberfor superflex**. Tento způsob je možné použít do velikosti dlaždic 30 × 30 cm. Vyrovnání ocelovým hladítkem s velikostí zubů 8 × 8 mm či 10 × 10 mm.



Následně aplikujeme spárovací maltu **webercolor comfort**, nebo **webercolor premium**. Po 24 hodinách je již dlažba pochůzná.




Ve spojích dlažby se stěnou aplikujeme **webercolor POLY**.

| název              | číslo výrobku      | spotřeba na m <sup>2</sup>      | str. |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|------|
| weberfix sol       | LOD605             | 4 kg/m <sup>2</sup>             | 344  |
| weberfor superflex | LOD 550            | 4 kg/dle zubu                   | 338  |
| webercolor comfort | WCC + jm. barvy    | dle šíře spáry a rozměru dlažby | 352  |
| webercolor premium | WPCR + jm. barvy 5 | 0,5 kg                          | 354  |
| webercolor POLY    | SPTP               |                                 | 360  |



- 1 Zdivo z betonových nebo keramických tvarovek.
- 2 Penetrační nátěr **weberpodklad A** nebo v exteriéru cementový podhoz **weberdur podhoz**, na výtlučky užijte **weberbat opravná hmota**.
- 3 Trasové lepidlo **weberxerm 862**.
- 4 Těžký obklad z přírodního nebo umělého kamene.
- 5 Zakládací lať zařizovaná v rovině zednickými skobami.



## Jak lepit těžké obklady z přírodního a umělého kamene?



### aplikace



Zdivo z betonových nebo keramických tvarovek s výtlučky a hranami vyspravenými **weberbat opravnou hmotou**.



Penetrační nátěr **weberpodklad A**.



Trasové lepidlo **weberxerm 862** nanášené ocelovým hladítkem o minimální velikosti zubů 10 x 10 mm (doporučujeme systém oboustranného lepení).



U obkládání větších ploch je nutné dodržet dilatační pole stanovená výrobcem obkladových prvků, a to jak u přírodního, tak i umělého kamene. U velice těžkých prvků (tj. nad 35 kg/m²) je nutno zvážit kotvení jednotlivých prvků – na základě statického výpočtu. Pokud je nutno provádět lepení těžkých obkladů a klinker pásků na zateplovací systém, doporučujeme použít zateplovací systém **ETICS weber therm keramik**. Zdůrazňujeme, že ke každé této instalaci je bezpodmínečně nutný statický posudek. Další možná varianta řešení je odvětraná zateplená fasáda.

Před vlastním kladením obkladových prvků je nutno řádně vyrovnat a zařizovat zakládací lať pomocí zednických skob.

| název                  | číslo výrobku | spotřeba na m² | str. |
|------------------------|---------------|----------------|------|
| weberpodklad A         | NPA100        | 0,03 kg        | 363  |
| weberbat opravná hmota | OH101         | 1,5 kg/1 mm/m² | 274  |
| weberdur podhoz        | MC665         | 7–10 kg/m²     | 404  |
| weberxerm 862          | LOD862        | 4–5 kg/m²      | 340  |

# Jak renovovat balkony nebo lodžie certifikovaným systémem terizol?

## 1) vytvoření spádové vrstvy



Provedeme penetraci.  
Savý podklad: **weberpodklad A** ředěný vodou v poměru 1:10.  
Nesavý podklad: **weberpodklad haft** a necháme cca 2 hod. zaschnout.



Spádovou vrstvu vytvoříme hmotou **weberbat balkonový** o tloušťce 10–100 mm nebo pomocí rychloopravné hmoty **weberbat opravná hmota** o tloušťce 1–20 mm nebo **weberbat rapid** o tloušťce 15–100 mm.



Po vyztžení spádové vrstvy provedeme penetraci pomocí **weberpodklad A** ředěného vodou v poměru 1:5.

## 2) hydroizolační vrstva terizol



Na nášlapnou plochu balkonu, kde se osadí okapový profil na sucho, a přes perforaci tohoto plechu nanášíme lepidlo **weberfor flex** nebo **weberfor profiflex R**. Přes perforovanou část profilu, kterou proniká lepidlo, přiložíme těsnicí pás **Schlüter®-KERDI-KEBA**, a to tak, že jednu část pásu položíme do lepidla a druhá část je uložena v izolační hmotě **terizol** (rozumíme podélně). Spojování balkónového profilu se provádí pomocí spojky která je lepena na dilatační mezeru mezi profily pomocí tmele **webercolor POLY**. Mezera mezi profily musí být min. 3 mm.



V přechodu nášlapné plochy a soklu je použit pás **weberBE 14** s tím, že pás je usazen v **terizolu**. Musí být však zaručeno, že v koutě tohoto spojení nedojde k přilnutí k podkladním vrstvám (v koutě musí izolační pás pružit).



Celoplošně aplikujeme první vrstvu hydroizolace **terizol**, a to zubovým hladítkem 4 x 4 mm.




Po 6 hod. po položení první vrstvy **terizolu** můžeme přistoupit k nanesení druhé vrstvy téže hmoty. Po dalších 12 hodinách je izolovaná plocha připravená pro nanášení lepidla.  
Po celou tuto dobu musí být chráněná před slunečním svitem, aby se na povrchu netvořily bubliny.

## 3) pokládka dlažby



Nanášení lepidla a pokládání dlažby se provádí běžným způsobem, oboustranného nanášení lepidla.  
Doporučený typ a rozměr používaných dlaždic je **TAURUS** (označení pro slinutou dlažbu) 300 x 300 mm – (63S, 73S, 76S...), a to kvůli většímu množství spár. Maximální dilatační celek nesmí překročit 3 x 3 m. U ploch s jedním rozměrem výrazně převažujícím (úzké a dlouhé plochy) je nutno dilatace posuzovat individuálně (max, však dvojnásobek kratší délky).  
Minimální souvislá vrstva lepidla je 5 mm. Typ lepidla **weberfor flex** nebo **weberfor profiflex R**.



Vyspárování dlažby maltou **webercolor comfort**, nebo **webercolor premium**. Spáry v ploše dlažby a svislé spáry soklu se spárují flexibilní spárovací maltou **webercolor comfort**. Minimální tloušťka spáry je 4–6 mm.



Do spáry mezi soklem a nášlapnou plochou vložíme distanční miralonový provazec prům. 8 mm a následně zůstatek volné části spáry vyplníme tmelem **webercolor POLY** nebo do rohu ve styku dlažba sokl, před lepením soklu vložíme rohovou dilatační lištu **Schlüter®-DILEX-EKE**.



**Webercolor POLY** použijeme i pro spáru mezi okapovým plechem a první řádkou dlažby (ta je o cca. 5–10 mm přesazena).


### Poznámka

Maximální plocha dilatačního celku je 3 x 3 m u všech stěrkových izolací. U ploch s jedním rozměrem výrazně převažujícím (úzké a dlouhé plochy) je nutno dilatace posuzovat individuálně (max, však dvojnásobek kratší délky). Dilataci je dále nutno provést nad statickými prvky konstrukce, např. i profily, v místech, kde již dnes jsou statické trhliny. V rámci systému jsou dodávány dilatační lišty odolné UV záření.

Pokud chcete použít systém s dlažbou s okapovým nosem, je třeba drobná změna v technologii provádění.


**Pokud si nejste v systému naprosto jisti, kontaktujte, prosím, techniku Weber.**





| název                  | balení           | spotřeba na m <sup>2</sup>      | str. |
|------------------------|------------------|---------------------------------|------|
| weberpodklad A         | 1/2/4/15 kg      | 0,03 kg/m <sup>2</sup>          | 363  |
| weberbat balkonový     | 25 kg            | 18 – 21 kg/m <sup>2</sup>       | 256  |
| weberbat rapid         | 25 kg            | 18 – 21 kg/m <sup>2</sup>       | 258  |
| terizol                | 20 kg pap. pytel | 2,5 kg/m <sup>2</sup>           | 366  |
| weberfor flex          | 25 kg            | 4 kg/m <sup>2</sup>             | 322  |
| webercolor comfort     | 5 kg             | dle formátu dlaždic a šíře spár | 352  |
| webercolor premium     | 5 kg             | 0,5 kg                          | 354  |
| weberfor profiflex R   | 25 kg            | 4 kg/m <sup>2</sup>             | 336  |
| weberbat opravná hmota | 20 kg            | 1,5 kg/1 mm/m <sup>2</sup>      | 274  |
| Schlüter® - KERDI-KEBA | 30 bm v roli     |                                 | 314  |
| webertěsnící provazec  | 30 m             | 1m/m                            | 315  |
| webercolor POLY        | 290 ml           | dle šíře a hloubky spáry        | 360  |
| weberBE-14             | 10 m a 50 m      | 1m/m                            |      |

## Jak renovovat balkony a lodžie pomocí rohože DITRA?




### možné problémy na vašich balkonech



Vady okapového systému a ukotvení zábradlí balkonu přes dlažbu a izolaci.



Škody na balkonu, nebo lodžii způsobené nevhodnou technologií provádění.



Historický balkon s vysokým stupněm poškození, s karbonatací způsobenou povětrnostními vlivy.



Podhledy lodžii poškozené prosakováním vody netěsnou hydroizolací.



Dlažba poškozená vlhkostí vsáklou do podkladu netěsností spár.

**Při těchto problémech, po ověření statické funkce a případné sanaci nosné konstrukce, doporučujeme systémové řešení pro balkony, lodžie apod.**

## Barevný klíč lišt a okapnic Schlüter



**BW**  
sněhobílá  
RAL 9010



**PG**  
pastelově šedá  
žádný RAL



**HB**  
světle béžová  
RAL 1019



**SB**  
černohnědá  
RAL 8019



**RB**  
srnčí hnědá  
RAL 8003

Doporučujeme ověřit barevnou dostupnost daného profilu.



nebo



nebo




+



+



## klasické problémy v případě renovací



Odstraní se zkorodované oplechování a poškozené vrstvy dlažby, místy až na nosnou konstrukci.



Spádová vrstva se vytvoří **weberbat rapid** nebo **weberbat balkonový**, výtluky se vyspraví **weberbat opravnou hmotou**. Vyspravený a očištěný podklad se opatří **weberpodkladem A** 1:10 a po zaschnutí se nanese lepidlo **weberfor duoflex** stěrkou o velikosti zubu 4 × 4 mm.



Do naneseného lepidla se osadí ukončovací profily **Schlüter®-BARA**, rozvine pás rohože **Schlüter®-DITRA**.



Rohož **Schlüter®-DITRA** se v místě spojení s okapovým plechem přestěrkuje **Schlüter® KERDI-COLL** a do něho se přilepí izolační páska **Schlüter®-KERDI-KEBA**.

## aplikace



Stejným způsobem se vytvoří vodotěsné spoje pásů rohože **Schlüter®-DITRA** v ploše.



**Schlüter®-KERDI-KEBA** se rovněž použije pro vodotěsný spoj rohože **Schlüter®-DITRA** se stěnou.



Osazení koutového dilatačního profilu **Schlüter®-DILEX-EKE** (pokud je použit systém s plovoucím potěrem doporučujeme profil **Schlüter®-DILEX-EKE**) a soklových dlaždic do lepidla **weberfor duoflex**. Dlažba v ploše se lepí také pomocí **weberfor duoflex**.




Dlažba se po zatvrdnutí lepidla (cca po 24 hod.) spáruje pomocí spárovací malty **webercolor premium**.

| název                  | balení                   | spotřeba na m <sup>2</sup>      | str. |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|------|
| weberpodklad A         | 1/2/4/15 kg              | 0,03 kg/m <sup>2</sup>          | 363  |
| weberbat balkonový     | 25 kg                    | 18 – 21 kg/m <sup>2</sup> /1 cm | 256  |
| weberbat rapid         | 25 kg                    | 18 – 21 kg/m <sup>2</sup> /1 cm | 258  |
| weberfor duoflex       | 25 kg                    | 4 kg/m <sup>2</sup>             | 324  |
| weberbat opravná hmota | 20 kg                    | 1,5 kg/1 mm/m <sup>2</sup>      | 274  |
| Schlüter®-DITRA        | 30 m <sup>2</sup> v roli |                                 | 314  |
| Schlüter®-KERDI-KEBA   | 30 bm v roli             |                                 | 314  |
| Schlüter®-DILEX-EKE    | 2,5 bm                   |                                 | 314  |
| Schlüter®-KERDI-COLL   | 4,25 kg                  | 3 – 4 kg/m <sup>2</sup>         | 314  |
| Schlüter®-BARA         | 2,5 bm                   |                                 | 315  |
| webercolor premium     | 5 kg                     | 0,5 kg/m <sup>2</sup>           | 354  |



## Jak renovovat nebo zhotovovat nové balkony se zateplením certifikovaným zatepleným balkonovým systémem Weber?







**technologický postup** naleznete na následující dvoustraně

| název                              | balení                   | spotřeba na m <sup>2</sup>                                  | str.    |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| weberpodklad A                     | 1/2/4/15 kg              | 0,03 kg/m <sup>2</sup>                                      | 363     |
| weberbat balkonový                 | 25 kg                    | 18 – 21 kg/m <sup>2</sup> /1 cm                             | 256     |
| webertherm technik                 | 25 kg                    | lepení 3 kg/m <sup>2</sup> ; stěrkování 4 kg/m <sup>2</sup> | 105     |
| tenkovrstvá omítka z řady weberpas | 30 kg                    | dle zrnitosti                                               | 148–159 |
| weberbat rapid                     | 25 kg                    | 18 – 21 kg/m <sup>2</sup> /1 cm                             | 258     |
| weberfor duoflex                   | 25 kg                    | 4 kg/m <sup>2</sup>                                         | 324     |
| weberbat opravná hmota             | 20 kg                    | 1,5 kg/1 mm/m <sup>2</sup>                                  | 274     |
| Schlüter®-DITRA                    | 30 m <sup>2</sup> v roli |                                                             | 314     |
| Schlüter®-KERDI-KEBA               | 30 bm v roli             |                                                             | 314     |
| Schlüter®-DILEX-EKE                | 2,5 bm                   |                                                             | 314     |
| Schlüter®-KERDI-COLL               | 4,25 kg                  | 3 – 4 kg/m <sup>2</sup>                                     | 314     |
| Schlüter®-BARA                     | 2,5 bm                   |                                                             | 315     |
| webercolor premium                 | WPCR + jm. barvy 5       | 0,5 kg                                                      | 354     |
| terizol                            | 4,5/20 kg                | 2 – 3 kg/m <sup>2</sup> /2 vrstvy                           | 366     |

# Jak renovovat nebo zhotovovat nové balkony se zateplením certifikovaným zatepleným balkonovým systémem Weber?

pokračování z předcházející dvoustrany

## technologický postup – balkon s izolantem



Betonový monolit nebo jiná krakorcová či lodžiová konstrukce, ze které byly odstraněny původní vrstvy a byla staticky posouzena a ošetřena. Případně nově konstrukce.



Penetrace všech ploch, kde se bude následně pracovat na korpusu penetračním nátěrem **weberpodklad haft**.  
**Technická přestávka min. 2 hod.**



Nalepení na zadní čelo konstrukce **weberdilatační pás**.



Vytvoření spádové vrstvy na nášlapné ploše – spád 1,5 % a vyspravení kaveren na čele a podhledu konstrukce – **weberbat opravnou hmotou**.



Penetrace vyzrálé hmoty **weberbat opravná hmotá** penetračním zředěným přednátěrem **weberpodklad A**.  
**Tech. přestávka min. 3 hod.**



Montáž **webersokl WP SOKL 83**



Nalepení izolantů na nášlapnou plochu EPS 100 40 mm, čelo stěny EPS 100 80 mm, čela a bočních stěn korpusu EPS 100 20 mm, podhledu EPS 100 40 mm způsobem předepsaného lepení, lepidlem **webertherm technik**. **Technologická přestávka min. 24 hod.**



Vlepení pásu extrudovaného polystyrénu tl. 40 mm pomocí lepicího tmelu **webertherm technik**.  
**Tech. přestávka min. 24 hod.**



Provedení krycí vrstvy izolantu na nášlapné ploše z materiálu **weberbat balkonový** v min. tl 40 mm.



Zastěrkování čelních a bočních ploch izolantu a extrudovaného pásu stěrkovým lepidlem **webertherm technik** současně s vložením **weberroh kombi PVC a skleněné síťoviny WT 131** po celých plochách.



Osazení **weberbalkonového profilu** jeho spojení **weberspojkami** za pomoci tmelu **webercolor POLY**.



Přepletení izolačního pásu **Kerdi Keba 150/100** přes perforaci v okapovém plechu jednou polovinou do lepidla **weberfor duoflex**, přičemž druhá polovina pásu **Kerdi Keba** je vložena do nanášené hydroizolační hmoty **terizol**, která je rozprostřena na nášlapné ploše balkonového tělesa ocel. hladítkem se zuby 4×4 mm. **Tech. přestávka min. 6 hod.**



Vložení bandážního pásu **weberBE 14** v koutě mezi nášlapnou plochou a soklovou částí balkonového tělesa do hydroizolační hmoty **terizol**.



Nanesení druhé vrstvy hydroizolační hmoty **terizol** po celé nášlapné ploše balkonového tělesa včetně bandáží, zuby ocel. hladítka 4×4 mm.  
**Technolog. přestávka min. 24 hod.**



Lepení slinutých dlaždic typu Taurus rozměru 20×20 cm, pomocí lepidla **weberfor duoflex** oboustranným lepením, včetně nalepení soklových dlaždic. **Technolog. přestávka min. 24 hod.**



Vyčištění spár mezi dlaždicemi, vložení **webertěsnícího provazce** v koutě mezi nášlapnou plochou a soklem a zaspárování spár spárovací maltou **webercolor premium**.



Vytmelení koutové spáry a spár mezi dlaždicemi a okapovým plechem těsnícím tmelem **webercolor POLY**




Obroušení povrchu stěrky na pohledových částech segmentu a penetrace povrchu penetrací **weberpas podklad UNI**.  
**Technolog. přestávka min. 3 hod.**




Nanesení finální vrstvy pastovité omítky např. **weberpas extraClean**.

## Jak správně izolovat koupelny a sprchové kouty v bytech?

V prostorách se stálou vlhkostí, např. sprchové kouty, koupelny, umývárny apod., jsou kladeny vysoké nároky na dokonalé provedení obkladů, dlažeb a izolací spodních vrstev konstrukce.







## doporučená příprava podkladu



Poklepem zjistíme soudržnost a stabilitu podkladu. Podklad případně vyspravíme **weberbat** opravnou hmotou.



Následně provedeme nanášení první vrstvy **akryzolu**, do kterých se vsadí rohové a prostupové bandážní pásy (**weberBE – 14 těsnící pás**).



Provedeme druhý nátěr **akryzolu**.


## aplikace



Po zaschnutí **akryzolu** se nanese lepidlo **weberfor flex** a nalepíme obklad.



Spárování provedeme po vyzrání obkladu spárovací maltou **webercolor premium**.



Pružné spáry, např. v koutech, provedeme tmelem **webercolor POLY** nebo **webercolor SIL** dle požadavku zadavatele.

| název                    | číslo výrobku      | spotřeba na m <sup>2</sup> | str. |
|--------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| weberpodklad A           | NPA100             | 0,05 kg                    | 363  |
| weberBE – 14 těsnící pás | 8415               | 1 m/m                      |      |
| akryzol                  | 7601               | 1,5 kg                     | 364  |
| weberfor flex            | LOD 533            | 4,0 kg                     | 322  |
| webercolor premium       | WPCR + jm. barvy 5 | 0,5 kg                     | 354  |
| weberbat opravná hmota   | OH101              | 1,5 kg/1 mm                | 274  |
| webercolor SIL           | SPTS               | dle šíře a hloubky spáry   | 358  |
| webercolor POLY          | WCP                | dle šíře a hloubky spáry   | 360  |
| webertěsnící provazec    |                    | 1 m/m                      | 315  |

# Jak izolovat velkoplošné koupelny, sprchy a lázeňské prostory?

## problém

Na obklady a dlažby ve velkoplošných koupelnách, sprchách a lázních působí trvalá vlhkost, střídání teplot, agresivní chemikálie při čištění a desinfekci a zároveň voda se zvýšeným obsahem solí. Zvýšený pohyb osob – téměř v nepřetržitém provozu.


Izolace, lepidla a spárovací malty jsou stále namáhány, tím dochází k prasklinám ve spárách. Působením vody s obsahem solí dochází k poškození lepidla a tím i k odlupování dlaždic. Agresivní chemikálie narušují izolace a procházejí do spodních vrstev konstrukce. Pak je nutné provést kompletní generální rekonstrukci od nosných konstrukcí až po finální úpravu interiéru.




## ekonomické řešení

## doporučené technické řešení

## aplikace



Při rekonstrukcích:  
Odstraníme stávající obklady a dlažby, popřípadě i část vrstev konstrukce, která může být napadená plísními a degradovaná působením vlhkosti a chemikáliemi.




Odstraníme plísně – protiplísňovými nátěry nebo mechanicky. Doplní se degradované odstraněné části konstrukce reparačními hmotami, např. **weberbat opravná hmota**.



Po těchto úpravách nebo u nových konstrukcí:  
Přistoupíme k vlastní izolaci podlah a stěn izolační hmotou **terizol**. Nanášíme na mírně zvlhčený povrch, stěrkou se 4 mm zubem v první vrstvě. Veškeré kouty, prostory, rohy jsou vybandážovány páskou **weberBE-14** nebo prvky Schlüter®-KERDI-KEBA, které se vloží do první vrstvy hmoty **terizol**. Kouty, rohy a prostory je též možné bandážovat speciálními bandážemi firmy DURAL (vnější a vnitřní roh, prostup).



Druhá vrstva izolace **terizol** se nanáší cca po 6 hod. hladítkem se zubem 4 mm po celé ploše včetně bandáží. Nechá se 12 hodin uzrát.



Dlaždice pokládáme pomocí flexibilního lepidla **weberfor flex**. Zásadně metodou buttering-floating tzn. oboustranné lepení.



V případě technicky dokonalejšího řešení můžeme aplikovat epoxidové lepidlo **weberpox easy**, a to na lepení i spárování.



V případě lepení metodou buttering floating hmotou **weberfor flex**, spárujeme dlaždice spárovací maltou **weberpox easy** po 24 hod.

| název                            | číslo výrobku | spotřeba na m <sup>2</sup>  | str. |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------|------|
| weberpodklad A                   | NPA100        | 0,05 l                      | 363  |
| terizol                          | 7614          | 2,5 kg                      | 366  |
| weberBE – 14 těsnící pás         | 8415          | 1m/m                        |      |
| weberfor flex                    | LOD 533       | 4,0 kg                      | 322  |
| weberfor duofox                  | LOD535        | 4 kg/m <sup>2</sup>         | 324  |
| weberpox easy spárování          | LOD630        | do 0,5 kg/m <sup>2</sup>    | 350  |
| weberpox easy lepení a spárování |               | do 4,5 kg/m <sup>2</sup>    | 350  |
| weberbat opravná hmota           | OH 101        | 1,5 kg/1 mm/1m <sup>2</sup> | 274  |




## Jak lepit obklad na sádkartonové desky pomocí disperzních lepidel?



### výhody použití disperzních lepidel:

- snadná a rychlá aplikace
- lepidla určené k okamžitému použití
- bezprašná technologie



### aplikace



Spoje desek vytmelíme pružným tmelem **webercolor POLY** nebo **webercolor AKR**.



Naneseme fixační vrstvu **weberfix plus** v tloušťce cca 1–2 mm. Necháme cca 3 hod. zaschnout.



Nanášení lepidla zubovou stěrkou. Používají se formáty dlaždic do velikosti 500 cm<sup>2</sup>. Dlaždice se do podkladu zatlačí.



Po zavaznutí lepidla se stěna zaspárkuje spárovací maltou **webercolor premium** a očistí.


| název              | číslo výrobku      | spotřeba na m <sup>2</sup> | str. |
|--------------------|--------------------|----------------------------|------|
| webercolor AKR     | SPTA SU100         | dle šíře a hloubky spáry   | 359  |
| weberfix plus      | LOD608             | 4 kg                       | 346  |
| weberfix sol       | LOD605             | 4 kg                       | 344  |
| webercolor premium | WPCR + jm. barvy 5 | 0,5 kg                     | 354  |

# Jak na teplovodní podlahové vytápění?

## přednosti podlahového systému



Dlažba bez trhlín.



Konstrukce bez objemových změn a vyboulení.




Nejkratší doba provádění.



Na vytápěné suché podlaze nemají roztoči žádnou šanci.



Při použití systémového řešení, kde krytinou je dlažba, se prostory velice dobře udržují a zabráňuje se šíření bakterií, roztočů a spór.



Systém nevyžaduje žádné dilatační spáry v zálivkovém potěru. Dilatace je nutná až v dlažbě.

## TECHNOLOGICKÝ POSTUP pro uvedení topné soustavy do provozu



Celkový pohled na skladbu systému podlahového vytápění Schlüter® -BEKOTEC.

Pokud se jedná o první zátop, musí se provést podle normy ČSN EN 1264. Počáteční zátop musí být proveden nejdříve 21 dnů po položení cementové roznášecí vrstvy. Počáteční zátop se zahajuje při teplotě vody v přívodu mezi 20 °C a 25 °C, která musí být udržována nejméně po tři dny. Následně musí být nastavena nejvyšší projektová teplota a udržována nejméně další 4 dny. Průběh zátupu musí být dokumentován. Obvykle se postupuje tak, že se z momentální denní teploty (např. 15 °C) zvyšuje teplota betonové desky vždy o 5 °C za 24 hod až do dosažení max. provozní teploty. Tato teplota se udržuje 3 dny. Zpětný pokles teploty se provádí tempem 10 °C za 24 hod. až na původní teplotu. V případě aplikace samonivelační podlahové hmoty na cementovou roznášecí vrstvu se samonivelační vrstva nechá vyzrát minimálně 21 dní, v případě rychletvrdnoucí samonivelační hmoty min. 14 dní. Průběh zátupu topné soustavy pak probíhá stejně jako při teplotním zatěžování cementové roznášecí vrstvy.

## aplikace



Topné prvky (hadice) zatlačíme do výtlisků dle předpisů výrobce podlahových vytápění.



Provedeme potěr pomocí hmoty **weberbat balkonový** nebo **weberbat rapid** nebo **weberfloor 4490** do předepsané krycí výšky (8 mm nad výtlisky potěrové desky **Schlüter®-Bekotec-EN**).



Na pochůzný potěr se přilepí rohož **Schlüter®-DITRA** pomocí lepidla **weberfor fix** nebo **weberfor duoflex**, **weberfor profilflex 1000**.








**ekonomické řešení**

**dokonalé technické řešení**

## aplikace pokračování



Ukázka detailu dilatační spáry v dlažbě pomocí profilu **Schlüter®-DILEX-BWS**.



Kladení dlažby na rohož **Schlüter®-DITRA** pomocí lepidla **weberfor fix** nebo **weberfor duoflex**, **weberfor profi 1000**.



Usazení koutových dilatačních profilů **Schlüter®-DILEX-EKE** a soklových dlaždic.




Po cca 24 hodinách spárujeme spárovací maltou **webercolor comfort**, nebo **webercolor premium**, nebo **weberpox easy**. Dilatační spáry se vyplní těsnícím tmelem **webercolor POLY**, nebo se vloží profil **Schlüter®-DILEX-EKE**.



Nezapomeňte podlahové vytápění postupně zatěžovat dle předpisů výrobce. Jinak hrozí celková destrukce dlažby!

| název               | balení      | spotřeba na m <sup>2</sup>         | str. |
|---------------------|-------------|------------------------------------|------|
| weberpodklad A      | 1/2/4/15 kg | 0,03 kg                            | 363  |
| weberbat balkonový  | 25 kg       | 18 – 21 kg/1 cm                    | 256  |
| weberbat rapid      | 25 kg       | 18 – 21 kg/1 cm                    | 258  |
| weberfloor 4490     | 25 kg       | 18 kg/1 cm                         | 272  |
| weberfor fix        | 25 kg       | 7–8 kg                             | 318  |
| webercolor comfort  | 5 kg        | 0,33 kg                            | 352  |
| webercolor premium  | 5 kg        | 0,5 kg                             | 354  |
| weberfor duoflex    | 25 kg       | 7–8 kg                             | 324  |
| weberpox easy       | 4,5 kg      | 0,7–1,3 kg – dle velikosti dlaždic | 350  |
| weberfor profi 1000 | 25 kg       | 7–8 kg                             | 334  |
| Schlüter®-DILEX-EKE | 2,5 bm      |                                    | 314  |
| webercolor POLY     | 330 ml      |                                    | 360  |

## Jak zamezit pronikání vlhkosti při kladení dlažeb a obkladů v koupelnách dřevostaveb?





## technologie provádění – stěny i podlaha




Na řádně upevněné a dle výrobce dřevotřískové desky podopřené dřevotřískové desky nanese válečkem nebo ocelovou stěrku ve dvou vrstvách, akrylátovou hydroizolační stěrku **akryzol**. Mezi jednotlivými vrstvami **akryzolu**, při dodržení stanovených časů pro vyzrání, provedeme bandáž pro vyzrání, provedeme bandáž v koutech, rozích a u prostupů bandážní pružnou páskou **weberBE 14**.



Jakmile hydroizolační stěrka **akryzol** vyzraje, nanese na ni pomocí ocelového hladítka se zuby 6×6 nebo 8×8 mm lepidlo na obklady a dlažbu tř. SI např. **weberfor duoflex**. Na nanášené flexibilní lepidlo uchytyte keramické dlaždice a ponecháme lepidlo min. 24 hod. vyzrát.



Pokud je lepidlo na obklady po 24 hod. dokonale vyzrálé, vyčistíme řádně spáry od zbytků lepidla a přistoupíme ke spárování obkladu cementovou spárovací maltou **webercolor premium** pomocí pryžové stěrky nebo hladítka. Po zaschnutí cementové spárovací malty celou obloženou plochu umyjeme pomocí vody a molitanového hladítka. Je-li spárovací malta již dokonale vyzrálá, dočistíme obloženou plochu pomocí flanelového hadříku.




Pokud jsou tyto práce bezchybně dokončeny přistoupíme k čištění spár ve spoji podlaha – stěna a spár okolo prostupů, které dokonale zaplníme a esteticky upravíme silikonovým tmelem z kartuše **webercolor SIL**.

| název                    | číslo výrobku      | spotřeba na m <sup>2</sup> | str. |
|--------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| weberBE – 14 těsnicí pás | 8415               | cca 1,05 m/m               |      |
| akryzol                  | 7601               | 1,5 kg                     | 364  |
| weberfor duoflex         | LOD 535            | 4 kg                       | 324  |
| weberfor profiflex       | LOD 536 LD         | 4 kg                       | 332  |
| webercolor premium       | WPCR + jm. barvy 5 | 0,5 kg                     | 354  |
| webercolor SIL           | SPTS               | dle šíře a hloubky spáry   | 358  |
| weberdilační páska       | 8400               | cca 1,05 m/m               | 315  |
| Schlüter®-KERDI-KEBA 200 |                    | cca 1,05 m/m               | 314  |



## Jak vytvořit kročejovou izolaci pod keramickou dlažbou v dřevostavbách?







## technologický postup



### Nesavé podklady

Dřevotřísky, dřevoštěpky, sádrovláknité desky, Cetris a pod. Podkladní desky musí být náležitě upevněné a rovné, bez průhybů. Montáž musí být provedena dle předpisů výrobce desek a příslušných předpisů a norem.




### Vlastní kladení rohože a keramických dlaždic

Jakmile jsou desky dokonale vyrovnané a dle předpisů uchytené a je správně vytvořena dilatační spára okolo pevných konstrukcí, vyplněny silikonovým tmelem **webercolor SIL** veškeré spoje, nalepíme po celém obvodu místnosti **weberdilační pásku**. Napenetrujeme stěny, pokud jsou ze sádrovláknitých desek, podkladním nátěrem **weberpodklad A** ředěným vodou v poměru 1:5 a podlahové dílce z např. dřevoštěpky podkladním nátěrem **weberpodklad haft**.



Po zaschnutí penetračního nátěru nanese se na podlahu cementové lepidlo třídy C2TE S1, **weberfor duoflex** pomocí ocelového hladítka se zuby 4x4 mm nejvíce však 6x6 mm.



Do naneseného lepidla postupně klademe předem naměřenou a nařezanou tlumičí podložku **DAMTEC standart v tl. 3 mm**, a to tak, že hrana podložky těsně přiléhá k dilatační pásce a jednotlivé pásy rohože jsou kladeny na sraz. Zároveň při vlastním kladení podložky do cementového lepidla vtlačujeme podložku, plnou silou, pomocí plochého hladítka do lepidla.




Pokud je podložka dokonale stabilizovaná přistoupíme k vlastnímu lepení keramických dlaždic. Nanese se na povrch podložky cementové lepidlo **weberfor duoflex** zubovou stěrkou o velikosti zubů min. 8x8 mm a zároveň nanášíme i lepidlo na rubovou stranu dlaždic. Takto upravenou dlaždici vtlačíme do naneseného lepidla a stabilizujeme ji poklepem pružovou paličkou. Při této operaci vytlačíme i zbytek vzduchu z mezivrstvy.



Výše popsanou technologii s použitím flexibilního lepidla třídy C2TE S1, **weberfor duoflex** dosáhneme přilnavosti jak podložky k podkladu tak i přilnavosti keramických dlaždic k podložce odtažových hodnot cca 0,3 MPa, pokud je nutno dosáhnout vyšších hodnot doporučujeme k lepení podložky i dlaždic použít dvousložkové reaktivní lepidlo třídy R2TE **weberxerm 847**. Odtrhové hodnoty v tomto případě dosahují cca 1 MPa. Technologie kladení na reaktivní lepidlo je obdobná, jen s tím rozdílem, že je možno použít zubových hladítek s menšími zuby a není třeba užívat oboustranného lepení dlaždic.



Nakonec odřízneme přečnívající dilatační pásek a nalepíme soklové dlaždice tak, že v každém případě musí být mezi horizontálně položenou a soklovou dlaždici zachována spára. Pokud je obkládána i stěna je nutno tuto operaci provést až po vyspárování dlažby.



### Spárování

Po náležitém vyzrání celého souvrství, tj. cca 48 hodin a řádnému vyčištění spár, přistoupíme ke spárování spárovací cementovou maltou **webercolor comfort** nebo **webercolor premium**. Vlastní spárování probíhá takto – ve vodě řádně rozmíchanou spárovací maltu nanášíme a vtlačíme do vyčištěných spár pomocí pružového hladítka. Po vtlačení spárovací malty do spár odstraníme na hrubo přebytečnou maltu a po zavadnutí přistoupíme k čištění ploch molitanovou houbou smáčenou v čisté vodě. Pokud jsou spárovací plochy náležitě očištěny chráníme je min. 24 hodin před jakýmkoli namáháním. V žádném případě nesmí být spárovací cementovou maltou zalita spára mezi horizontálně položenou a soklovou dlaždici. Tato spára bude dodatečně vyplněna trvale pružným silikonovým tmelem **webercolor SIL**.

| název                                    | číslo výrobku      | spotřeba na m <sup>2</sup> | str. |
|------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| weberdilační páska                       | 8400               | cca 1,05 m/m               | 315  |
| weberpodklad A                           | NPA 100            | 0,05 kg                    | 363  |
| weberpodklad haft                        | NP653              | 0,2 kg                     | 362  |
| weberfor duoflex                         | LOD 535            | 4 kg                       | 324  |
| weberxerm 847                            | LOD 847            | 4 kg                       | 348  |
| webercolor comfort                       | WCC + jm. barvy    | 0,5 kg                     | 352  |
| webercolor premium                       | WPCR + jm. barvy 5 | 0,5 kg                     | 354  |
| webercolor SIL                           | SPTS               | dle šíře a hloubky spáry   | 358  |
| Damtec standard 3 mm zvukoizolační folie | N 8174             | cca 1m <sup>2</sup>        | 314  |

# Jak provádět instalaci ultratenkých velkoplošných keramických obkladů a dlažeb?

Jak provádět instalaci ultratenkých velkoplošných keramických obkladů a dlažeb?

V současné době se čím dál častěji v developerských projektech a hlavně v projektech občanské vybavenosti (obchodní a administrativní centra), objevují systémy řešení povrchových úprav na stěnách a podlahách pomocí ultratenkých velkoplošných keramických materiálů. Chybí však závazné předpisy pro provádění těchto systémů, proto se pokusíme nastínit alespoň základní technická prováděcí řešení:

## obkládání stěn (keramické prvky tl. 3–7,5 mm)

### Zásady:

1. K provádění jsou nutné kvalitní kladečské plány, ve kterých jsou zpracovány jak rozměry keramických prvků, spárové řezy, dilatační pole, řešení vlastní šíře spár mezi jednotlivými prvky (určeno výrobcem), vytyčení prostupů apod.
2. Musí být již od výrobce určen druh a třída lepidla k vlastní aplikaci střepe (je třeba rozlišovat různé typy střepe a jeho rubové úpravy)
3. **K instalaci je nutné, aby prováděcí firmy byly prokazatelně prakticky proškoleny techniky výrobní firmy nebo osobami tím pověřenými.**
4. Prováděcí firmy bezpodmínečně musí umět ovládat, jak přípravky na vlastní instalaci (manipulační rámy a vozíky určené k manipulaci s deskami např. při aplikaci lepidla, řezací stoly a řezačky, které vytváří v prvcích prostupy, zabrušovače hran apod., tak i přísavky pro vlastní manipulaci s keramickými prvky.
5. Výrobce musí být rovněž určen způsob lepení prvků, a to buď oboustranné lepení anebo jen jednostranné lepení. Zároveň musí být

určen druh lepidla, nejčastěji cementová lepidla min. tř. C2T S1 a výše nebo u prvků vyztužených skleněnou sítkou v epoxidové emulzi – lepidly tř. R2. Pro lepení musí být určena i velikost nanášecích zubů jak na střepe, tak i na podklad, který musí být, před vlastní aplikací, naprosto srovnán.

6. **Ke srovnání ploch jednotlivých prvků musí být použity vymezovací srovnávací klínky.**
7. **Lepení beze spár – NELZE.**

## kladení dlažby (keramické prvky tl. 6–7,5 mm)

Platí veškeré zásady uvedené při technologii obkládání stěn s tím rozdílem, že plochy, na které se aplikuje velkoformátová ultratenká dlaždice, musí být bezpodmínečně znivelovány.

**Zbytková vlhkost v podkladní vrstvě nesmí u velkých formátů přesáhnout 2 % dle CM.**

**Vždy respektovat pokyny ke kladení a instalaci keramických prvků od výrobce.**

**Ultratenké velkoplošné dlaždice vyztužené laminátem se nesmí použít na podlahách namáhaných zvýšenou zátěží z vozíků s tvrdými koly.**


## Ukázka řezání, zabrušování hran, vyvážení otvorů, nanášení lepidla a vlastní instalace s vyrovnaním dlaždic klínky systému Lash




Ukázka přepravy a manipulace s ultratenkými velkoplošnými formáty dlaždic.



Ukázka přepravy a manipulace s ultratenkými velkoplošnými formáty dlaždic.



Ukázka přepravy a manipulace s ultratenkými velkoplošnými formáty dlaždic.



Ukázka přepravy a manipulace s ultratenkými velkoplošnými formáty dlaždic.



Ukázka manipulačních a řezacích stolů.



Ukázka řezání a vrtání otvorů pomocí speciálních nástrojů.



Ukázka zafixování a vyrovnaní velkoplošných keramických desek.



Ukázka řezání a vrtání otvorů pomocí speciálních nástrojů.






Použitá foto – zdroj: Správná praxe při obkládání keramikou, sklem a kamenem, a archiv fa Hochtief – metro Motol.





## doporučené produkty weber

| název                                   | balení         | spotřeba na m <sup>2</sup>         | str. |
|-----------------------------------------|----------------|------------------------------------|------|
| <b>1. Podkladní nátěry</b>              |                |                                    |      |
| weberpodklad A                          | 1; 2; 4; 15 kg | 0,05 kg                            | 363  |
| weberpodklad floor                      | 1; 5 kg        | 0,1 kg                             | 276  |
| weberpodklad haft                       | 1; 5 kg        | 0,2 kg                             | 362  |
| webersys epox podklad                   | 3 kg           | 0,3-0,5 kg                         | 278  |
| <b>2. Opravné a samonivelační hmoty</b> |                |                                    |      |
| weberbat opravná hmota                  | 20 kg          | 1,5 kg/1 mm                        | 274  |
| weberfloor 4150                         | 25 kg          | 1,7 kg/1 mm/m <sup>2</sup>         | 250  |
| weberfloor 4160                         | 25 kg          | 1,7 kg/1 mm/m <sup>2</sup>         |      |
| weberfloor 4095                         | 25 kg          | 1,7 kg/1 mm/m <sup>2</sup>         |      |
| weberniv dur                            | 25 kg          | 1,7 kg/1 mm/m <sup>2</sup>         |      |
| weberfloor 4320                         | 25 kg          | 1,7 kg/1 mm/m <sup>2</sup>         |      |
| <b>3. Lepidla na obklady a dlažby</b>   |                |                                    |      |
| weberfor duoflex                        | 25 kg          | 4 kg/m <sup>2</sup>                | 324  |
| weberfor profiflex R                    | 25 kg          | 4 kg/m <sup>2</sup>                | 336  |
| weberfor profiflex                      | 25 kg          | 4 kg/m <sup>2</sup>                | 332  |
| weberxerm 859 F                         | 25 kg          | 4 kg/m <sup>2</sup>                | 342  |
| weberxerm 843 F                         | 25 kg          | 4 kg/m <sup>2</sup>                |      |
| weberfor superflex                      | 25 kg          | 4 kg/m <sup>2</sup>                | 338  |
| weberpox easy                           | 4,5 kg         | 4 kg/m <sup>2</sup>                | 350  |
| <b>4. Spárovací malty</b>               |                |                                    |      |
| webercolor comfort                      | 5 kg           | 0,33 kg                            | 352  |
| webercolor premium                      | 5 kg           | 0,5 kg                             | 354  |
| weberpox easy                           | 4,5 kg         | 0,7-1,3 kg – dle velikosti dlaždic | 350  |

| Označení                                                                            | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rozměry                                       | Číslo výrobku                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DAMTEC STANDARD 3 mm</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                                                                 |
|     | Zvukoizolační folie<br>Oblast použití: Tlumení kročejového hluku.<br>Vhodné na podlahové vytápění.<br>Tlumicí efekt cca 18 dB.                                                                                                                                                                                                              | H = 3 mm<br>Š = 100 cm<br>L = 20 m            | N 8174                                                                                                          |
| <b>DILEX-BWS</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                                                                 |
|     | Dilatační profil s bočními díly z tvrdého PVC-regenerátu. Dilatační zóna je z měkké plastické hmoty a tvoří 5 mm širokou pohledovou plochu.                                                                                                                                                                                                 | H = 9 mm<br>H = 10 mm<br>H = 12,5 mm          | BWS 90 + č. barvy<br>BWS 100 + č. barvy<br>BWS 125 + č. barvy<br><br>č. barvy:<br>BW-G-GS-HB-PG-SP              |
| <b>DILEX-EKE</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                                                                 |
|     | Pružný jednodílný koutový profil z kombinace tvrdé/měkké plastické hmoty pro vnitřní kouty stěn nebo styk dlažba/obklad (sokl) u neplovoucích podlah.                                                                                                                                                                                       |                                               | EKE U11/O10 + č. barvy<br>EKE U13/O12 + č. barvy<br>EKE U15/O14 + č. barvy<br><br>č. barvy:<br>BW-G-GS-HB-PG-SP |
| <b>DITRA izolační pás</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                                                                 |
|    | Polyetylenový pás s rybinovitě vyliisovanými čtvercovými výlisky, který je na rubové straně opatřen nosnou tkaninou. Je univerzálním podkladem pro dlažbu i obklad a slouží zároveň jako separační vrstva, kontaktní izolace a vrstva pro vyrovnání tlaku páry.                                                                             | H = 3 mm<br>L = 30 m                          | 8416                                                                                                            |
| <b>KERDI-KEBA pás</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                                                                 |
|   | Izolační pásy z polyetylenu, oboustranně opatřené roumem. Jsou vhodné pro utěsnění spojů na sraz a přechodů podlaha/stěna.<br><br>spoj DITRA/DITRA<br>spoj DITRA/PROFIL, DITRA/STĚNA (sokl)                                                                                                                                                 | H = 1 mm<br><br>100/125<br>100/150<br>100/185 | 8417<br>8414<br>8418                                                                                            |
| <b>KERDI-COLL</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                                                                 |
|  | Dvousložkové disperzní lepidlo<br>Skladovatelnost: 6 měsíců (za podmínek popsaných na obalu)                                                                                                                                                                                                                                                | 4,25 kg                                       | Kerdi-coll                                                                                                      |
| <b>TROBA-PLUS 8 drenáž</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                                                                 |
|   | Trvalé účinná plošná drenáž, která přerušuje vztlínání a spolehlivě odvádí případnou vodu vsáklou netěsností dlažby. Hustě rozmístěné výlisky ve tvaru komolého kužele odolávají vysoké zátěži a jsou překryty nakaširovanou textilií, propouštějící vodu. Ty podepírají souvrství v celé jeho ploše a tvoří tak průběžný drenážní prostor. | H = 8 mm                                      | 8424                                                                                                            |



## Barevný klíč lišt a okapnic Schlüter



**BW**  
sněhobílá  
RAL 9010



**PG**  
pastelově šedá  
žádný RAL



**HB**  
světle béžová  
RAL 1019



**SB**  
černohnědá  
RAL 8019



**RB**  
srněí hnědá  
RAL 8003

| Označení                     | Popis                                                                                                                                                                | Rozměry                                                                          | Číslo výrobku                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BARA-RAK</b>              |                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |
|                              | Ukončovací balkonový profil s okapničkou z barevně lakovaného hliníku. Ukládá se na hranu hotového, vyspádovaného podkladu a slouží jako ukončení hrany a okapnička. | L = 2,50 m                                                                       | <b>RAK50+č. barvy</b><br><b>E90/RAK50+č. barvy</b><br><b>E135/RAK50+č. barvy</b><br><b>E190/RAK50+č. barvy</b><br><b>V533+č. barvy</b><br><b>č. barvy:</b><br><b>BW-GM-HB-PG-RB-SB</b> |
| <b>BARA-RW</b>               |                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |
|                              | Úhelníkový ukončovací profil z nerezové oceli nebo z barevně lakovaného hliníku pro volné hrany balkonů a teras.                                                     | H = 40 mm<br>H = 55 mm<br>H = 40 mm<br>H = 55 mm                                 | <b>RW 40+č. barvy</b><br><b>RW 55+č. barvy</b><br><b>E90/RW 40+č. barvy</b><br><b>E90/RW 55+č. barvy</b><br><b>V5/RW 55+č. barvy</b><br><b>č. barvy:</b><br><b>BW-GM-HB-PG-RB-SB</b>   |
| <b>weberbalkon profil</b>    |                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |
|                              | Ukončovací balkonový profil z hliníku nebo eloxovaného hliníku. Ukládá se na hranu hotového, vyspádovaného podkladu. Možnost rohů a spojek.                          | L = 2,50 m                                                                       | <b>8521 - hliník</b><br><b>8522 - elox stříbrný</b><br><b>8523 - elox tmavá oliva</b><br><b>8524 - elox střední oliva</b>                                                              |
| <b>weberbalkon profil PB</b> |                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |
|                              | Ukončovací balkonový profil z hliníku. Ukládá se na hranu hotového, vyspádovaného podkladu, určený pro aplikaci <b>webersys epox plastbeton</b> .                    | L = 2,50 m                                                                       | <b>8520 AL PB</b>                                                                                                                                                                      |
| <b>balkon profil</b>         |                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |
|                              | Ukončovací balkonový profil z eloxovaného ohýbaného hliníku. Ukládá se na hranu hotového, vyspádovaného podkladu. Možnost rohů a spojek.                             | L = 2,0 m                                                                        | <b>8422 2 Š - šedý (RAL 7001)</b><br><b>8422 2 H - hnědý (RAL 8017)</b><br><b>8422 2 B - bílý (RAL 9010)</b>                                                                           |
| <b>weberdilační páska</b>    |                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |
|                              | obvodová pružná dilační samolepicí páska pro samonivelační hmoty tl. 3mm                                                                                             | 45mm×3mm×30m                                                                     | <b>8400</b>                                                                                                                                                                            |
| <b>webertěsnící provazec</b> |                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |
|                              | dilační těsnící miralonový provazec do pružných spár                                                                                                                 | Ø = 6 mm<br>Ø = 8 mm<br>Ø = 10 mm<br><br>návin = 500 m<br>možnost odběru od 20 m | <b>8401</b><br><b>8402</b><br><b>8403</b>                                                                                                                                              |

## LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBY



### Definice výrobku

Cementové lepidlo na lepení obkladů a dlažeb.

### Barva

Šedá.

### Složení

Na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.

### Všeobecné požadavky na podklad

Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako je prach), oleje, mastnoty apod. Podklad před lepením upravíme pomocí penetračního nátěru.

### Podkladní nátěr

Na penetraci podkladů před aplikací lepidla používáme ředěný roztok **weberpodkladu A** s vodou v poměru 1:5, dle savosti podkladu. Při lepení na pórobeton použít na penetraci **weberpodklad haft**.

Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetraci **weberpodklad haft**.

### Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5 °C do +25 °C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu. Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20 °C a jsou přiměřeně delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.

### Popis zpracování

Lepidlo se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do cca 6 l čisté vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Doba míchání je 2 minuty. Nechat 5 minut odležet a poté ještě jednou krátce promíchat.

### Nářadí

Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezová hladítka o velikosti zubu 6×6 mm nebo 8×8 mm (dle rozměru dlaždic).

### Čištění

Nádoby a nářadí se po použití očistí vodou.

### Použití

- pro minerální podklady, jako vápenocementové omítky a beton
- podlahy ve vlhkých provozech
- k lepení keramických obkladů a nasáklých dlažeb do rozměrů 30×30 cm
- nedoporučuje se pro větší mechanické namáhání, na dřevo, štuky, kovy a barevné nátěry

### Spotřeba

4 kg/m<sup>2</sup>

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

### Balení

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1 050 kg/paleta.

### Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

### Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje.

Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

**Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.** Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

### Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

### Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb, o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

**Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!**



## Aplikace



Lepidlo aplikujeme na podklad za použití nere-zového hladítka o velikosti zubu 6×6 mm nebo 8×8 mm dle velikosti dlaždic.



Větší rozměry dlaždic doporučujeme lepit způsobem oboustranného lepení – tzn. na dlaždici se nanese vrstva lepidla 1–2 mm silná. U soklů doporučujeme maximální velikost dlaždic 15×10 cm, lepení stejnou metodou.



Po osazení dlaždice do lepidla vytlačíme vzduch. Spárovací maltu aplikujeme po 24 hod.



Č. výrobku  
Balení

LOD 520  
25 kg



**Nejdůležitější  
vlastnosti**

- pro lepení obkladů i dlažeb v interiéru
- vhodné pro nasáklivé dlaždice o rozměrech max. 30×30 cm
- pro lepení soklů
- třída CIT

## CE parametry

CE

|                                                                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>divize weber</b>                                                                                    |                         |
| Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.<br>Smrčková 2485/4, 180 00 Praha 8                          |                         |
| <b>Ref. norma: EN 12004:2007 + A1:2012</b>                                                             |                         |
| 15                                                                                                     |                         |
| <b>LOD 520</b>                                                                                         |                         |
| <b>017/2015</b>                                                                                        |                         |
| <b>CIT</b> - standardně tvrdnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem pro vnitřní a venkovní obklady |                         |
| <b>Reakce na oheň</b>                                                                                  | Třída AI                |
| <b>Uvolňování nebezpečných látek</b>                                                                   | Viz bezpečnostní list   |
| <b>Pevnost spoje, vyjádřena jako:</b>                                                                  |                         |
| - počáteční tahová přídržnost                                                                          | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> |
| <b>Trvalá odolnost:</b>                                                                                |                         |
| - tahová přídržnost po tepelném stárnutí                                                               | NPD                     |
| - tahová přídržnost po ponoření do vody                                                                | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> |
| - tahová přídržnost po cyklech zmrazení - rozmrazení                                                   | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> |
| <b>Doba zavadnutí</b>                                                                                  | 20 min.                 |
| <b>Doba zpracovatelnosti</b>                                                                           | 90 min.                 |



### Definice výrobku

Mrazuvzdorné, jednosložkové lepidlo na bázi cementu.

### Barva

Šedá.

### Složení

Na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.

### Všeobecné požadavky na podklad

Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako je prach), oleje, mastnoty apod. Podklad před lepením upravíme pomocí penetračního nátěru.

### Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5°C do +25°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu. Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20°C a jsou přiměřeně delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.

### Podkladní nátěr

Na penetraci podkladů před aplikací lepidla používáme ředěný roztok **weberpodkladu A** s vodou v poměru 1:5, dle savosti podkladu. Při lepení na pórobeton použít na penetraci **weberpodklad haft**.

Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev, nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetraci **weberpodklad haft** neředěný.

### Popis zpracování

Lepidlo se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do 6 l čisté vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Doba míchání je 2 minuty. Nechat 5 minut odležet a poté ještě jednou krátce promíchat.

### Nářadí

Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezová hladítka o velikosti zubu 6×6 mm, 8×8 mm, nebo 10×10 mm (dle rozměru dlaždic). U rozměrů dlaždic nad 1200 cm<sup>2</sup> doporučujeme používat stěrku buchtel (velikost zubu 20×8 mm).

### Čištění

Nádoby a nářadí se po použití očistí vodou.

### Použití

- pro minerální podklady jako vápenocementové omítky a beton
- pro lepení dlažby na podklady se zabudovaným topením
- na lodžie, balkony
- podlahy ve vlhkých provozech
- k lepení keramických, slinutých, kameninových obkladů, obkladů z umělých kamenů, skleněných tvárnic
- nedoporučuje se na dřevo, štuky, kovy a barevné nátěry
- vhodný pro podlahové vytápění

### Spotřeba

4 kg/m<sup>2</sup>

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

### Balení

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1 050 kg/paleta.

### Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

### Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje.

Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

**Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.** Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.



## Aplikace



Lepidlo aplikujeme na podklad za použití nerezového hladítka o velikosti zubu 6×6 mm, 8×8 mm nebo 10×10 mm dle velikosti dlaždic.



Doporučujeme lepit způsobem oboustranného lepení – tzn. na dlaždici se nanese vrstva lepidla 1–2 mm s ilná.



Po osazení dlaždice do lepidla poklepem plastovou paličkou stabilizujeme dlažbu a vytlačíme vzduch. Spárovací maltu aplikujeme po 24 hod.



Č. výrobku

LOD 530

Balení

25 kg



MRAZU  
ODOLNÝ



PRO DLAŽBU  
NA DLAŽBU



VHODNÉ PRO  
VODNÍ POKRYVŮ  
VYTÁPĚNÍ



**Nejdůležitější  
vlastnosti**

- vysoce přilnavé
- pro lepení obkladů a dlažeb v interiéru i exteriéru
- vhodné pro podlahové vytápění
- vhodné pro slinuté dlaždice
- třída C2T

## CE parametry



divize weber  
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.  
Smrčková 2485/4, 180 00 Praha 8

Ref. norma: EN 12004:2007 + A1:2012

15

LOD 530

001/2015

C2T - zlepšené cementové lepidlo se sníženým skluzem pro vnitřní a venkovní obklady

Třída E

Viz bezpečnostní list

Reakce na oheň

Uvolňování nebezpečných látek

Pevnost spoje, vyjádřena jako:

- počáteční tahová přídržnost

≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup>

Trvalá odolnost:

- vysoká tahová přídržnost po tepelném stárnutí

≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup>

- vysoká tahová přídržnost po ponoření do vody

≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup>

- vysoká tahová přídržnost po cyklech zmrazení - rozmrazení

≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup>

Doba zavažnutí

20 min.

Doba zpracovatelnosti

90 min.

## Bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

## Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

**Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!**



### Definice výrobku

Mrazuvzdorné, jednosložkové lepidlo na bázi cementu.

### Barva

Šedá.

### Složení

Na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.

### Všeobecné požadavky na podklad

Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako je prach), oleje, mastnoty apod. Podklad před lepením upravíme pomocí penetračního nátěru.

### Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5°C do +25°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu. Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20°C a jsou přiměřeně delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.

### Podkladní nátěr

Na penetraci podkladů před aplikací lepidla používáme ředěný roztok **weberpodkladu A** s vodou v poměru 1:5, dle savosti podkladu. Při lepení na pórobeton použít na penetraci **weberpodklad haft**.

Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev, nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetraci **weberpodklad haft** neředěný.

### Popis zpracování

Lepidlo se připraví postupným vmícháním 1 pytle (5 kg) do 1,4 litru studené pitné vody (0,28 l vody/kg lepidla) pomocí elektrického míchadla. Míchejte až do vzniku rovnoměrné konzistence bez hrudek. Doba míchání je 2 minuty. Nechat 5 minut odležet a poté ještě jednou krátce promíchat.

### Nářadí

Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezová hladítka o velikosti zubu 6×6 mm, 8×8 mm, nebo 10×10 mm (dle rozměru dlaždic). U rozměrů dlaždic nad 1200 cm<sup>2</sup> doporučujeme používat stěrku buchtel (velikost zubu 20×8 mm).

### Čištění

Nádoby a nářadí se po použití očistí vodou.

### Použití

- pro minerální podklady jako vápenocementové omítky a beton
- pro lepení dlažby na podklady se zabudovaným topením
- na lodžie, balkony
- podlahy ve vlhkých provozech
- k lepení keramických, slinutých, kameninových obkladů, obkladů z umělých kamenů, skleněných tvárnic
- nedoporučuje se na dřevo, štuky, kovy a barevné nátěry
- vhodný pro podlahové vytápění

### Spotřeba

4 kg/m<sup>2</sup>

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

### Balení

Ve 5 kg PE obalech.

### Skladování

24 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

### Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje.

Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

**Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.** Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

## Aplikace



Lepidlo aplikujeme na podklad za použití nerezového hladítka o velikosti zubu 6×6 mm, 8×8 mm nebo 10×10 mm dle velikosti dlaždic.



Doporučujeme lepit způsobem oboustranného lepení – tzn. na dlaždici se nanese vrstva lepidla 1–2 mm s ilná.



Po osazení dlaždice do lepidla poklepem plastovou paličkou stabilizujeme dlažbu a vytlačíme vzduch. Spárovací maltu aplikujeme po 24 hod.

## CE parametry

|                                                                                     |                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft                                                                    |  |
|                                                                                     | H-2085, Pilisvörösvár Bécsi út 07/5 hrsz.                                                                         |  |
|                                                                                     | 17                                                                                                                |  |
|                                                                                     | F 625 webercol 5                                                                                                  |  |
|                                                                                     | DoP-HU-F625-1.0                                                                                                   |  |
|                                                                                     | Ref. norma: EN 12004:2007 + A1:2012                                                                               |  |
|                                                                                     | C2TE – zlepšené cementové lepidlo se sníženým skluzem prodlouženou dobou zavádnutí pro vnitřní a venkovní obklady |  |
| Reakce na oheň                                                                      | Třída E                                                                                                           |  |
| Uvolňování nebezpečných látek                                                       | Viz bezpečnostní list                                                                                             |  |
| Pevnost spoje, vyjádřena jako:                                                      |                                                                                                                   |  |
| - počáteční tahová přídržnost                                                       | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>                                                                                           |  |
| Trvalá odolnost:                                                                    |                                                                                                                   |  |
| - vysoká tahová přídržnost po tepelném stárnutí                                     | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>                                                                                           |  |
| - vysoká tahová přídržnost po ponoření do vody                                      | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>                                                                                           |  |
| - vysoká tahová přídržnost po cyklech zmrazení – rozmrazení                         | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>                                                                                           |  |
| Doba zavádnutí                                                                      | 30 min.                                                                                                           |  |
| Doba zpracovatelnosti                                                               | 90 min.                                                                                                           |  |



Č. výrobku

LOD 532

Balení

5 kg



MRAZU  
ODOLNÝ



PRO DLAŽBU  
NA DLAŽBU



VHODNÉ PRO  
VODNÍ POKLADNOVÁ  
VYTÁPĚNÍ



## Nejdůležitější vlastnosti

- vysoce přilnavé
- pro lepení obkladů a dlažeb v interiéru i exteriéru
- vhodné pro podlahové vytápění
- vhodné pro slinuté dlaždice
- pro všechny druhy obkladů a dlažeb s velikostí do 900 cm<sup>2</sup>
- třída C2TE

## Bezpečnost práce

Před započetením práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

## Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

**Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!**



### Definice výrobku

Mrazuvzdorné, jednosložkové flexibilní lepidlo na bázi cementu.

### Barva

Šedá.

### Složení

Směs na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.

### Všeobecné požadavky na podklad

Suchý, dostatečně vyzrálý pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako je prach), oleje, mastnoty apod. Podklad před lepením upravíme pomocí penetračního nátěru.

Podklad musí vykazovat mechanické vlastnosti a zbytkové vlhkosti podle platných norm nebo podle projektové dokumentace.

### Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5°C do +25°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

### Podkladní nátěr

Na penetrační podkladů před aplikací lepidla použijeme ředěný roztok **weberpodkladu A** s vodou v poměru 1:5, dle savosti podkladu. Při lepení na pórobeton použít na penetraci **weberpodklad haft**.

Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev, nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetraci **weberpodklad haft** neředěný.

### Popis zpracování

Lepidlo se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do cca 5,5 l čisté vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Doba míchání je 2 minuty. Nechat 5 minut odležet a poté ještě jednou krátce promíchat. Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20°C a jsou přiměřeně delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.

### Nářadí

Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezová hladítka o velikosti zubu 6×6 mm, 8×8 mm nebo 10×10 mm (dle rozměru dlaždic). U rozměrů dlaždic nad 1200 cm<sup>2</sup> doporučujeme používat stěrku buchtel (velikost zubu 20×8 mm).

### Čištění

Nádoby a nářadí se po použití očistí vodou.

### Použití

- pro minerální podklady jako vápenoementové omítky a beton
- pro lepení dlažby na podklady se zabudovaným topením
- na lodžie, balkony
- podlahy ve vlhkých provozech
- klepení keramických, slinutých, kameninových obkladů, obkladů z umělých kamenů, skleněných tvárnic
- nedoporučuje se na dřevo, štuky, kovy a barevné nátěry

### Spotřeba

4 kg/m<sup>2</sup>

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

### Balení

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1 050 kg/paleta.

### Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

### Upozornění

Dodatečně přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje.

Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Čerstvé zbytky lepidla lze z obkladů a dlažeb odstranit vodou. Vytvrzený materiál je již nutné odstranit mechanicky.

**Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.** Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznátcích.



## Aplikace



Lepidlo aplikujeme na podklad za použití nerezového hladítka o velikosti zubu 6×6 mm, 8×8 mm nebo 10×10 mm dle velikosti dlaždic.



Dlaždice doporučujeme lepit způsobem oboustranného lepení – tzn. na dlaždici se nanese vrstva lepidla 1–2 mm silná. Toto doporučení je závazné pro lepení v exteriéru, ve vlhkých a více namáhaných prostorách a pro lepení velkých formátů.



Po osazení dlaždice do lepidla poklepem plastovou paličkou stabilizujeme dlažbu a vytlačíme vzduch. Spárovací maltu aplikujeme nejdříve po 24 hod. V závislosti na klimatických podmínkách při vyzrávání lepidla a savosti podkladu, na který lepíme. Předčasné spárování může vést k barevným defektům spárovací maltu.

## CE parametry

|                                                 |                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                 | <b>divize weber</b>                                                                                           |  |
|                                                 | Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.<br>Smrčková 2485/4, 180 00 Praha 8                                 |  |
|                                                 | <b>Ref. norma: EN 12004:2007 + A1:2012</b>                                                                    |  |
|                                                 | <b>15</b>                                                                                                     |  |
|                                                 | <b>LOD 533</b>                                                                                                |  |
|                                                 | <b>002/2015</b>                                                                                               |  |
|                                                 | <b>C2T S1</b> - zlepšené, deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem pro vnitřní a venkovní obklady |  |
| <b>Reakce na oheň</b>                           | Třída E                                                                                                       |  |
| <b>Uvolňování nebezpečných látek</b>            | Viz bezpečnostní list                                                                                         |  |
| <b>Pevnost spoje, vyjádřena jako:</b>           |                                                                                                               |  |
| - vysoká počáteční tahová přídržnost            | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>                                                                                       |  |
| <b>Trvalá odolnost:</b>                         |                                                                                                               |  |
| - vysoká tahová přídržnost po tepelném stárnutí | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>                                                                                       |  |
| - vysoká tahová přídržnost po ponoření do vody  | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>                                                                                       |  |
| - vysoká tahová přídržnost po cyklech zmrazení  | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>                                                                                       |  |
| <b>Doba zavadnutí</b>                           | 20 min.                                                                                                       |  |
| <b>Doba zpracovatelnosti</b>                    | 90 min.                                                                                                       |  |



Č. výrobku  
Balení

LOD 533  
25 kg



MRAŽU  
ODOLNÝ



VHODNÉ PRO  
VODNÍ PODLAHOVÁ  
VYTÁPĚNÍ



## Nejdůležitější vlastnosti

- vysoce přilnavé lepidlo pro středněvrstvé lepení, určené ke složitému obkládání
- pro lepení obkladů a dlažeb v interiéru i exteriéru max. do rozměru 90×90 cm
- vhodné pro slinuté dlaždice
- vhodné pro podlahové vytápění
- třída C2T S1

## Bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

## Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

**Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!**



### Definice výrobku

Mrazuvzdorné, jednosložkové flexibilní lepidlo na bázi cementu.

### Barva

Šedá.

### Složení

Směs na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.

### Všeobecné požadavky na podklad

Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako je prach), oleje, mastnoty a pod. Podklad před lepením upravíme pomocí příslušného penetračního nátěru.

### Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5°C do +25°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu. Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20°C a jsou přiměřeně delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.

### Podkladní nátěr

Na penetrační podkladů před aplikací lepidla používáme ředěný roztok **weberpodkladu A** s vodou v poměru 1:5, dle savosti podkladu. Při lepení na pórobeton použít na penetraci **weberpodklad haft**.

Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev, nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetraci **weberpodklad haft** neředěný.

### Popis zpracování

Lepidlo pro klasický způsob lepení se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do 5,5 l čisté vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Doba míchání je 2 minuty. Nechat 5 minut odležet a poté ještě jednou krátce promíchat.

### Použití lepidla na fluidní (lité) způsob

Lepidlo se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do 7 l čisté vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Doba míchání je 2 minuty. Nechat 5 minut odležet a poté ještě jednou krátce promíchat.

### Nářadí

Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezová hladička o velikosti zubu 6×6 mm, 8×8 mm nebo 10×10 mm (dle rozměru dlaždic). U rozměrů dlaždic nad 1200 cm<sup>2</sup> doporučujeme používat stěrku buchtel (velikost zubu 20×8 mm).

### Čištění

Nádoby a nářadí se po použití očistí vodou.

### Použití

- pro minerální podklady, jako vápeno-cementové omítky a beton
- pro lepení dlažby na podklady se zabudovaným topením
- na lodžie, balkony
- podlahy ve vlhkých provozech
- k lepení keramických, slinutých, kameninových obkladů, obkladů z umělých kamenů, skleněných tvárnic
- nedoporučuje se na dřevo, štuky, kovy a barevné nátěry

### Spotřeba

4 kg/m<sup>2</sup>

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

### Balení

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1 050 kg/paleta.

### Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

### Upozornění

Dodatečně přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje.

Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

**Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.** Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

## Aplikace



Lepidlo aplikujeme na podklad za použití nerezového hladítka o velikosti zubu 6×6, 8×8 mm nebo 10×10 mm dle velikosti dlaždic.



Větší rozměry dlaždic doporučujeme lepit způsobem oboustranného lepení – tzn. na dlaždici se nanese vrstva lepidla 1–2 mm silná. Stejného efektu dosáhneme fluidním lepením.



Po osazení dlaždice do lepidla poklepem plastovou paličkou stabilizujeme dlažbu a vytlačíme vzduch. Spárovací maltu aplikujeme po 24 hod.

## CE parametry



**divize weber**  
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.  
Smrčková 2485/4, 180 00 Praha 8

**Ref. norma: EN 12004:2007 + A1:2012**

**II**

**LOD 535**

**091/2013**

**C2TE S1** - zlepšené, deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí pro vnitřní a venkovní obklady

**Reakce na oheň**

**Třída E**

**Uvolňování nebezpečných látek**

**Viz bezpečnostní list**

**Pevnost spoje, vyjádřena jako:**

**- vysoká počáteční tahová přídržnost**

**≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup>**

**Trvalá odolnost:**

**- vysoká tahová přídržnost po tepelném stárnutí**

**≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup>**

**- vysoká tahová přídržnost po ponoření do vody**

**≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup>**

**- vysoká tahová přídržnost po cyklech zmrazení**

**≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup>**

**Doba zavadnutí**

**30 min.**

**Doba zpracovatelnosti**

**90 min.**



**Č. výrobku**

**LOD 535**

**Balení**

**25 kg**



**MRAŽU  
ODOLNÝ**



**VHODNÉ PRO  
VODNÍ PODLAHOVÁ  
VYTÁPĚNÍ**



**Nejdůležitější  
vlastnosti**

- jeden produkt pro dvě použití „2 v 1“
- standardní i lité použití
- vysoce přílnavé
- pro lepení obkladů a dlažeb v interiéru i exteriéru
- vhodné pro dlažby s podlahovým topením
- vhodné pro slinuté dlaždice
- třída C2TE S1

## Bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

## Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

**Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!**

## FLEXIBILNÍ BÍLÉ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBY MOZAIKY A PŘÍRODNÍ KÁMEN



### Definice výrobku

Cementové flexibilní přírodně bílé lepidlo na obklady, dlažby, mozaiky a přírodní kámen pro interiér i exteriér.

### Barva

Přírodní bílá.

### Složení

Směs na bázi anorganických pojiv, speciálních plniv a modifikujících přísad.

### Všeobecné požadavky na podklad

Suchý, dostatečně vyztužený, pevný bez změně, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako je prach), oleje, mastnoty apod. Kvalita podkladu musí splňovat požadavky platných norem nebo požadavky projektové dokumentace. Podklad před lepením upravíme pomocí penetračního nátěru.

### Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5°C do +30°C (vzduch, konstrukce i materiál samotný), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

### Podkladní nátěr

Na penetraci savých podkladů před aplikací lepidla používáme ředěný roztok **weberpodkladu A** s vodou v poměru 1:5. Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev nebo zbytků lepidel) používáme penetraci **weberpodklad haft** neředěný. Na nově provedené, vyztužené, čisté hydroizolační nátěry či stěrky Weber (například **akryzol**, **terizol**...) lepíme bez penetrace.

### Technická data

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Barva .....                        | Přírodní bílá  |
| Maximální tloušťka vrstvy .....    | 10 mm          |
| Použití pro interiér .....         | ANO            |
| Použití pro exteriér .....         | ANO            |
| Otevírací čas .....                | 30 minut       |
| Teplotní odolnost                  |                |
| vyzrálého lepidla .....            | -20°C až +70°C |
| Spotřeba vody na 25 kg pytlé ..... | 6,25 litrů     |
| Doba zpracovatelnosti .....        | 2 hodiny       |
| Pochůznost (spárovatelnost) .....  | po 24 hodin    |
| Plná vyzrállost .....              | 7 dnů          |
| Balení .....                       | 25 kg pytlé    |
| Skladovatelnost .....              | 12 měsíců      |

### Popis zpracování

Lepidlo se připraví postupným vmícháním 1 pytlé (25 kg) do 6,25 litrů čisté studené záměsové vody pomocí pomalotáčkového míchadla až do vzniku homogenní hmoty bez hrudek. Doba míchání je cca 2 minuty. Nechat cca 5 minut odležet a poté ještě jednou krátce promíchat.

### Nářadí

Míchací vědro vhodné velikosti, míchadlo, nerezová zubová hladítka o velikosti zubu 4×4 mm, 6×6 mm, 8×8 mm nebo 10×10 mm (dle rozměru dlaždic). U rozměrů dlaždic nad 1200 cm<sup>2</sup> doporučujeme používat stěrku buchtel (velikost zubu 20×8 mm), případně hladítka s K zubem, nádoba na odměření záměsové vody, houba na čištění lepeného prvku.

### Čištění

Nádoby, nářadí, případně zašpiněný obkladový prvek se ihned očistí vodou.

### Použití

**Weberxerm w BlueComfort** se používá pro lepení všech druhů keramických obkladů a dlažeb, mozaiky, skleněné mozaiky a přírodního kamene. Díky své bílé barvě je produkt zvláště vhodný pro lepení skleněných mozaik. **Weberxerm 858 BlueComfort** lze použít na beton, cementové potěry, podklady na bázi síranu vápenatého, potěry s podlahovým vytápěním, sádrokartonové desky, sádrovláknité desky, vápenocementové a cementové omítky. Lze lepit na tenké až střední lože do tloušťky až 10 mm.

### Spotřeba

cca 4 kg/m<sup>2</sup>

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

### Balení

Ve 25 kg papírových obalech. 42 ks na paletě.

### Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

### Upozornění

Časové údaje o zrání lepidla jsou vztaženy pro normální podmínky (23°C bez průvanu a 50 % relativní vlhkosti vzduchu). Při nižších teplotách a vyšších vlhkostech se doby pro vyzrání mohou úměrně prodlužovat. Při lepení obkladů a dlažeb, mozaik i přírodního kamene dodržujte doporučení příslušného výrobce těchto prvků. V případě pochybností je třeba provést aplikační testy. Až do úplného vyzrání musí být instalované plochy chráněné proti vlhkosti a teplotám pod 5°C a nad 30°C. Na aplikovaných plochách je nutné dodržovat projektem dané dilatační pole, které chrání souvrství před následným nadměrným dilatačním pohybem.

Pro použití na méně únosné podklady (sádrové omítky, lehčené omítky, porobeton...) použijte lepidlové lože s vrstvou do 5 mm.

**Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.** Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

### Bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

### Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

**Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!**



## Aplikace



Lepidlo aplikujeme na podklad za použití nerезového hladítka o velikosti zubu 4×4 mm, 6×6 mm, 8×8 mm nebo 10×10 mm nebo speciálním dle velikosti dlaždic. Lepené prvky instalujeme způsobem oboustranného lepení – tzn. na dlaždici se nanese tenká kontaktní vrstva lepidla – 2 mm.



Po osazení lepených prvků je do lepidla vmáčkneme nebo poklepem plastovou paličkou stabilizujeme a vytlačíme vzduch. Spárovací maltu aplikujeme min. po 24 hod. podle podmínek při vytváření.



Zbytky lepidla, které se vytlačí spárami na lepený prvek je třeba ihned vyčistit vlhkou houbou.

## CE parametry

CE

Saint-Gobain Weber GmbH  
Schanzenstr. 84, D-40549 Düsseldorf

Ref. norma: EN 12004:2007 + A1:2012

16

DoP-DE-xerm 858 Blue Comfort

**C2TE S1** – C2TE S1 – zlepšené, deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavaznutí pro vnitřní a venkovní obklady

Reakce na oheň

Třída E

Uvolňování nebezpečných látek

Viz bezpečnostní list

Pevnost spoje, vyjádřena jako:

Vysoká počáteční tahová přídržnost

≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup>

Trvalá odolnost:

Vysoká tahová přídržnost po tepelném stárnutí

≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup>

Vysoká tahová přídržnost po ponoření do vody

≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup>

Vysoká tahová přídržnost po cyklech zmrazení - rozmrazení

≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup>

Doba zavaznutí

30 min.

Doba zpracovatelnosti

120 min.



Č. výrobku  
Balení

LOD 858  
25 kg



MRAZU  
ODOLNÝ



VHODNÉ PRO  
VODNÍ PODLAHOVÁ  
VYTÁPĚNÍ



Nejdůležitější  
vlastnosti

- jednosložková suchá směs
- přírodně bílé barvy
- lepení obkladů, dlažeb, skleněné mozaiky a přírodního kamene
- pro náročné obkladačské práce
- třída C2TE S1 podle ČSN EN 12004
- vysoká stabilita lepeného spoje
- výborná zpracovatelnost
- maximální tloušťka lože 10 mm

## NÍZKOPRAŠNÉ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBY



### Definice výrobku

Mrazuvzdorné, jednosložkové lepidlo na bázi cementu.

### Barva

Šedá.

### Složení

Směs na bázi anorganických pojiv, plniv a modifikujících přísad.

### Všeobecné požadavky na podklad

Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako je prach), oleje, mastnoty apod. Podklad před lepením upravíme pomocí penetračního nátěru.

### Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5°C do +25°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu. Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20°C a jsou přiměřeně delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.

### Podkladní nátěr

Na penetrační podkladů před aplikací lepidla používáme ředěný roztok **weberpodkladu A** s vodou v poměru 1:5 dle savosti podkladu. Při lepení na pórobeton použít penetrační **weberpodklad haft**.

Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev, nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetrační **weberpodklad haft** neředěný.

### Popis zpracování

Lepidlo se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do 6,5–7 l čisté vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Doba míchání je 2 minuty. Nechat 5 minut odležet a poté ještě jednou krátce promíchat.

### Nářadí

Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezová hladička o velikosti zubu 6×6 mm nebo 8×8 mm (dle rozměru dlaždic).

### Čištění

Nádoby a nářadí se po použití o čistí vodou.

### Použití

- pro minerální podklady jako vápeno-cementové omítky a beton
- podlahy ve vlhkých provozech
- k lepení keramických obkladů a nasákových dlažeb
- nedoporučuje se pro větší mechanické namáhání, na dřevo, štuky, kovy a barevné nátěry

### Spotřeba

4 kg/m<sup>2</sup>

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

### Balení

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1 050 kg/paleta.

### Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

### Upozornění

Dodatečně přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

**Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.** Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.



## Aplikace



Lepidlo aplikujeme na podklad za použití ne-rezového hladítka o velikosti zubu 6×6 nebo 8×8 mm dle velikosti dlaždic.



Větší rozměry dlaždic doporučujeme lepit způsobem oboustranného lepení – tzn. na dlaždici se nanese vrstva lepidla 1–2 mm silná.



Po osazení dlaždice do lepidla poklepem plastovou paličkou stabilizujeme dlažbu a vytlačíme vzduch. Spárovací maltu aplikujeme po 24 hod.



Č. výrobku **LOD 521 LD**  
Balení **25 kg**



**Nejdůležitější vlastnosti**

- pro lepení obkladů i dlažeb v interiéru s krátkou dobou korekce
- nízkoprašná technologie
- vhodné pro nasáklivé dlaždice o rozměrech max. 40 × 60 cm
- třída CIT

## CE parametry



divize **weber**  
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.  
Smrčková 2485/4, 180 00 Praha 8  
**Ref. norma: EN 12004:2007 + A1:2012**  
**15**  
**LOD 521 LD**  
**004/2015**

**CIT** - standardně tvrdnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem pro vnitřní a venkovní obklady  
Třída A1

### Reakce na oheň

### Uvolňování nebezpečných látek

### Pevnost spoje, vyjádřena jako:

#### - počáteční tahová přídržnost

≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup>

#### Trvalá odolnost:

##### - tahová přídržnost po tepelném stárnutí

NPD

##### - tahová přídržnost po ponoření do vody

≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup>

##### - tahová přídržnost po cyklech zmrazení - rozmrazení

≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup>

### Doba zavadnutí

20 min.

### Doba zpracovatelnosti

90 min.

## Bezpečnost práce


Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

## Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

**Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!**

## NÍZKOPRAŠNÉ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBY



### Definice výrobku

Mrazuvzdorné, jednosložkové lepidlo na bázi cementu.

### Barva

Šedá.

### Složení

Na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.

### Všeobecné požadavky na podklad

Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako je prach), oleje, mastnoty apod. Podklad před lepením upravíme pomocí penetračního nátěru.

### Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5°C do +25°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu. Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20°C a jsou přiměřeně delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.

### Podkladní nátěr

Na penetraci podkladů před aplikací lepidla používáme ředěný roztok **weberpodkladu A** s vodou v poměru 1:5 dle savosti podkladu. Při lepení na pórobeton použít na penetraci **weberpodklad haft**.

Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev, nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetraci **weberpodklad haft** neředěný.

### Popis zpracování

Lepidlo se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do 6 l čisté vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Doba míchání je 2 minuty. Nechat 5 minut odležet a poté ještě jednou krátce promíchat.

### Nářadí

Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezová hladítka o velikosti zubu 6×6 mm, 8×8 mm, nebo 10×10 mm (dle rozměru dlaždic). U rozměrů dlaždic nad 1200 cm<sup>2</sup> doporučujeme používat stěrku buchtel (velikost zubu 20×8 mm).

### Čištění

Nádoby a nářadí se po použití očistí vodou.

### Použití

- pro minerální podklady jako vápenocementové omítky a beton
- pro lepení dlažby na podklady se zabudovaným topením
- na lodžie, balkony
- podlahy ve vlhkých provozech
- klepení keramických, slinutých, kameninových obkladů, obkladů z umělých kamenů, skleněných tvárnic
- nedoporučuje se na dřevo, štuky, kovy a barevné nátěry
- vhodný pro podlahové vytápění

### Spotřeba

4 kg/m<sup>2</sup>

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

### Balení

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1 050 kg/paleta.

### Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

### Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje.

Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

**Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.** Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.





## Aplikace



Lepidlo aplikujeme na podklad za použití nerезového hladítka o velikosti zubu 6×6 mm, 8×8 mm nebo 10×10 mm dle velikosti dlaždic.



Doporučujeme lepit způsobem oboustranného lepení – tzn. na dlaždici se nanese vrstva lepidla 1–2 mm s ilná.



Po osazení dlaždice do lepidla poklepem plastovou paličkou stabilizujeme dlažbu a vytlačíme vzduch. Spárovací maltu aplikujeme po 24 hod.

## CE parametry

|                                                                                            |                                                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
|         | <b>divize weber</b>                                                           |  |
|                                                                                            | Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.<br>Smrčková 2485/4, 180 00 Praha 8 |  |
|                                                                                            | <b>Ref. norma: EN 12004:2007 + A1:2012</b>                                    |  |
|                                                                                            | <b>15</b>                                                                     |  |
|                                                                                            | <b>LOD 530 LD</b>                                                             |  |
|                                                                                            | <b>005/2015</b>                                                               |  |
| <b>C2T</b> - zlepšené cementové lepidlo se sníženým skluzem pro vnitřní a venkovní obklady |                                                                               |  |
| <b>Reakce na oheň</b>                                                                      | Třída E                                                                       |  |
| <b>Uvolňování nebezpečných látek</b>                                                       | Viz bezpečnostní list                                                         |  |
| <b>Pevnost spoje, vyjádřena jako:</b>                                                      |                                                                               |  |
| - vysoká počáteční tahová přídržnost                                                       | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>                                                       |  |
| <b>Trvalá odolnost:</b>                                                                    |                                                                               |  |
| - vysoká tahová přídržnost po tepelném stárnutí                                            | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>                                                       |  |
| - vysoká tahová přídržnost po ponoření do vody                                             | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>                                                       |  |
| - vysoká tahová přídržnost po cyklech zmrazení - rozmrazení                                | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>                                                       |  |
| <b>Doba zavadnutí</b>                                                                      | 20 min.                                                                       |  |
| <b>Doba zpracovatelnosti</b>                                                               | 90 min.                                                                       |  |

**weber.for profiplus**  
Lepidlo na obklady a dlažby  
25 kg  
LOD 530 LD

Č. výrobku **LOD 530 LD**  
Balení **25 kg**

**C2T**  
SPOLU S EVROPSKOU NODU  
EN 12004  
LEPIDLO PRO KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY

**MRÁZU ODOLNÝ**  
**VHODNÉ PRO VNOŠNÍ POSLAHOVÁ VYTÁPĚNÍ**  
**PRO DLAŽBU NA DLAŽBU**  
**LOW DUST**



## Nejdůležitější vlastnosti

- vysoce přilnavé
- pro lepení obkladů a dlažeb v interiéru i exteriéru
- nízkoprašná technologie
- vhodné pro podlahové vytápění
- vhodné pro slinuté dlaždice
- třída C2T

## Bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

## Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

**Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!**

## NÍZKOPRAŠNÉ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBY



### Definice výrobku

Mrazuvzdorné, jednosložkové flexibilní lepidlo na bázi cementu.

### Barva

Šedá.

### Složení

Směs na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.

### Všeobecné požadavky na podklad

Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako je prach), oleje, mastnoty apod. Podklad před lepením upravíme pomocí penetračního nátěru.

### Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5°C do +25°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

### Podkladní nátěr

Na penetrační podkladů před aplikací lepidla použijeme ředěný roztok **weberpodkladu A** s vodou v poměru 1:5 dle savosti podkladu. Při lepení na pórobeton použít na penetraci **weberpodklad haft**.

Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev, nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetrační **weberpodklad haft** neředěný.

### Popis zpracování

Lepidlo se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do 6,5–7 l čisté vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Doba míchání je 2 minuty. Nechat 5 minut odležet a poté ještě jednou krátce promíchat. Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20°C a jsou přiměřeně delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.

### Nářadí

Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezová hladítka o velikosti zubu 6×6 mm, 8×8 mm nebo 10×10 mm (dle rozměru dlaždic). U rozměrů dlaždic nad 1200 cm<sup>2</sup> doporučujeme používat stěrku buchtel (velikost zubu 20×8 mm).

### Čištění

Nádoby a nářadí se po použití očistí vodou.

### Použití

- pro minerální podklady jako vápeno-cementové omítky a beton
- pro lepení dlažby na podklady se zabudovaným topením
- na lodžie, balkony
- podlahy ve vlhkých provozech
- klepení keramických, slinutých, kameninových obkladů, obkladů z umělých kamenů, skleněných tvárnic
- nedoporučuje se na dřevo, štuky, kovy a barevné nátěry
- vhodný pro podlahové vytápění

### Spotřeba

4 kg/m<sup>2</sup>

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

### Balení

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1 050 kg/paleta.

### Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

### Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

**Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.** Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

### Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

### Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

**Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!**





## NÍZKOPRAŠNÉ LEPIDLO NA DLAŽBU PRO ANHYDRITOVÉ I CEMENTOVÉ POTĚRY



### Definice výrobku

Lepidlo na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.

### Barva

Běžovošedá.

### Všeobecné požadavky na podklad

Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach), oleje, mastnoty apod. Podklad před lepením upravíme pomocí penetračního nátěru.

### Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5 °C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu. Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20 °C a jsou přiměřeně delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.

### Podkladní nátěr

Na penetraci podkladů před aplikací lepidla používáme ředěný roztok **weberpodkladu A** s vodou v poměru 1:5, dle savosti podkladu. V případě vyšší savosti je doporučeno provést ještě jednu penetraci. Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev, nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetraci **weberpodklad haft** nefeděný.

### Popis zpracování

Lepidlo se připraví postupným vmícháním lpytle (25 kg) do 8 l vody pomocí míchadla. Doba míchání je 2 min. Po promíchání (dokonalá homogenizace) necháme lepidlo 5 minut odležet, ještě jednou krátce promícháme a můžeme nalévat na podklad.

### Nářadí

Vědra, vrtačka s míchadlem, nerezová hladítka o velikosti zubu 8×8 mm nebo 10×10 mm (dle rozměru dlaždic).

### Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.

### Použití

Lepidlo je určeno k pokládce dlažby s jakoukoliv porezitou, pro velké i velmi velké rozměry dlaždic. Je vhodné pro exteriér i interiéru. Vhodné pro podlahové topení. Nepoužívat na dřevo, kovy a nátěry.

### Spotřeba

4 kg/m<sup>2</sup>

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

### Balení

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1 050 kg/paleta.

### Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

### Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje.

Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

**U dlaždic z přírodního kamene, kde nemáte jistotu, že tyto nejsou náchylné k probarvení nebo jiným změnám je nutno provést zkoušku.**

**Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.** Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

### Bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

### Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001Sb, o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

**Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!**





## Aplikace



Po promíchání (dokonalá homogenizace) necháme lepidlo 5 minut odležet, ještě jednou krátce promícháme a můžeme nalévat na podklad. Doba aplikace vlastního lepidla je pouze 30 minut od namíchání.



Nalité lepidlo před lepením upravíme ne-rezovým hladítkem o velikosti zubu 8×8 až 10×10 mm nebo hladítkem s půlměsíčkovou úpravou (v závislosti na velikosti dlažby a rovinnosti podkladu). Pokládka se provádí pouze lepením na vrstvu lepidla.



Po položení do lepidla dlaždice poklepeme plastovou paličkou a zatlačíme tak, aby se vytlačil vzduch a aby se zaručilo správné umístění dlaždice. Během pokládky je nutno z povrchu dlaždice vlhkou houbou odstraňovat zbytky lepidla.

Spárovací maltu aplikujeme po 24 hod.

## CE parametry

CE

**divize weber**  
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.  
Smrčková 2485/4, 180 00 Praha 8

**Ref. norma: EN 12004:2007 + A1:2012**

**15**

**LOD 539 LD**

**007/2015**

**C2E** – zlepšené cementové lepidlo s prodlouženou dobou zavadnutí pro vnitřní a venkovní obklady

**Reakce na oheň**

Třída E

**Uvolňování nebezpečných látek**

Viz bezpečnostní list

**Pevnost spoje, vyjádřena jako:**

- vysoká počáteční tahová přídržnost

$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

**Trvalá odolnost:**

- vysoká tahová přídržnost po tepelném stárnutí

$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

- vysoká tahová přídržnost po ponoření do vody

$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

- vysoká tahová přídržnost po cyklech zmrazení - rozmrazení

$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

**Doba zavadnutí**

30 min.

**Doba zpracovatelnosti**

90 min.



Č. výrobku

LOD 539 LD

Balení

25 kg



LOW DUST



MRAZU ODOLNÝ



VHODNÉ PRO VODNÍ POKLADKOVÝ VYTÁPĚNÍ



**Nejdůležitější vlastnosti**

- lité lepidlo určené pro anhydritové i cementové potěry
- pro dlaždice velkých rozměrů i z přírodního kamene
- nízkoprašná technologie
- doba pochůznosti po 12 hod.
- vhodné pro podlahové vytápění
- třída C2E

## RYCHLETUHNOCÍ NÍZKOPRAŠNÉ FLEXIBILNÍ CEMENTOVÉ LEPIDLO



### Definice výrobku

Rychletvrdnoucí flexibilní lepidlo na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.

### Barva

Šedá.

### Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný, bez změny, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach), oleje, mastnoty apod. Podklad před lepením upravíme pomocí penetračního nátěru.

### Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5°C do +25°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu. Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20°C a jsou přiměřené delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.

### Podkladní nátěr

Na penetraci podkladů před aplikací lepidla používáme ředěný roztok **weberpodkladu A** s vodou v poměru 1:5, dle savosti podkladu. Při lepení na pórobeton použít na penetraci **weberpodklad haft**.

Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev, nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetraci **weberpodklad haft** neředěný.

### Popis zpracování

Lepidlo se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do 6 litrů čisté vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Doba míchání je 2 minuty. Nechat 5 minut odležet a poté ještě jednou krátce promíchat. Doba zpracovatelnosti je 20 minut.

### Nářadí

Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezová hlaďka o velikosti zubu 6×6, 8×8 mm nebo 10×10 mm (dle rozměru dlaždic). U rozměrů dlaždic nad 1200 cm<sup>2</sup> doporučujeme používat stěrku buchtel (velikost zubů 20×8 mm).

### Čištění

Nádoby a nářadí se po použití očistí vodou.

### Použití

Pro minerální podklady, jako vápenocementové omítky a beton, podlahy ve vlhkých prostorech, pro lepení dlažby na podklady se zabudovaným topením, na lodžie a balkony. K lepení dlaždic větších rozměrů, slinutých dlaždic, kameninových obkladů, obkladů z umělého kamene, i skleněných tvárnic. Nedoporučuje se na dřevo, štuky, kovy a barevné nátěry.

### Spotřeba

4 kg/m<sup>2</sup>

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

### Balení

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1 050 kg/paleta.

### Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

### Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje.

Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

**Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.** Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

### Bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

### Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

**Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!**



## Aplikace



Lepidlo aplikujeme na podklad za použití nerезového hladítka o velikosti zubu 6×6 mm, 8×8 mm nebo 10×10 mm dle velikosti dlaždic.



Doporučujeme lepit způsobem oboustranného lepení – tzn. na dlaždici se nanese vrstva lepidla 1–2 mm s ilná.



Po osazení dlaždice do lepidla poklepeme plastovou paličkou stabilizujeme dlaždici a vytlačíme vzduch. Spárovací maltu aplikujeme po 6 hodinách.

## CE parametry

|                                                                                     |                                                                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <b>divize weber</b>                                                                                                                    |  |
|                                                                                     | Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.<br>Smrčková 2485/4, 180 00 Praha 8                                                          |  |
|                                                                                     | <b>Ref. norma: EN 12004:2007 + A1:2012</b>                                                                                             |  |
|                                                                                     | <b>15</b>                                                                                                                              |  |
|                                                                                     | <b>LOD 537 LD</b>                                                                                                                      |  |
|                                                                                     | <b>009/2015</b>                                                                                                                        |  |
|                                                                                     | <b>C2TF S1</b> - zlepšené, rychle tvrdnoucí,<br>deformovatelné cementové lepidlo se sníženým<br>skluzem pro vnitřní a venkovní obklady |  |
| <b>Reakce na oheň</b>                                                               | Třída E                                                                                                                                |  |
| <b>Uvolňování nebezpečných látek</b>                                                | Viz bezpečnostní list                                                                                                                  |  |
| <b>Pevnost spoje, vyjádřena jako:</b>                                               |                                                                                                                                        |  |
| - prvotní tahová přídržnost (nejvýše po 6 hod.)                                     | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                |  |
| - vysoká počáteční tahová přídržnost                                                | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                |  |
| <b>Trvalá odolnost:</b>                                                             |                                                                                                                                        |  |
| - vysoká tahová přídržnost po tepelném stárnutí                                     | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                |  |
| - vysoká tahová přídržnost po ponoření do vody                                      | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                |  |
| - vysoká tahová přídržnost po cyklech<br>zmrazení - rozmrazení                      | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                |  |
| <b>Doba zavadnutí</b>                                                               | 20 min.                                                                                                                                |  |
| <b>Doba zpracovatelnosti</b>                                                        | 30 min.                                                                                                                                |  |



Č. výrobku

LOD 537 LD

Balení

25 kg



LOW DUST



RYCHLE  
TUHNOUCÍ



MRAZU  
ODOLNÝ



VHODNÉ PRO  
VODNÍ POKLADOVÁ  
VYTÁPĚNÍ



**Nejdůležitější  
vlastnosti**

- rychletvrdnoucí, vhodné pro obklady a dlažby
- pochůzný po 4 hod.
- spárovat lze po 6 hod.
- plná zátěž po 12 hod.
- nízkoprašná technologie
- vysoce přilnavé
- vhodné pro podlahové vytápění
- pro interiéru i exteriér
- vhodné pro slinuté dlaždice

## LEPIDLO URČENÉ PRO VELKÉ A ULTRATENKÉ FORMÁTY KERAMIKY



### Definice výrobku

Lepidlo na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad

### Barva

šedá

### Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach), oleje, mastnoty apod. Podklad před lepením upravíme pomocí penetračního nátěru.

### Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5°C. Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5°C (vzduch i konstrukce) a nesmí přesáhnout +25°C, při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

### Podkladní nátěr

Na penetraci podkladů před aplikací lepidla používáme ředěný roztok **weberpodkladu A** s vodou v poměru 1:5, dle savosti podkladu. V případě vyšší savosti je doporučeno provést ještě jednu penetraci. Při lepení na pórobeton použít penetraci **weberpodklad haft**. Na nesavé a problematické povrchy podlah (mírně znečištěné povrchy od barev, nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetraci **webersys epox podklad** zasypaný křemičitým pískem.

### Popis zpracování

Lepidlo se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do 6 litrů vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Doba míchání je 2 minuty. Nechat 5 minut odstát a poté ještě jednou krátce promíchat.

### Nářadí

Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezová hla-dítka o velikosti zubu 6×6, 8×8 mm nebo 10×10 mm (dle rozměru dlaždic). U rozměrů dlaždic nad 1200 cm<sup>2</sup> doporučujeme používat stěrku buchtel (velikost zubů 20×8 mm). Použití velikosti zubů je vždy regulováno doporučením výrobcem keramiky. Totéž platí i o způsobu lepení a použití druhu lepidla (hlavně u laminovaných prvků – cementová či reaktivní lepidla).

### Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.



### Použití

Pro minerální podklady, jako vápenocementové omítky a beton, podlahy ve vlhkých prostorech, pro lepení dlažby na podklady se zabudovaným topením, na lodžie a balkony.

K lepení dlaždic větších rozměrů slinitých dlaždic, ultratenké keramiky, obkladů z umělého kamene.

Nedoporučuje se na dřevo, štuky, kovy a barevné nátěry.

### Spotřeba

4–6 kg/m<sup>2</sup>

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

### Balení

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1 050 kg/paleta.

### Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

### Upozornění

Dodatečně přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje.

Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Při aplikaci je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu svitu a průvanu.

**Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.** Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

### Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

### Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

**Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!**





## Aplikace



Lepidlo aplikujeme na podklad za použití ne-rezového hladítka o velikosti zubu 6×6 mm, 8×8 mm nebo 10×10 mm dle velikosti dlaždic.



Větší rozměry dlaždic doporučujeme lepit způsobem oboustranného lepení, tzn. Na dlaždici se nanese vrstva lepidla zuby doporučenými výřebcem keramiky.




Po osazení dlaždice do lepidla poklepem plastovou paličkou stabilizujeme dlažbu a vytlačíme vzduch. Spárovací maltu aplikujeme po 24 hod.

Je vhodný pro podlahové vytápění i anhydritové podklady.

## CE parametry

|                                                             |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | <b>divize weber</b><br>Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.<br>Smrčková 2485/4, 180 00 Praha 8                                                 |
|                                                             | <b>Ref. norma: EN 12004:2007 + A1:2012</b>                                                                                                           |
|                                                             | <b>16</b>                                                                                                                                            |
|                                                             | <b>LOD 550</b>                                                                                                                                       |
|                                                             | <b>002/2016</b>                                                                                                                                      |
|                                                             | <b>C2TE S2</b> - zlepšené, vysoce deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí pro vnitřní a venkovní obklady |
| <b>Reakce na oheň</b>                                       | Třída E                                                                                                                                              |
| <b>Uvolňování nebezpečných látek</b>                        | Viz bezpečnostní list                                                                                                                                |
| <b>Pevnost spoje, vyjádřena jako:</b>                       |                                                                                                                                                      |
| - vysoká počáteční tahová přídržnost                        | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                              |
| <b>Trvalá odolnost:</b>                                     |                                                                                                                                                      |
| - vysoká tahová přídržnost po tepelném stárnutí             | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                              |
| - vysoká tahová přídržnost po ponoření do vody              | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                              |
| - vysoká tahová přídržnost po cyklech zmrazení - rozmrazení | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                              |
| <b>Doba zavadnutí</b>                                       | 20 min.                                                                                                                                              |
| <b>Doba zpracovatelnosti</b>                                | 45 min.                                                                                                                                              |



Č. výrobku  
Balení

LOD 550  
25 kg



**Nejdůležitější vlastnosti**

- lepidlo určené k lepení velkých a ultratenkých formátů keramiky
- vhodné pro podlahové vytápění
- vhodné na anhydritové podklady
- pro interiér i exteriér
- třída C2TE S2

## PRÁŠKOVÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO Z TRASOVÉHO CEMENTU



### Definice výrobku

Práškové cementové lepidlo na bázi trasového cementu k lepení přírodního a umělého kamene, obkladů i dlažeb.

### Barva

Bílá.

### Složení

Trasový cement a plnivo s modifikujícími přísadami.

### Všeobecné požadavky na podklad

Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach), oleje, mastnoty apod. Podklad před lepením upravíme pomocí penetračního nátěru.

### Podklady

Na savých podkladech, betonu, cementové samonivelační stěrce, sádrových, cementových, vápenocementových omítkách i potěrech na bázi síranu vápenatého. Omezení: u hlazených povrchů s malou pevností v tlaku nízkou hustotou (např. sádra, omítky, pórobeton, atd.) nebo potěrů ze síranu vápenatého by maximální tloušťka lože neměla přesáhnout 3 mm.

### Oblast použití

Lepidlo určené k lepení obkladů i dlažeb v interiéru i exteriéru. Pro kalibrované i nekalibrované dlaždice z přírodního kamene a betonové průmyslově vyráběné desky. Pro pokládku přírodního kamene, který je citlivý na vlhkost. Vhodný i na cementové hydroizolační hmoty jako je např. **terizol**.

### Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5°C do +30°C (vzduch), podklad 5-30°C, při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla a průvanu.

### Podkladní nátěr

Na penetraci podkladů před aplikací lepidla používáme ředěný roztok **weberpodkladu A** s vodou v poměru 1:5, dle savosti podkladu. Při lepení na pórobeton použít na penetraci **weberpodklad haft**.

Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev, nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetraci **weberpodklad haft** neředěný.

### Popis zpracování:

V závislosti na požadované konzistenci smíchejte 1 pytel výrobku **weberxerm 862** s 5,5 až 6 litry vody. K míchaní použijte elektrickou vrtačku s míchacím nástavcem. Směs míchejte tak dlouho, až v ní nebudou žádné hrudky. Směs nechte alespoň 3 min. odležet a poté znovu důkladně promíchejte. Nemíchejte více lepidla než můžete v příštích dvou hodinách zpracovat.

**Při tuhnutí lepidla nepřidávejte vodu!**

### Nářadí

Vědro, vrtačka s míchadlem, vhodné nerezové hladítko s ozubením, obkladačská lžice, řezačka, měřicí pomůcky a houba na čištění.

### Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.

### Použití

- pro minerální podklady, jako vápenocementové omítky a beton
- pro lepení dlažby na podklady se zabudovaným topením
- na lodžie, balkony
- podlahy ve vlhkých provozech
- k lepení keramických, slinutých, kameninových obkladů, obkladů z přírodních a umělých kamenů, skleněných tvárníc
- nedoporučuje se na dřevo, štuky, kovy a barevné nátěry

### Spotřeba

1,5 kg/m<sup>2</sup>/1 mm tloušťky  
se zubovým hlad. 10x10 mm cca 4,5 kg/m<sup>2</sup>  
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

### Balení

Ve 25 kg papírových obalech,  
42 ks – 1 050 kg/paleta.

### Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

### Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu pod +5°C a nad 30°C u podkladu 5°C a při očekávaných snížených teplotách nepoužívat.  
**U dlaždic z přírodního kamene, kde nemáte jistotu, že tyto nejsou náchylné k probarvení nebo jiným změnám je nutno provést zkoušku.**

**Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.** Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

### Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

### Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb, o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

**Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!**



## Aplikace



V závislosti na požadované konzistenci smíchejte pytel výrobku **weberxerm 862** s 5,5 až 6 litry vody.

K míchání použijte elektrickou vrtačku s míchacím nástavcem. Směs míchejte tak dlouho, až v ní nebudou žádné hrudky. Směs nechte alespoň 3 min. odležet a poté znovu důkladně promíchejte. Nemíchejte více lepidla než můžete v příštích dvou hodinách zpracovat. Při tuhnutí lepidla nepřidávejte vodu!



**Nepoužívejte vlhké nebo studené obklady a kameny!** Nejprve naneste za pomoci plochého ocelového hladítka lepidlo v tenké vrstvě na zadní stranu obkladu či kamene a poté naneste tmel na podklad a rozprostřete ozubeným ocel. hladítkem. Kameny a obklady je nutno zatlačit do přilnavého lepidla dříve, než se začne na povrchu lepidla tvořit škraloup. Zbytek lepidla je nutno odstranit za pomoci houby z povrchu dlaždic a používané nářadí co nejrychleji po skončení prací očistit vodou.



Ne méně jak za 24 hodin je možno provést spárování, a to u opracovaných kamenných tvarovek spárovací maltou **webercolor perfect** nebo **weberfug 872 F** u neopracovaných **webercolor klinker**.



Č. výrobku **LOD 862**  
Balení **25 kg**



## Nejdůležitější vlastnosti

- pro interiér i exteriér
- omezené zvětrávání  
v případě vlhkosti ve vnitřních i venkovních prostorech
- pro vrstvy tl. 5 – 20 mm
- na stěny i podlahy
- vhodné pro podlahové vytápění
- spárovat možno po 24 hodinách
- plné zatížení po 7 dnech

## CE parametry

|                                                           |                                                                                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                           | Saint-Gobain Weber GmbH<br>Schanzenstr. 84, D-40549 Düsseldorf                                                       |  |
|                                                           | Ref. norma: EN 12004:2007 + A1:2012                                                                                  |  |
|                                                           | 16                                                                                                                   |  |
|                                                           | DoP-DE-xerm 862                                                                                                      |  |
|                                                           | C2 TE – zlepšené cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí pro vnitřní a venkovní obklady |  |
| Reakce na oheň                                            | Třída E                                                                                                              |  |
| Uvolňování nebezpečných látek                             | Viz bezpečnostní list                                                                                                |  |
| Pevnost spoje, vyjádřena jako:                            |                                                                                                                      |  |
| Vysoká počáteční tahová přídržnost                        | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$                                                                                            |  |
| Trvalá odolnost:                                          |                                                                                                                      |  |
| Vysoká tahová přídržnost po tepelném stárnutí             | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$                                                                                            |  |
| Vysoká tahová přídržnost po ponoření do vody              | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$                                                                                            |  |
| Vysoká tahová přídržnost po cyklech zmrazení - rozmrazení | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$                                                                                            |  |



## CEMENTOVÉ FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBY I PŘÍRODNÍ KÁMEN



### Definice výrobku

Práškové cementové lepidlo na obklady a dlažby ze speciálního cementu, vybraných plniv a přísad k lepení obkladů i dlažeb.

### Barva

Béžová.

### Složení

Speciální cement a vybraná plniva s modifikujícími přísadami.

### Všeobecné požadavky na podklad

Na savých podkladech, betonu, cementové samonivelační stěrce, sádrových, cementových, vápenocementových omítkách i potěrech na bázi síranu vápenatého použijte jako podkladní nátěr **weberpodklad A** ředěný vodou 1:5, pokud je podklad velice savý, tak opakovaně.

**Omezení:** u hlazených povrchů s malou pevností v tlaku nízkou hustotou (např. sádra, omítky, pórobeton, atd.) nebo potěrů ze síranu vápenatého by maximální tloušťka lože neměla přesáhnout 3 mm.

### Podklady

Na savých podkladech, betonu, cementové samonivelační stěrce, sádrových, cementových, vápenocementových omítkách i potěrech na bázi síranu vápenatého.

Omezení: u hlazených povrchů s malou pevností v tlaku nízkou hustotou (např. sádra, omítky, pórobeton, atd.) nebo potěrů ze síranu vápenatého by maximální tloušťka lože neměla přesáhnout 3 mm.

### Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5°C do +30°C (vzduch), podklad 5–30°C, při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla a průvanu.

### Nářadí

Vědro, vrtačka s míchadlem, vhodné nerezové hladítko s ozubením, obkladačská lžice, řezačka, měřicí pomůcky a houba na čištění.

### Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.

### Použití

Lepidlo určené k lepení obkladů i dlažeb v interiéru i exteriéru. Pro kalibrované i nekalibrované dlaždice z keramiky, přírodního kamene a betonové průmyslově vyráběné desky. Vhodné i na pokládku na cementové hydroizolační hmoty jako například **terizol**.

V případě obkladového materiálu, který je zvláště náchylný na změnu zabarvení a deformace, je nutno provádět pokládku lepidlem neobsahujícím vodu (např. reakčním pryskyřičným lepidlem **weberpox easy**). V případě pochybností je třeba provést zkoušku.

### Spotřeba

1,5 kg/m<sup>2</sup>/1 mm tloušťky  
se zubovým hlad. 10×10 mm cca 4 kg/m<sup>2</sup>  
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

### Balení

Ve 25 kg papírových obalech,  
42 ks – 1 050 kg/paleta.

### Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech chráněných vůči účinkům mrazu.

### Upozornění

Dodatečně přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu pod +5°C a nad 30°C u podkladu 5°C a při oče-  
kávaných snížených teplotách nepoužívat.

**Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezá-  
vazné.** Jsou však zpracovány podle nejlep-  
ších poznatků a zkušeností z praxe a jsou  
založeny na nejnovějších technických  
poznatcích.

### Bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost  
pokynům pro ochranu zdraví a životního  
prostředí, které jsou uvedené na obalech  
výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při  
práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte  
a používejte předepsané ochranné pracovní  
pomůcky.

### Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb,  
o odpadech, v platném znění. Podrobnější  
informace jsou uvedeny v bezpečnostním  
listu výrobku.

**Dodržováním uvedených pokynů chráníte  
své zdraví a životní prostředí!**



## Aplikace



V závislosti na požadované konzistenci smíchejte pytel výrobku **weberxerm 859 F** se 6 litry vody.

K míchání použijte elektrickou vrtačku s míchacím nástavcem. Směs míchejte tak dlouho, až v ní nebudou žádné hrudky. Nemíchejte více lepidla, než můžete v příštích 30 minutách zpracovat. Při tuhnutí lepidla nepřidávejte vodu!



**Nepoužívejte vlhké nebo studené obklady a kameny!** Nejprve naneste za pomoci plochého ocelového hladítka lepidlo v tenké vrstvě na zadní stranu obkladu či kamene a poté naneste lepidlo na podklad a rozprostřete ozubeným ocel. hladítkem. Kameny a obklady je nutno zatlačit do přilnavého lepidla dříve, než se začne na povrchu lepidla tvořit škraloup – cca 30 min. Zbytky lepidla je nutno odstranit za pomoci houby z povrchu dlaždic a používané nářadí co nejrychleji po skončení prací očistit vodou.

## Zvláštní pokyny

Nepoužívejte ve spojení s neželeznými kovy, jako jsou zinek, olovo, měď nebo hliník. Vestažené díly, jako např. lišty a profily hran, musí být z ušlechtilé oceli.



Č. výrobku  
Balení

LOD 859 F  
25 kg



## Nejdůležitější vlastnosti

- pro interiér i exteriér
- pro tenkovrstvé a středněvrstvé lepení obkladů a dlažeb
- pro vrstvy tl. 2 – 10 mm
- krátká doba pro přilnutí střepe
- vhodné pro podlahové vytápění
- doba zpracovatelnosti 30 min.
- nízká závislost na prudkých výkyvech teplot
- spárovat možno po 3 hodinách (pochozí)
- plné zatížení po 3 dnech
- třída C2 FTE S1

## CE parametry



Saint-Gobain Weber GmbH  
Schanzenstr. 84, D-40549 Düsseldorf

Ref. norma: EN 12004:2007 + A1:2012

13

DoP-DE-xerm 859 F

**C2 FTE S1** – zlepšené, rychle tvrdnoucí, deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavádnutí pro vnitřní a venkovní obklady

Třída E

Viz bezpečnostní list

Reakce na oheň

Uvolňování nebezpečných látek

Pevnost spoje, vyjádřena jako:

Prvotní tahová přídržnost:

≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup>

Vysoká počáteční tahová přídržnost

≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup>

Trvalá odolnost:

Vysoká tahová přídržnost po tepelném stárnutí

≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup>

Vysoká tahová přídržnost po ponoření do vody

≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup>

Vysoká tahová přídržnost po cyklech zmrazení - rozmrazení

≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup>

## DISPERZNÍ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBY



### Definice výrobku

Jednosložkové, disperzní lepidlo na obklad a dlažbu.

### Barva

Šedá.

### Složení

Na bázi akrylátové disperze, plniva a modifikujících přísad.

### Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být pevný, suchý, odmaštěný, čistý, zbavený prachu a nesoudržných vrstev. U starých podkladů je nutné odstranit zbytky hladkých nátěrů (lesklé laky) a odstranit zbytky úklidových prostředků. U málo přilnavých podkladů (staré nátěry, malby) je třeba podkladní vrstvu zdrsňit.

### Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5°C do +25°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

### Podkladní nátěr

Do vnitřních prostor možnost natažení malé vrstvy **weberfix sol** v tloušťce 1–2 mm plochým ocelovým hladítkem. Po zavaznutí (1–4 hod.) aplikujeme tmel a následně dlaždice.

### Popis zpracování

Lepidlo v kbelíku zamíchat, aby bylo lépe zpracovatelné a dalo se lépe nanášet. Na staré podklady nebo obroušenou malbu nanést tenkou vrstvu lepidla a nechat 1–4 hodiny zaschnout. To umožní aplikaci na tento hladký podklad. Po zaschnutí nanese se na podklad vrstvu **weber fix solu**, kterou upravíme různými typy zubových stěrek dle velikosti dlaždic. Při položení dlaždice do lože se na dlaždice musí poklepat nebo silně přitlačit, aby došlo k odstranění vzduchu a dobrému přilnutí k podkladu. Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20°C a jsou přiměřené delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.

### Nářadí

Zubová nerezová stěrka, plochá nerezová stěrka.

### Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou. Stejně tak je nutno očistit ten samý den od zbytků lepidla také všechny lepené dlaždice.

### Použití

viz tabulka

### Spotřeba

6 kg/m<sup>2</sup>

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

### Balení

PE kbelík 8 kg, 75 ks – 600 kg/paleta.

### Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech při teplotách od +5°C do +25°C.

**Chránit před mrazem.**

### Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a nad +25°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

**Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.** Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

### Bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

### Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

**Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!**

### CE parametry

|                                                                                     |  |                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
|  |  | Saint-Gobain Weber France                              |  |
|                                                                                     |  | Rue de Brie BP 84                                      |  |
|                                                                                     |  | 77253 Brie Comte Robert cedex France                   |  |
|                                                                                     |  | 13                                                     |  |
|                                                                                     |  | DoP n°A 17 1                                           |  |
|                                                                                     |  | weberfix sol                                           |  |
|                                                                                     |  | Ref. norma: EN 12004:2007 + A1:2012                    |  |
|                                                                                     |  | DIT – standardní disperzní lepidlo se sníženým skluzem |  |
| Reakce na oheň                                                                      |  | Třída E                                                |  |
| Uvolňování nebezpečných látek                                                       |  | Viz bezpečnostní list                                  |  |
| Pevnost spoje, vyjádřena jako:                                                      |  |                                                        |  |
| - počáteční smyková přídržnost                                                      |  | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>                                |  |
| Trvalá odolnost:                                                                    |  |                                                        |  |
| - smyková přídržnost po tepelném stárnutí                                           |  | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>                                |  |
| - přídržnost po ponoření do vody                                                    |  | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>                                |  |
| - smyková přídržnost po tepelném stárnutí                                           |  | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>                                |  |



## Aplikace



Lepidlo aplikujeme na podklad za použití nerovného hladítka o velikosti zubu 6×6 mm, 8×8 mm nebo 10×10 mm dle velikosti dlaždic.



Dlaždice doporučujeme lepit způsobem oboustranného lepení tzn. na dlaždici se nanese vrstva hmoty 1–2 mm silná.



Po osazení dlaždice do lepidla poklepeme plastovou paličkou, stabilizujeme dlaždici a vytlačíme vzduch. Spárovací maltu aplikujeme po 12 hodinách.



Č. výrobku  
Balení

LOD 605  
8 kg



**Nejdůležitější  
vlastnosti**

- disperzní lepidlo
- k přímému použití
- do středně vlhkých prostor (koupelny, WC)
- třída DIT

## Použití

| Podklady                                       | Absorpce vody dlaždicí > 0,5 % | Absorpce vody dlaždicí ≤ 0,5% |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Vyrovnávací stěrky                             | 3600 cm² 60×60 cm              | 3600 cm² 60×60 cm             |
| Plný beton                                     | 3600 cm² 60×60 cm              | 3600 cm² 60×60 cm             |
| Podlahy nad vytápěným prostorem                | 3600 cm² 60×60 cm              | 3600 cm² 60×60 cm             |
| Vyhřívána podlaha (teplou vodou)               | 3600 cm² 60×60 cm              | 3600 cm² 60×60 cm             |
| Elektricky vyhřívána podlaha se sáláním        | 3600 cm² 60×60 cm              | 3600 cm² 60×60 cm             |
| Suchá stěrka                                   | 2000 cm² 40×40 cm              | 2000 cm² 40×40 cm             |
| Anhydritová stěrka                             | 2000 cm² 40×40 cm              | 2000 cm² 40×40 cm             |
| Stěrka z lehkého betonu                        | 2000 cm² 40×40 cm              | 2000 cm² 40×40 cm             |
| Hydroizolační systém pod dlažbou Terizol       | 3600 cm² 60×60 cm              |                               |
| Stará dlažba, leštěný beton                    | 3600 cm² 60×60 cm              |                               |
| Starý nátěr, nebo obroušený pryskyřičný povrch | 3600 cm² 60×60 cm              |                               |
| Tvrdé PVC                                      | 3600 cm² 60×60 cm              |                               |
| Dřevěné, OSB, Cetris desky                     | 1100 cm² 30×30 cm              | 1100 cm² 30×30 cm             |
| Staré lepené parkety                           | 1100 cm² 30×30 cm              | 1100 cm² 30×30 cm             |

## DISPERZNÍ LEPIDLO



### Definice výrobku

Mrazuvzdorné, jednosložkové, disperzní lepidlo na obklady, odolné vůči skluzu obkladu a s prodlouženým časem otevřenosti.

### Barva

Bílá.

### Složení

Na bázi akrylátové disperze, plniva a modifikujících přísad.

### Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být pevný, suchý, odmaštěný, čistý, zbavený prachu a nesoudržných vrstev. U starých podkladů je nutné odstranit zbytky hladkých nátěrů (lesklé laky) a odstranit zbytky úklidových prostředků. U málo přilnavých podkladů (staré nátěry, malby) je třeba podkladní vrstvu zdrsňit.

### Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5°C do +25°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20°C a jsou přiměřené delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.

### Podkladní nátěr

Do vnitřních prostor možnost natažení malé vrstvy **weberfixu plusu** plochým nerezovým hladítkem v tloušťce 1–2 mm. Po zavadnutí (1–4 hod.) aplikujeme tmel a následně obklad. Dle velikosti dlaždic volíme velikost zubu stěrky.

### Popis zpracování

Tmel v kbelíku zamícháme zednickou lžící, aby byl lépe zpracovatelný a dal se lépe nanášet. Na staré podklady nebo obroušenou malbu nanese tenkou vrstvu lepidla v tloušťce 1–2 mm plochým nerezovým hladítkem a necháme 1–4 hodiny zaschnout. To umožní aplikaci na tento hladký podklad. Po zaschnutí nanese na podklad vrstvu **weberfixu plusu**, kterou upravíme různými typy zubových stěrek (podle velikosti obkladu a plochosti podkladu). Obklady o ploše 120 cm<sup>2</sup> (malá porezita) nebo 750 cm<sup>2</sup> (porezita > 0,5 %) se musí oboustranně lepit. Při položení obkladu do lože na dlaždice musíme poklepat nebo silně přitlačit, aby došlo k odstranění vzduchu a dobrému přilnutí k podkladu.

### Nářadí

Zubová nerezová stěrka, plochá nerezová stěrka.

### Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou. Stejně tak je nutno očistit ten samý den od zbytků malty také všechny lepené obklady.

### Použití

- k pokládce obkladů, přírodního kamene malých rozměrů, velkých rozměrů na vnitřní zdi
- na nové a starší podklady
- na vnější zdi možno použít tmel max. na rozměry 10×15 cm do výšky soklů

### Spotřeba

4 kg/m<sup>2</sup>

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

### Balení

Ve 2 a 8 kg PE obalech.

### Skladování

12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5°C do +25°C. Chránit před mrazem.

### Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje.

Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

**Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.** Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

### Bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

### Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

**Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!**





## Aplikace



Aplikace fixační vrstvy o tloušťce 1–2 mm, která se nechá zaschnout 1–4 hod.



Nanášení lepicího lepidla zubovou stěrkou. Používají se formáty dlaždic do velikosti 750 cm<sup>2</sup>. Dlaždice se do podkladu zatlačí.



Po zavednutí lepidla se stěna zaspárjuje spárovací maltou a očistí.



Č. výrobku

LOD 608

Balení

2 kg; 8 kg



**Nejdůležitější  
vlastnosti**

- k přímému použití
- jednoduchá aplikace
- pro exteriér i interiéru
- i do středně vlhkých prostor (koupelny, WC)
- maximální velikost dlaždic 750 cm<sup>2</sup>
- třída D2TE

## CE parametry

|                                                                                     |                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Saint-Gobain Weber France<br>Rue de Brie BP 84<br>77253 Brie Comte Robert cedex France |  |
|                                                                                     | 13                                                                                     |  |
|                                                                                     | DoP n°A 19 1                                                                           |  |
|                                                                                     | weberfix plus                                                                          |  |
|                                                                                     | Ref. norma: EN 12004:2007 + A1:2012                                                    |  |
|                                                                                     | D2TE - zlepšené disperzní lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavaznutí   |  |
| Reakce na oheň                                                                      | Třída E                                                                                |  |
| Uvolňování nebezpečných látek                                                       | Viz bezpečnostní list                                                                  |  |
| Pevnost spoje, vyjádřena jako:                                                      |                                                                                        |  |
| - počáteční smyková přídržnost                                                      | ≥ 1,0 N/mm²                                                                            |  |
| Trvalá odolnost:                                                                    |                                                                                        |  |
| - smyková přídržnost po tepelném stárnutí                                           | ≥ 1,0 N/mm²                                                                            |  |
| - přídržnost po ponoření do vody                                                    | ≥ 0,5 N/mm²                                                                            |  |
| - smyková přídržnost po tepelném stárnutí                                           | ≥ 1,0 N/mm²                                                                            |  |

## VYSOCE FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA BÁZI TVRDLITELNÝCH PRYSKYŘIC



### Definice výrobku

Lepidlo na bázi epoxidových pryskyřic a polyuretanu.

### Barva

Světle šedá.

### Vlastnosti produktu

- vysoký stupeň pružnosti
- přemostování trhlin
- vodotěsnost
- odolnost vůči mnohým zředěným kyselinám a zásadám
- odolnost vůči vysokým a nízkým teplotám

### Technické údaje

Doba zpracování: cca 25 min.  
Možnost nášlapu: po cca 24 hod.  
do cca 48 hod.

Možnost vypárování: nejdříve po 24 h  
Úplná zatížitelnost: po cca 7 dnech  
Teplota zpracování: + 10 °C až + 35 °C  
Mísící poměr: Složka A:Složka B = 10:1,2

### Příprava podkladu

Podklady musí být dostatečně pevné, nosné, čisté, tvarově stabilní a bez látek, které snižují přilnavost. Na betonových podkladech se nesmí nacházet cementové lepidlo. Musí být zcela odstraněny zbytky olejů, tuků, vosků a konzervačních prostředků. Jako rozpouštědlo oleje a tuků doporučujeme saponát a sodovou vodu.

Mírné nečistoty v podobě tuku nebo vosku na glazovaných a jiných nesavých podkladech (např. v důsledku použití čistících prostředků do domácnosti) zcela odstráňte za pomoci saponátu a sodové vody. Na neglazovaných obkladech a deskách s předběžným ošetřením povrchu přímo ve výrobě, na stavbě nebo později za použití čistících prostředků je třeba přilnavost lepidla na bázi tvrditelných pryskyřic ověřit předběžnou zkouškou.

Pokud přilnavost není dostatečná, je třeba podklad zdrsnit broušením nebo otryskáním

pískem a přilnavost opět zkontrolovat. Větší nerovnosti a výtlučky je třeba předem vyspravit např. **weberbat opravnou hmotou**. Ocelové podklady je třeba opatřit těžkou ochranou proti korozi. Tu je třeba vybrousit až na bílou ocel a vyčistit.

Podklady z nerez oceli a hliníku je nutné nejprve zdrsnit nanášením kontaktní vrstvy lepidla **weberxerm 847** zoubkovanou špachtlí, následně se obklady a desky pokládají do vrstvy lepidla s vroubkovaným povrchem způsobem čerstvý do čerstvého tzv. oboustranné lepení.

### Zpracování

Vlijte celé množství složky B do složky A. Míchání se provádí v nádobě složky A při pomalém chodu vrtačky a s nasazeným míchadlem. Při míchání je nutno promíchávat i na okrajích a na dně nádoby. Po zamíchání nesmí být na materiálu vidět žádné šmouhy.

Doba mísení činí minimálně 3 minuty. Aby došlo k vytvrzení přilnutých zbytků složky B ve vyprázdněné nádobě, přilijte malé množství rozmíchaného materiálu a smáčejte jím stěny nádoby se složkou B. Při zpracování výrobku **weberxerm 847** jako lepidla na bázi tvrditelných pryskyřic smí velikost zoubků na zoubkované lžici činit max. 6 mm. Na vodorovných plochách je třeba používat **weberxerm 847** také pokládkou do středního lože.

Nářadí ihned po použití očistěte ředidlem S 6003.

### Nářadí

Vrtačka s míchadlem, nerezová hladítka o velikosti zubu max. 6 × 6 mm.

### Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí ředidlem S 6003.

### Oblast použití

Lepidlo **weberxerm 847** vykazuje velmi dobrou přilnavost na glazované a neglazované keramické dlaždice, na savé minerální podklady a na ocelové a hliníkové podklady v interiéru i exteriéru. Velmi dobrou přilnavost má rovněž na stěrkové hydroizolační hmotě **terizol**. Lepidlo na bázi tvrditelných pryskyřic je vhodné k lepení dlaždic a desek především pro velkoplošné kuchyně a k rekonstrukci balkonů a teras, a to i na stávajících glazovaných a neglazovaných keramických obkladech. Lze je používat do vlhkých a mokřích místností, saun a solárií, velkokuchyní a laboratoří. Pro velkoplošné kuchyně. Pro termální, léčebné a terapeutické bazény. Pro lepení dlaždice na dlaždici ve venkovním prostředí.

### Spotřeba

4 kg/m<sup>2</sup>

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

### Balení

Dvojitá nádoba obalové jednotky (VPE)  
5 kg/42 ks na paletě DG

### Skladování

12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem.

### Upozornění

Dodatečně přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

**Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.** Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznátcích.

### Bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

### Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001Sb, o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

**Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!**



## Aplikace



Tmel aplikujeme na podklad za použití nerezového hladítka o velikosti zubu 4×4 a 6×6 mm, dle velikosti dlaždice.



Doporučujeme lepit způsobem oboustranného lepení tzn. na dlaždici se nanese vrstva hmoty 1 – 2 mm silná zubovou stěrkou.



Po osazení dlaždice do tmelu poklepeme plastovou paličkou stabilizujeme dlaždici a vytlačíme vzduch. Spárovací tmel aplikujeme po 24 hodinách nejlépe spárovací maltou **weberpox easy**.



Č. výrobku **LOD 847**  
Balení **5 kg**



## Nejdůležitější vlastnosti

- vysoká lepidlost
- pro náročné lepení
- vodotěsné
- odolnost vůči zředěným kyselinám a zásadám
- třída R2TE

## CE parametry

|                                                                                     |  |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <b>Saint-Gobain Weber GmbH</b><br>Schanzenstr. 84, D-40549 Düsseldorf                                                                         |
|                                                                                     |  | <b>Ref. norma: EN 12004:2007 + A1:2012</b>                                                                                                    |
|                                                                                     |  | <b>13</b>                                                                                                                                     |
|                                                                                     |  | <b>DoP-DE-xerm 847</b>                                                                                                                        |
|                                                                                     |  | <b>R2TE</b> – zlepšené lepidlo na bázi reaktivní pryskyřice se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí pro vnitřní a venkovní obklady |
| <b>Reakce na oheň</b>                                                               |  | Třída E                                                                                                                                       |
| <b>Uvolňování nebezpečných látek</b>                                                |  | Viz bezpečnostní list                                                                                                                         |
| <b>Pevnost spoje, vyjádřena jako:</b>                                               |  |                                                                                                                                               |
| <b>Vysoká počáteční tahová přídržnost</b>                                           |  | ≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                       |
| <b>Trvalá odolnost:</b>                                                             |  |                                                                                                                                               |
| <b>Vysoká tahová přídržnost po tepelném stárnutí</b>                                |  | ≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                       |
| <b>Vysoká tahová přídržnost po ponoření do vody</b>                                 |  | ≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                       |

## Zvláštní pokyny

Výrobek **weberxerm 847** je vhodný k zalití závěsného okapového plechu na balkónech a terasách.

Na stávajících keramických dlaždicích ve venkovním prostoru (např. balkónové nebo terasové plochy), které jsou umístěny nad vytápěnými nebo obydlenými prostory, se výrobek **weberxerm 847** – nesmí používat.

Vysoce kvalitní reaktivní polymery, jako jsou epoxidové nebo polyuretanové pryskyřice, vyžadují pevnost betonu v tlaku alespoň 30 MPa a pevnost povrchu v tahu 1 MPa. Vlhkost betonu musí být menší než 4 hm. %.

Teplota podkladu musí být min. o 3 °C vyšší než teplota rosného bodu.

## EPOXIDOVÉ LEPIDLO A SPÁROVACÍ MALTA NA OBKLADY A DLAŽBY



### Definice výrobku

Dvousložková epox. lepicí i spárovací hmota odolná vůči chemikáliím.

Ke spárování i lepení keramických i skleněných prvků a mozaik (bazény, sprchy, potravinářské provozy apod.). Tloušťka spár 2–15 mm. Pochůznost po 24 hodinách. Plná zátěž chemickými látkami po 7 dnech. Odolná vůči mrazu a zředěným chemickým látkám i oděru (vhodná i pro plochy čištěné tlakovou vodou). Třída R2T.

### Barva

Šedá a bílá.

### Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5°C. Práce spojené s aplikací se nesmějí provádět pod +5°C (vzduch), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům rychlého vysychání a teplotám nad 25°C. Doporučená teplota pro aplikaci 10–25°C.

### Všeobecné požadavky pro podklad

- suchý, čistý, stabilní, nosný, bez volné oddělitelných částic, jako jsou prach, olej, mastnota apod.
- vyspravení nerovností podkladu **weberbat** **opravnou hmotou** je nutné provést min. 2 hod. před pokládáním dlažby, resp. obkladu
- je nutné brát na zřetel doporučené normy a technické listy dodavatelů podlahového topení a výrobců keramiky
- Zbytková vlhkost podkladu u cementových potěrů max. 2,5% CM a u anhydritových přebroušených potěrů 0,5% CM. Nepoužívat u podkladů se vztlínající vlhkostí.

### Zpracování

**Doba zpracování max. 30 minut.**

#### Jako lepidlo:

- nanést na podklad a stáhnout zubatým hladítkem
- velikost zubů se řídí podle velikosti obkladů
- do lože poskládat dlaždice a je nutné poklepáním vytlačit přebytečný vzduch

#### Jako spárovací tmel:

- na malých plochách nanese tmel tvrdou gumovou stěrkou diagonálně na směr spár
- na větších plochách nanést tmel pomocí spárovací pistole
- spáry vyhladit a přebytečný tmel odstranit tvrdou gumovou stěrkou
- vždy spárovat jen malé plochy, které musíme ihned vyčistit fibrem a umýt vlažnou čistou vodou
- po vyspárování je nutné celou plochu dokonale vyčistit a zbytky lepidla důsledně odstranit.

### Nářadí

Pružové nebo ocelové hladítko, nádoba na míchání epoxidové kompozice, fibrové nebo molitanové hladítko k čištění spár, vrtačka s míchacím vřetenem, nádoba na vodu.

### Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou, nejlépe však přípravkem S 6003.

### Použití

#### Jako lepidlo na dlažbu a obklady:

- interiér a exteriér
- na obklady a dlažby na vertikální a horizontální plochy
- na položení mozaikových dlažeb a obkladů v plovárnách
- na betonový nebo cementový podklad
- na speciální podklady (kovy, syntetické materiály apod.)

**V těchto případech konzultujte problematiku s našimi technickými pracovníky.**

#### Jako spárovací malta:

- interiér a exteriér
- vodotěsné spáry
- spárování dlažby a obkladů v chemicky namáhaných prostorách, v potravinářském průmyslu
- oprava stávajícího spárování
- vyspárování bazénů a plováren

#### Je vhodné pro:

- chemické provozy, laboratoře, papírenské a barvírenské provozy
- potravinářský průmysl
- nemocnice a kliniky
- plovárny a sprchy
- termální bazény
- garáže, sanitární zařízení
- stáje, čistírny apod.

### Spotřeba

Pro lepení 4 kg/m<sup>2</sup>

Pro spárování 0,5 kg/m<sup>2</sup>

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

### Balení

Ve 4,5 kg PVC obalech.

### Skladování

12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5°C do +25°C. Chránit před mrazem. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

### Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a nad 25°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Při aplikaci je nutné se vyvarovat prudkému vysychání.

**Jednotnou barevnost spáry v ploše bezpečně zajistí jen výrobek shodné šarže a dostatečně vyzrálá lepicí malta.**

**Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.** Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznátcích.

### Bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.





## Aplikace



Tmel aplikujeme na podklad za použití nerezového hladítka o velikosti zubu 4×4 a 6×6 mm, dle velikosti dlaždice.



Doporučujeme lepit způsobem oboustranného lepení tzn. na dlaždici se nanese vrstva hmoty 1 – 2 mm silná zubovou stěrkou.



Po osazení dlaždice do tmelu poklepeme plastovou paličkou stabilizujeme dlaždici a vytlačíme vzduch. Spárovací tmel aplikujeme po 24 hodinách nejlépe spárovací maltou **weberpox easy**.

## CE parametry

CE

**Saint-Gobain Weber-Favo AG**  
Täferstrasse 11b, CH-5405 Dättwil AG

**vnitřní a venkovní povrchová  
úprava podlah a stěn**

**Ref. norma: EN 12004**

**12**

**weberpox easy**

**R2T** - normální lepidlo z tvrditelné pryskyřice se sníženým skluzem

**Reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1**

**Třída F**

**Počáteční smyková přídržnost**

$\geq 2 \text{ N/mm}^2$

**Přídržnost po ponoření do vody**

$\geq 2 \text{ N/mm}^2$

**Smyková přídržnost po tepelném šoku**

$\geq 2 \text{ N/mm}^2$

**Skluz**

$\leq 0,5 \text{ N/mm}^2$

**Doba zavadnutí: tahová přídržnost  
(ne po méně než po 20 min.)**

$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$



Č. výrobku

LOD631

Balení

4,5 kg



MRAZU  
ODOLNÝ



CHEMICAL  
RESISTANT



PRO  
BAZÉNY



**Nejdůležitější  
vlastnosti**

- ke spárování i lepení keramických i skleněných prvků a mozaik (bazény, sprchy, potravinářské provozy atd.)
- tloušťky spár: 2 – 15 mm
- pochůznost: po 24 hod.
- plná zátěž chemickými látkami: po 7 dnech
- odolný vůči mrazu a zředěným chemickým látkám a otěru
- třída R2T

## Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

**Do držováním uvedených pokynů chráňte své zdraví a životní prostředí!**

## BAREVNÁ SPÁROVACÍ MALTA



### Definice výrobku

Prášková hmota na bázi anorganických pojiv, plniv a modifikujících přísad.

### Barevné odstíny

Vyrábí se ve 20 barevných odstínech dle vzorníku spárovacích tmelů Weber (anthracite, cement, perla, marble, white, beige, dakar, nutt, egffee, coffee, chest nutt, mocha, chocolate, egypt, brick, honey, sesame, mint, cyan, marine).

### Všeobecné požadavky pro podklad

Lepidlo musí být dostatečně vytvrzené (min. 24 hod.). Sít spár vysušit a odstranit materiály, které snižují přilnavost (prach, olej, tuky, zbytky lepidla apod.). Aby byl dosažen rovnoměrný průřez, je nutné spáry vyškrábat. Dodržovat příslušné směrnice, normy a poučení výrobců podkladních a obkladových materiálů.

### Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu i materiálu samotného nesmí klesnout pod +5°C. Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

### Popis zpracování

**Webercolor comfort** rozmíchat s čistou vodou bez vzniku hrudek. Na záměs se použije 1,5 l na 5 kg balení. Nanášet gumovou stěrkou nebo mechovým gumovým hladítkem. Po dostatečném natažení lepidla do spáry vyčistit vlhkou houbou. Po vyschnutí spárovacího lepidla odstranit zbytky lepidla na spárované ploše čistou vodou a vlhkou houbou. Namíchané množství je nutno zpracovat do 90 minut od namíchání. Provozuschopnost zaspárovaných ploch je asi po 24 hod.

### Nářadí

Nádoba PE, míchací zařízení, gumová stěrka, mechové gumové hladítko.

### Vzorník barev pro spárovací tmel

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | Anthracite,     |
|  | Cement,         |
|  | Perla,          |
|  | Marble,         |
|  | White,          |
|  | Beige,          |
|  | Dakar,          |
|  | Nutt,           |
|  | Toffee,         |
|  | Coffee,         |
|  | Mocha,          |
|  | Dark chocolate, |
|  | Egypt,          |
|  | Brick,          |
|  | Honey,          |
|  | Sesame,         |
|  | Marine.         |

### Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.

### Použití

Keramické podlahové a stěnové obklady, obklady z umělého kamene v interiérech a exteriérech, na terasy a balkony, v průmyslových halách, na vytápěné podkladní vrstvy atd., není vhodná u ploch, které se čistí tlakovým způsobem a při působení agresivních roztoků (solí, kyseliny atd.).

### Spotřeba

cca 0,33 kg/m<sup>2</sup> dle šíře spáry  
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

### Balení

V 5 kg PE obalech.

### Skladování

24 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

### Upozornění

Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a nad 25°C a při očekávaných mrazech nepoužívat. Při aplikaci je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu svitu a průvanu.

**Jednotnou barevnost spáry v ploše bezpečně zajistí jen výrobek shodné šarže a dostatečně vyzrálé lepidlo na obklady a dlažby i podkladní vrstvy (omítky, potěry a podobně).**

- Směs, která již začala tuhnout, není možné použít ani po dalším naředění.
- Dořeďování směsi v průběhu aplikace je nepřipustné.
- Pro záměs je nutné vždy používat čistou a studenou záměsovou vodu.
- Nadměrné množství záměsové vody negativně ovlivňuje kvalitu spárovací malty i její případné barevné defekty - výkvěty.
- Při finalizaci spáry vlhkou houbou nenášejte na podklad větší množství vody než nutně potřebné. V opačném případě hrozí vznik barevných defektů.

**Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.** Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

### Bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

### Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb, o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

**Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!**



## Aplikace



Gumovým hladítkem se rozmíchaná malta nanese na celou plochu obkladu a zatlačí se do pár.



Po zavadnutí se obklad očistí vlhkou houbou. Po hrubém očištění vlhkou houbou se obklad očistí houbou suchou.



Po hrubém očištění suchou houbou se obklad dočistí flanelovým hadříkem.



Č. výrobku

WCC+ jm. barvy

Balení

5 kg



## Nejdůležitější vlastnosti

- lehce zpracovatelná spárovací malta
- šířka spáry 1–6 mm
- protiplísňová
- efekt drop-in
- třída CG2 W
- k povrchové úpravě spár na obkladech a dlažbě
- pro interiér i exteriér
- pochůznost min. po 24 hodinách

## BAREVNÁ SPÁROVACÍ MALTA PRO SPÁRY 1–15 mm



### Definice výrobku

Jednosložková zlepšená spárovací malta na bázi anorganických pojiv, plniv a modifikujících přísad se sníženou nasákavostí vodou a vysokou otěruvzdorností pro vnitřní i vnější prostředí.



**Technologie PROTECT3®:** hygienická, cementová spára, s vysokou odolností vůči bakteriím, plísním a řasám díky speciálnímu složení s přísadami na bázi iontového stříbra.



**Technologie PURE-CLEAN®:** cementová spára je velmi odolná vůči skvrnám díky kombinaci speciálních vodoodpudivých přísad, které vytvářejí povrchovou ochranu vyzrálé vrstvy. Tímto způsobem nejen chrání spáru, ale také umožňuje snadné a rychlé čištění i agresivních skvrn (káva, víno, kečup a podobně).

### Oblast použití

Keramické podlahové dlažby a stěnové obklady, obklady z umělého i přírodního kamene v interiérech a exteriérech, na lodžie, terasy, balkóny, pro bytovou administrativu i průmyslovou výstavbu, pro vytápěné podlahové plochy, pro spáry odolné vůči běžným čistícím prostředkům i vybraným chemickým produktům (slabé roztoky kyselin, zásad, solí a podobně).

### Barva

20 odstínů dle vzorníků Weber spárovací malty.

### Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být vyzrálý a suchý, lepidlo použité na lepení obkladových materiálů musí být dostatečně vytvrzené (min. 24 hod. při normálních podmínkách). Sít spár musí být suchá s odstraněnými materiály, které snižují přilnavost (prach, olej, tuky, zbytky lepidla apod.). Aby byl dosažen rovnoměrný průřez, je nutné spáry vyškrabat od přebytečného lepidla, které se vytlačilo při lepení. Je nutné dodržovat příslušné normy a požadavky výrobců obkladových materiálů.

### Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu i materiálu samotného nesmí klesnout pod +10°C a stoupnout nad +30°C. Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +10°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

### Nářadí

Nádoba na míchání, pomaloběžné míchací zařízení (cca. 500 otáček/minuta), gumová natahovací stěrka, nerezová lžice, sada na čištění s molitanovým hladítkem.

### Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje se ihned po použití očistí vodou.

### Spotřeba

Obvykle 0,3–0,8 kg dle velikosti dlažby a šíře spáry

Spotřebu spárovací malty lze vypočítat ze vzorce:

$$\text{Spotřeba (kg/m}^2\text{)} = \frac{1,5 \times C \times D \times (A + B)}{A \times B}$$

Délka dlaždice: A v mm

Šířka dlaždice: B v mm

Tloušťka dlaždice: C v mm

Šířka spáry: D v mm.

### Balení

V 5 kg PE obalech.

4 ks × 5 kg/papírová krabice,  
36 krabic – 720 kg/paleta

### Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.

### Upozornění

Při teplotách vzduchu a podkladu pod +10°C a nad 30°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Při aplikaci je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu svitu a průvanu. U dlaždic z přírodního kamene, kde nemáte jistotu, že tyto nejsou náchylné k probarvení nebo jiným změnám je nutno provést zkoušku. U porézních obkladů a dlažeb je třeba provést zkoušku spárování, případně jejich povrch ošetřit vhodným napouštědlem (například **webertec SHC**) před samotným spárováním. Jednotnou barevnost spáry v ploše bezpečně zajistí jen výrobek shodné šarže a dostatečně vyzrálé lepidlo na obklady a dlažby i podkladní vrstvy (omítky, potěry a podobně).

- Směs, která již začala tuhnout, není možné použít ani po dalším naředění.
- Dořeďování směsi v průběhu aplikace je nepřipustné.
- Pro záměs je nutné vždy používat čistou a studenou záměsovou vodu.
- Nadměrné množství záměsové vody negativně ovlivňuje kvalitu spárovací malty i její případné barevné defekty – výkvěty.
- Při finalizaci spáry vlhkou houbou nenanášejte na podklad větší množství vody než nutně potřebné. V opačném případě hrozí vznik barevných defektů.

**Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.** Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

### Bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedeny na obalech výrobku nebo v bezpečnostním listě. Při práci s výrobkem nejezte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

### Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

**Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!**





## Aplikace



### Popis zpracování

Spárovací maltu rozmícháme s čistou, studenou vodou pomaloběžným míchadlem (cca. 500 otáček/minuta) do vzniku homogenní směsi bez hrudek, necháme 2 minuty odstát, poté ještě jednou krátce promícháme. Na záměs použijeme 1,1–1,25 l čisté studené vody na 5 kg balení.



### Aplikace

Spárovací maltu rovnoměrně nanášíme vmáčknutím gumovou stěrkou nebo mecho-  
vým gumovým hladítkem do připravených spár obvykle diagonálním směrem a to tak, aby na obkladech a dlažbách nezbýval přebytečný materiál.



Po optimálním zaschnutí povrchu spár (obvykle 10–30 minut při normálních podmínkách) upravíme spáry v ploše pomocí vlhkého houbového hladítka, které pravidelně myjeme v čisté vodě.



Pro finální dočištění lze povrch obkladů či dlažeb dočistit flanelovým hadrem.

Namíchané množství je nutno zpracovat maximálně do 50 minut od namíchání. Pochůznost zaspárovávaných ploch je po 12 hodinách při normálních podmínkách. Zatížení vodou a úklidovými prostředky po 7 dnech od aplikace.

## Technická data

|                                                             |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Odstíny                                                     | 20 odstínů podle vzorníku  |
| Pro šíře spáry                                              | 1 - 15 mm                  |
| Klasifikace podle ČSN EN 13888                              | CG2WA                      |
| Použití pro interiéř i exteriér                             | ANO                        |
| Aplikační teplota                                           | od +10 °C do +30 °C        |
| Spotřeba vody na 5 kg balení                                | 1,1–1,25 litru             |
| Zpracovatelnost při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu | do 50 minut                |
| Čištění spáry houbou po                                     | 10–30 minut podle podmínek |
| Pochůznost při normálních podmínkách                        | po 12 hodinách             |
| Plně vyzrálá pro zatížení vodou a čistícími prostředky      | po 7 dnech                 |
| Teplotná odolnost vyzrálé malty                             | od -20 °C do +100 °C       |
| Chemická odolnost - chlorovaná voda                         | velmi dobrá odolnost       |
| - NaOH 2 g/litr                                             | velmi dobrá odolnost       |
| - NaOH 10 g/litr                                            | velmi dobrá odolnost       |
| - Desinfekční bělicí prostředky na bázi chlóranů            | velmi dobrá odolnost       |
| - Kyselina mléčná 2 %                                       | velmi dobrá odolnost       |
| - Kyselina mléčná 5 %                                       | střední odolnost           |
| - Kyselina chlorovodíková 2 %                               | střední odolnost           |
| - Kyselina chlorovodíková 5 %                               | nízká odolnost             |

Výsledky chemických odolností jsou získané testováním plně vyzrálé spárovací malty při standardních podmínkách. Výsledky se mohou mírně lišit v závislosti na podmínkách a vlastnostech podkladů i obkladů a dlažeb.

## Vzorník barev pro spárovací maltu

|  |            |
|--|------------|
|  | Anthracite |
|  | Cement     |
|  | Perla      |
|  | Marble     |
|  | White      |
|  | Begie      |

|  |                |
|--|----------------|
|  | Dakar          |
|  | Nutt           |
|  | Toffee         |
|  | Chest nutt     |
|  | Coffe          |
|  | Mocha          |
|  | Dark chokolate |



Č. výrobku

WCP+ jm. barvy

Balení

5 kg



1–15 mm



ŠÍŘE SPÁRY



MRAZU  
ODOLNÝ



PROTECT<sup>3</sup>



PURE CLEAN



Nejdůležitější  
vlastnosti

- Pro šířky spár 1 – 15 mm
- Třída CG2 WA podle ČSN EN 13888
- Samoschnoucí vyzrávání  
= bezpečnost proti flekacím  
a výkvětům
- Snadná a pohodlná  
zpracovatelnost
- Technologie PROTECT<sup>3</sup>
- Technologie PURE-CLEAN®

|  |        |
|--|--------|
|  | Egypt  |
|  | Brick  |
|  | Honey  |
|  | Sesame |
|  | Mint   |
|  | Cyan   |
|  | Marine |



Č. výrobku WCK  
Balení 10 kg



5–50 mm

ŠÍŘE SPÁRY



- pro interiér i exteriér
- k povrchové úpravě spár keramických pásků, lícového zdiva a spár u neopracovaných kamenných dlažeb
- tloušťka spáry 5 – 50 mm
- mrazuvzdorný
- třída CG2 W A



## webercolor klinker

### SPÁROVACÍ MALTA

#### Definice výrobku

Mrazuvzdorná spárovací cementová malta určená ke spárování fasádních keramických pásků a lícového zdiva.

#### Složení

Směs na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad. Směs obsahuje aditivum eliminující tvorbu výkvětu.

#### Barevné odstíny

Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

#### Technická data

Hmoty splňuje požadavky pro cementovou spárovací maltu CG2 W A podle ČSN EN 13888. Záměsová voda 1,45 l/10 kg pytle. Doba zpracovatelnosti cca 40 minut.

#### Všeobecné požadavky na podklad

Suchý, pevný beze změn, nosný zbavený všech volně oddělitelných částic (jako zbytky lepicího tmele nebo zdících malt). Doporučujeme ošetřit povrch fasádních pásků před započítím spárování ochranným nátěrem, který usnadní finální čištění spárovaných ploch.

#### Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací se nesmí provádět při teplotách pod +5°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je nutné se vyhnout přímým negativním vlivům tepla, vlhka a průvanu. Doporučujeme zaspárovanou plochu chránit před povětrnostními vlivy překrytím plachtou nebo folií. Technologická přestávka mezi lepením a spárováním fasádních pásků musí být minimálně 24 hodin.

#### Nářadí

Vědro, elektrické míchadlo s vřetenem, ploché nerezové hladítko a nerezová spárovací lžice. Na dočištění molitanové hladítko.

#### Čištění

Nádoby a nářadí se po ukončení prací očistí čistou vodou.

### Aplikace



#### Příprava

Malta se připraví postupným vmícháním 10 kg pytle do cca 1,45 l čisté vody pomocí elektrického míchadla s max. otáčkami 500 ot/min. míchá se po dobu cca 2 minut, nechá se 5 minut odležet a potom se ještě jednou krátce promíchá.

#### Použití

Minerální cementová malta určená ke spárování klinkerových případně keramických fasádních pásků a spárování lícového zdiva. Vhodná pro vnitřní i vnější prostředí. Velikost zrna max. 1 mm.

#### Spotřeba

5 kg/m<sup>2</sup> dle tl. pásku a hloubky spár  
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

#### Balení

V 10 kg papírových obalech,  
100 ks – 1 000 kg/paleta.

#### Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

#### Upozornění

Dodatečně přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje.

Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

**Jednotnou barevnost spáry v ploše bezpečně zajistí jen výrobek shodné šarže a dostatečně vyzrálé lepidlo na obklady a dlažby i podkladní vrstvy (omítky, potěry a podobně).**

#### Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.

Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

#### Bezpečnost práce

Před započítím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

#### Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001Sb, o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

**Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!**



#### Aplikace

Maltu nanese na celou plochu vyčištěné ložné spáry, rovněž styčné spáry zcela vyplíte. Po zavnutí hmotu vyhladte do roviny s lícem zdiva a zaoblete dovnitř pomocí spárovací nerezové lžice. Rádus obloky by měl být cca 2x tloušťka spáry. Po upravení spár povrch fasádních pásků nebo lícového zdiva očistěte pomocí molitanového hladítka a vody.



# weberfug 872 F

## RYCHLETUHNOCÍ SPÁROVACÍ MALTA

### Použití

Ke spárování v interiéru i exteriéru, ve vlhkém prostředí a i na místech, která jsou trvale pod vodou. Na obklady i dlažby z kameniny a slinutých dlaždic, štípané dlaždice a kabřincové obklady, betonové dlaždice, dlaždice z opracovaného kamene (náchylné na vlhko).

### Spotřeba

1–3 kg/m<sup>2</sup> (dle velikosti a tvaru použitého obkladového materiálu)  
 Dlaždice 30 × 30 cm: cca 0,6 kg/m<sup>2</sup>  
 Dlaždice 15 × 15 cm: cca 0,8 kg/m<sup>2</sup>  
 Dlaždice 10 × 10 cm: cca 1,2 kg/m<sup>2</sup>  
 Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

### Balení

Ve 25 kg papírových obalech,  
 42 ks – 1050 kg/paleta.

### Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

### Upozornění

Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a nad 30 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat. Při aplikaci je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu svitu a průvanu.

**U dlaždic z přírodního kamene, kde nemáte jistotu, že tyto nejsou náchylné k probarvení nebo jiným změnám je nutno provést zkoušku.**

**Jednotnou barevnost spáry v ploše bezpečně zajistí jen výrobek shodné šarže a dostatečně vyzrálé lepidlo na obklady a dlažby i podkladní vrstvy (omítky, potěry a podobně).**

**Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.** Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

### Definice výrobku

Rychletuhnoucí spárovací malta na přírodní kámen, kabřince a Klinker pásy.

### Barva

Šedá.

### Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach), oleje, mastnoty apod. Doporučujeme podklad upravit vyškrobáním zbytků lepicích tmelů.

### Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5 °C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu. Max. teplota při provádění 30 °C.

### Popis zpracování

Malta se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do 4 litrů vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Doba míchání je 2 minuty. Nechat 5 minut od stát a poté ještě jednou krátce promíchat. Doba zpracování směsi cca 30 min.

### Nářadí

Vědro, vrtačka s míchadlem, pryžové hladítka, zednická lžice, molitanové hladítko na čištění.

### Čištění

Nádoby a nářadí se po použití o čistí vodou.



Č. výrobku **WCF 872 F**  
 Balení **25 kg**



## Nejdůležitější vlastnosti

- možno používat na dlažby trvale uložené pod vodou
- pro práce v časové tísni
- vhodná pro dlaždice z kameniny, štípaných dlaždic, kabřince a dlaždice z opracovaného kamene
- třída CG1
- šířka spáry 3 – 20 mm

### Aplikace



Spárovací maltu aplikujeme do spár za použití pryžového hladítka, po nanesení a vtlačení do spár se ponechá cca 10 minut uzrát (dle podmínek na stavbě).



Posléze se o čistí celá plocha stěpu pomocí molitanového hladítka a vody. Pro čištění spár nepoužívejte silná kyselá čistidla a vysokotlaké čističe.

### Bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

### Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

**Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!**

## ELASTICKÝ SPÁROVACÍ TMEL NA BÁZI POLYSILOXANU



Č. výrobku SPTS + jm. barvy  
Balení 310 ml



MRAZU  
ODOLNÝ



5–20 mm  
ŠÍŘE SPÁRY



**Nejdůležitější vlastnosti**

- tmelení v sanitárních místnostech a kuchyních
- barevně stálý, odolný UV záření
- dobrá přilnavost k většině materiálů

### Barevné odstíny dle vzorníků Weber spárovací malty

trans – transparentní  
Anthracite  
Cement  
Perla  
Marble  
White  
Beige  
Dakar  
Nutt  
Toffee  
Coffee  
Mocha  
Dark chocolate  
Egypt  
Brick  
Honey  
Sesame  
Marine  
Ches nut  
Mint  
Cyan

### Definice výrobku

Jednosložkový, elastický sanitární tmel, odolný proti plísním.

### Složení

Elastický tmel na bázi polysiloxanu s přídavkem fungicidů.

### Technické vlastnosti

Lehce zpracovatelný, pružný, vysoká vyplňovací schopnost. Vytvrzuje bez vzniku trhlin, je vodovzdorný a mrazuvzdorný. Pro šířku spáry 5–20 mm.

### Všeobecné požadavky na podklad

Suchý, pevný bez změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach), oleje, mastnoty apod. Podklad před lepením upravíme pomocí penetračního nátěru. Nepoužívat na PP a PE!

### Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5°C do +30°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu. Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20°C a jsou přiměřeně delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.

### Podkladní nátěr

Na penetraci podkladů před aplikací tmelem použijeme ředěný roztok **weberpodkladu A** s vodou v poměru 1:5 – 1:8, dle savosti podkladu.

### Aplikace

K aplikaci se používá aplikační pistole, tmel se po nanesení vyhlazuje tmelařskou stěrkou a mýdlovou nebo saponátovou vodou. Před vytvrzením lze čistit acetonem, po vytvrzení mechanicky nebo odstraňovačem silikonu.

Tvorba slupky:.....cca 5 minut  
Rychlost vytvrzování:.....cca 2 mm/24 hod.  
Minimální šířka:.....5 mm  
Maximální šířka:.....20 mm  
Minimální hloubka:.....5 mm  
Doporučení:.....hloubka spáry = ½ šířky spáry

### Nářadí

Aplikační pistole ruční nebo pneumatická, tmelařská stěrka.

### Čištění

Před vytvrzením lze čistit acetonem, po vytvrzení mechanicky nebo odstraňovačem silikonu.

### Použití

Tmelení v sanitárních místnostech a kuchyních, veškeré sklenářské práce, tmelení chladírenských skladů a kontejnerů, tmelení klimatizačních systémů. Nepoužívat na přírodní kámen a mramor (může vytvořit skvrny). Po vytvrzení je teplotní odolnost -60°C až +180°C.

### Balení

Ve 310 ml kartuších.

### Skladování

24 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech při teplotách +5 až +25°C.

### Upozornění

Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a nad +30°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

**Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.** Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

### Bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

### Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

**Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!**

### CE parametry



### Referenční norma

Reakce na oheň

Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí

Vodotěsnost a vzduchotěsnost

Ztráta objemu

Stěkavost

Přilnavost po ponoření do vody

Trvanlivost

**divize weber**  
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.  
Smrčková 2485/4, 180 00 Praha 8

14

**SIL163818-1051-01**

007/2014

tmel pro sanitární prostředí

EN 15651 - 3.S

Třída E

vyhodnoceno

≤ 10%

≤ 3mm

bez porušení

vyhovuje





## JEDNOSLOŽKOVÝ PLASTOELASTICKÝ TMEL NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE

### Použití

Tmelení v sanitárních místnostech a kuchyních, veškeré sklenářské práce, tmelení chladírenských skladů a kontejnerů, tmelení klimatizačních systémů. Nepoužívat na přírodní kámen a mramor (může vytvořit skvrny). Tmel je chemicky neutrální pH = 7.

Po vytvrzení je teplotní odolnost -60 °C až +180 °C.

### Balení

Ve 310 ml kartuších.

### Skladování

24 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech při teplotách +5 až +25 °C.

### Upozornění

Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a nad +30 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

**Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.** Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

### Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech.

Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

### Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

**Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!**

### Definice výrobku

Jednosložkový plasto-elastický tmel na bázi akrylátové disperze. Pro šířku spáry 5–20 mm.

### Složení

Akrylátová disperze.

### Barva

Bílá.

### Všeobecné požadavky na podklad

Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach), oleje, mastnoty apod. Podklad před lepením upravíme pomocí penetračního nátěru.

Před zahájením práce doporučujeme vyzkoušet přilnavost tmelu k materiálu.

### Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5 °C do +30 °C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu. Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20 °C a jsou přiměřeně delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.

### Aplikace

K aplikaci se používá aplikační pistole, tmel se po nanesení vyhlazuje tmelařskou stěrkou a mýdlovou nebo saponátovou vodou. Před vytvrzením lze čistit vodou, po vytvrzení mechanicky.

Tvorba slupky:.....povrch je suchý po cca 20 min.  
Minimální šířka:.....5 mm  
Maximální šířka:.....20 mm  
Minimální hloubka:.....5 mm  
Doporučení:.....hloubka spáry = šířka spáry

### Podkladní nátěr

Na penetraci porézních podkladů doporučujeme natřít povrch směsí 1 dílu tmelu s 2 díly vody.

### Nářadí

Aplikační pistole ruční nebo pneumatická, tmelařská stěrka.

### Čištění

Před vytvrzením lze čistit vodou, po vytvrzení mechanicky.



Č. výrobku SPTA SU100  
Balení 310 ml



**Nejdůležitější vlastnosti**

- velmi snadno použitelný
- barevně stálý,
- po vytvrzení vodě odolný
- velmi dobrá přilnavost
- k porézním materiálům
- po vytvrzení přetíratelný

### CE parametry

|                                                                   |                                            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                   | divize weber                               |
|                                                                   | Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. |
|                                                                   | Smrčková 2485/4, 180 00 Praha 8            |
|                                                                   | II                                         |
| Referenční norma                                                  | SIL 41028050                               |
|                                                                   | 008/2014                                   |
|                                                                   | tmel pro fasádní prvky                     |
|                                                                   | EN 15651 - 1S F-INT                        |
| Reakce na oheň                                                    | Třída E                                    |
| Uvolňování chemických látek<br>nebezpečných pro životní prostředí | vyhodnoceno                                |
| Vodotěsnost a vzduchotěsnost                                      |                                            |
| Ztráta objemu                                                     | ≤ 45%                                      |
| Stékavost                                                         | ≤ 5 mm                                     |
| Trvanlivost                                                       | vyhovuje                                   |

# webercolor POLY

## JEDNOSLOŽKOVÝ LEPIČÍ TMEL NA BÁZI MS POLYMERU



č. výrobku **SPTP SU3E**  
Balení **290 ml**



### Nejdůležitější vlastnosti

- dokonalá adheze a vysoká lepidlost na téměř všechny materiály
- trvale pružný
- odolný UV záření, barevně stálý
- přetíratelný
- protiplísňový

### Definice výrobku

Jednosložkové lepidlo na bázi MS polymeru s vysokou pevností lepeného spoje.

### Barva

Šedá.

### Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach), oleje, mastnoty apod. Podklad před lepením upravíme pomocí penetračního nátěru. Před zahájením práce doporučujeme vyzkoušet přilnavost tmelu k materiálu.

### Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5°C do +30°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu. Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20°C a jsou přiměřeně delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.

### Aplikace

K aplikaci se používá aplikační pistole, tmel se po nanesení vyhlazuje tmelařskou stěrkou a mýdlovou nebo saponátovou vodou. Před vytvrzením lze čistit acetonem, po vytvrzení mechanicky nebo odstraňovačem silikonu.

Tvorba spuky: .....cca 10 minut  
Rychlost vytvrzování: .....cca 2 – 3 mm/24 hod.  
Minimální šířka: .....5 mm (spárování),  
.....2 mm (lepení)  
Maximální šířka: .....30 mm (spárování),  
.....10 mm (lepení)  
Minimální houbka: .....3 – 5 mm (spárování)  
Doporučení: .....hloubka spáry = ½ šířky spáry

### Podkladní nátěr

Na penetraci podkladů před aplikací hmoty použijeme ředěný roztok **weberpodkladu A** s vodou v poměru 1:5, dle savosti podkladu.

### Nářadí

Aplikační pistole ruční nebo pneumatická, tmelařská stěrka.

### Čištění

Před vytvrzením lze čistit acetonem, po vytvrzení mechanicky nebo odstraňovačem silikonu.

### Použití

Tmelení a lepení téměř všech stavebních materiálů v nejrůznějších kombinacích – např. dilatace spojů nosné konstrukce a oplechování balkonů, tmelení částí podlah a spojů na stěnách s omezeným pohybem, tmelení v kuchyních, koupelnách a sanitárních místnostech – brání růstu plísní, tmelení konstrukčních vibračních spojů, spojování kovových plechů, přetíratelné vyplňování prasklin a nerovností, lepení zrcadel a zrcadlových stěn na reflexní stranu.

### Balení

Ve 290 ml silnostěnných kartuších.

### Skladování

18 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech při teplotách +5 až +25°C.

### Upozornění

Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a nad +30°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

### Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.

Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

### Bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech.

Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

### Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

### Dodržíváním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

### CE parametry



divize **weber**  
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.  
Smrčková 2485/4, 180 00 Praha 8

11

**SIL775482**

009/2014

tmel pro fasádní prvky, tmel pro komunikace

EN 15651 - 3:2012

Třída E

vyhodnoceno

### Harmonizovaná technická specifikace

#### Reakce na oheň

#### Uvolňování chemických látek

#### nebezpečných pro životní prostředí

#### Vodotěsnost a vzduchotěsnost

#### Ztráta objemu

#### Stěkavost

#### Přilnavost po ponoření do vody

#### Sekantový modul při -20 °C

#### Tahové vlastnosti při 23 °C

#### Elastické zotavení

#### Trvanlivost

≤ 10%

≤ 3 mm

bez porušení

≤ 0,6 MPa

≤ 0,4 MPa

≤ 60 %

vyhovuje





# Lepte (se) spárujte (se) s Weber...



## **weberfor flex**

- ✓ Zaručuje pružné a pevné spojení
- ✓ Lepidlo pro interiér i exteriér
- ✓ Pro moderní vytápěné podlahy
- ✓ Pro lepení velkých formátů obkladů a dlažeb

## **webercolor premium**

- ✓ Do prémiových koupelen i ostatních prostor
- ✓ Spárovací malta pro spáry bez plísní a řas
- ✓ Trvanlivé řešení spár
- ✓ Odolná a stálobarevná

# weberpodklad haft

## PENETRAČNÍ NÁTĚR PŘEDEVŠÍM PRO NESAVÉ PODKLADY

### Definice výrobku

Disperzní penetrační nátěr.

### Složení

Na bázi akrylátové disperze a modifikačních přísad.

### Barva

Oranžová.

### Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být suchý, soudržný, nosný, zba-vený všech volně oddělitelných částic, jako je prach, olej, mastnota a podobně.

### Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5°C do +25°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu. Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20°C a jsou přiměřeně delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.

### Pokyny pro zpracování

Před použitím promíchat a zředit max. 5% vody, nanášet pomocí válečků, štětců nanášejte rovnoměrně ve slabé vrstvě – zabraňte tvorbě loužiček. Po zaschnutí (zkouška škrábáním) lze podle místních podmínek provádět následnou vrstvu (cca 2 hod.).

### Nářadí

Míchadlo, hrubý molitanový váleček, štětec.

### Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití ihned očistí. Zaschlou vrstvu nelze odstranit vodou.

### Použití

- velmi snadno se natírá válečkem i štětcem
- vysoká přilnavost k hladkému podkladu
- vhodný i tam, kde je instalováno podlahové vytápění
- neředěný se používá k základním nátěrům stěn a podlah s glazovanými/neglazovanými dlaždicemi, přírodním a umělým kamenem, betonovým povrchem, se zbytky lepených koberců, apod.

### Spotřeba

0,2 kg/m<sup>2</sup>

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

### Balení

V 1 a 5 kg PE obalech.

### Skladování

12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5°C do +25°C. Chránit před mrazem.

### Upozornění

Dodatečně přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

**Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.** Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

### Bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

### Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

**Do držováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!**



č. výrobku NP653  
Balení 1 kg; 5 kg



## Nejdůležitější vlastnosti

- univerzální penetrační nátěr pro savé i nesavé povrchy bez rozpouštědel
- připravený k přímému použití
- vysoká přilnavost na hladkých nesajících podkladech
- rychlé tuhnutí
- vhodný pro použití ve vnitřních a vnějších prostorách
- s obsahem křemičitého písku





# weberpodklad A

## PENETRAČNÍ NÁTĚR PRO SAVÉ PODKLADY

### Použití

Penetrace savých podkladů před aplikací a nanášením lepicích tmelů (pro obklady a dlažby), opravných hmot, případně podlahových potěrů.

### Spotřeba

pro 1 vrstvu cca 0,03 kg/m<sup>2</sup>

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

### Balení

V 1 kg, 2 kg, 4 kg a 15 kg PE obalech.

### Skladování

V neotevřeném původním obalu při teplotě +5°C až +25°C, chránit před vyschnutím.

NESMÍ ZMRZNOUT!!! Záruka při dodržení podmínek skladování 12 měsíců.

### Upozornění

Dodatečně přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

**Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.** Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

### Bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech.

Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

### Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

**Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!**

### Definice výrobku

Disperze na zvýšení přidržnosti povrchových úprav k podkladu, ke sjednocení savosti podkladu.

### Složení

Na bázi akrylátové disperze a modifikačních přísad.

### Barva

Dodává se v tekuté konzistenci v mléčném zabarvení, po aplikaci a vyschnutí je transparentní.

### Požadavky na podklad

Vhodnými podklady jsou dle platných norem a postupů zhotovené vápenné, vápenocementové, cementové a polymercementové malty, omítky a stěrkové vrstvy ETICS.

Podklad musí být suchý, vyztužený, bez tvarových změn, dostatečně únosný, zbavený všech nečistot jako prachu, oleje, mastnoty, které mohou způsobit oddělení vrstvy nátěru, volné části podkladu se musí odstranit.

Všechny objemově nestabilní podklady, podklady obsahující organické součásti (např. dřevotřískové desky apod.) a jiné nestandardní podklady je třeba posoudit z hlediska vhodnosti použití **weberpodkladu A**. V případě pochybnosti o vhodnosti podkladu konzultujte možnost použití materiálu s výrobcem.

### Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a okolí musí být v rozmezí +5°C až +25°C. Při nanášení je nutné se vyvarovat aplikaci při přímém slunečním záření, větru a dešti. Při rychlém vysychání může dojít k nanesení nestejných množství podkladního nátěru v ploše. Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20°C a jsou přiměřené delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.

### Pokyny pro zpracování

Materiál před penetrací se ředí čistou vodou v poměru 1:5 – 1:10 dle savosti podkladu. Nanáší se štětcem nebo válečkem. Na velmi savé podklady doporučujeme materiál ředit ve vyšším poměru a nanášet ve dvou vrstvách. Druhou vrstvu provádět až po dokonalém vyschnutí předchozí vrstvy.

### Použití nářadí

Štětce a štěrky s přírodním chlupem, fasádní válečky.

### Čištění

Použitá nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou.



**Č. výrobku** NPA100  
**Balení** 1 kg; 2 kg; 4 kg;  
15 kg



## Nejdůležitější vlastnosti

- sjednocuje a snižuje savost podkladu
- zvyšuje přidržnost povrchových úprav
- prodlužuje zpracovatelnost následné povrchové úpravy
- snižuje riziko barevných odchylek následné povrchové úpravy
- rychle zasychá
- minimální spotřeba = ekonomický

## HYDROIZOLAČNÍ HMOTA



### Definice výrobku

Hydroizolační hmota na bázi disperze, minerálních plniv, modifikujících přísad a pigmentů

### Složení

Hmota je na bázi disperze, minerálních plniv, modifikujících přísad a pigmentů.

### Barva

Červená.

### Všeobecné požadavky na podklad

Podklad musí být pevný, vyspravený, bez trhlin, výčnělků, bez poškození a znečištění. Vhodným podkladem je beton, cementový potěr a cementová omítka, sádrová omítka, anhydritový potěr. Podklad musí být vyztužený na požadované zbytkové vlhkosti dle platných norem a doporučení. Podklad před aplikací hydroizolační hmoty napenetrujeme příslušným penetračním nátěrem.

### Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5°C do +25°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu. Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20°C a jsou přiměřeně delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.

### Podkladní nátěr

Pro penetraci savých podkladů před aplikací hydroizolační hmoty používáme **weberpodklad A** ředěnou vodou v poměru 1:5.

V případě nesavého podkladu používáme **weberpodklad haft** neředěný.

### Pokyny pro zpracování

Hydroizolační hmota se před použitím promíchá v přepravní nádobě a je připravena k přímému použití. Připravená směs se nanáší štětkou ve 2 vrstvách. Mezi jednotlivými vrstvami je nutné kouty a rohy vyztužit těsnícím pásem **weberBE-14**. Druhý nátěr je možno provádět po 12 hodinách. Hydroizolační nátěr je možno zatížit vodou nejdříve po 3 dnech.

### Nářadí

PE vědro, míchací zařízení, štětka, štětec, váleček

### Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou. Při práci se doporučuje mít při ruce nádobu s vodou na průběžné čištění nářadí.

### Použití

Nátěr pro hydroizolační nátěry koupelen sprchových koutů a boxů. **Není vhodný pro těsnění aktivních trhlin a konstrukcí před dotavováním a pro izolace v agresivním prostředí. Pro použití v interiéru.**

### Spotřeba

1,5 kg/m<sup>2</sup>

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

### Balení

V 5 a 15 kg PE obalech.

### Skladování

12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5°C do +25°C. Chránit před mrazem.

### Upozornění

Dodatečně přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a nad 25°C a při očekávaných mrazech nepoužívat. Při aplikaci je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu svitu a průvanu. Obklady i dlažby na aplikovanou hmotu je nutno lepit lepidlem minimálně Tř.C2. **Hmota v žádném případě neslouží jako povrchová úprava!!!**

**Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.** Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

### Bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejzte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

### Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001Sb, o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

**Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!**



## Aplikace



Na vyspravený a **weberpodkladem A** napenetrovaný podklad aplikujeme 1. vrstvu válečkem či štětkou.



Do provedené první vrstvy **akryzolu**, se vsadí rohové a prostupové bandážní pásy (**weber-BE-14**).



Po 12-ti hodinách provedeme druhý nátěr **akryzolu**. Vlastní lepení obkladu můžeme provést až po 24 hodinách.



Č. výrobku 7601  
Balení 5 kg; 15 kg



## Nejdůležitější vlastnosti

- vhodný pro izolaci sprchových koutů a koupelen
- dobrá vodotěsnost (tlaková do 1,5 bar)
- hydroizolační nátěr na monolitické betonové konstrukce, vápenocementové a cementové omítky, sádkrokarton, sádkrové omítky, anhydritové potěry
- překlenuje i aktivní trhliny do 0,75 mm
- třída DM 02.

## CE parametry



### divize weber

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.  
Smrčková 2485/4, 180 00 Praha 8

Ref. norma: EN EN 14891:2012

001/2014

7601

14

**DM 02** - vodotěsný disperzní výrobek nanášený v tekutém stavu se schopností přemostění trhliny při nízké teplotě (-20 °C) používaný pod keramické obklady (lepené lepidlem C2 podle ČSN EN 12004)

|                                                              |                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Počáteční tahová přídržnost                                  | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Tahová přídržnost po kontaktu s vodou                        | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Tahová přídržnost po tepelném stárnutí                       | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Tahová přídržnost po vystavení cyklům zmrazení-rozmrazení    | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Tahová přídržnost po kontaktu s vápenatou vodou              | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Vodotěsnost                                                  | žádný průnik              |
| Schopnost přemostění trhliny v běžných podmínkách            | $\geq 0,75 \text{ mm}$    |
| Schopnost přemostění trhliny za velmi nízké teploty (-20 °C) | $\geq 0,75 \text{ mm}$    |

### Systémové výrobky

weberBE-14

BE-14

## HYDROIZOLAČNÍ HMOTA



### Definice výrobku

Hydroizolační hmota na bázi cementu, minerálních plniv a modifikujících přísad.

### Barva

Šedá.

### Všeobecné požadavky na podklad

Podklad pro hydroizolaci musí být pevný, vyspravený, bez výčnělků, bez poškození a znečištění. Vhodným podkladem je beton, cementový a anhydritový potěr a cementová omítka. Podklad musí být vyzrálý na požadované zbytkové vlhkosti dle platných norem a doporučení. Podklad před aplikací hydroizolační hmoty napenetrujeme příslušným penetračním nátěrem.

### Podmínky pro zpracování

Minimální teplota ovzduší při nanášení hmoty musí být +8°C, teplota podkladu +5°C, maximální teplota nesmí přesáhnout 25°C. Hydroizolační nátěr je možno zatížit vodou nejdříve po 2 dnech. Aplikovanou hmotu nevystavujte přímému slunečnímu záření. Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20°C a jsou přiměřeně delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.

### Podkladní nátěr

Savý podklad: **weberpodklad A** ředěný vodou v poměru 1:5. Nesavý podklad: **weberpodklad haft** necháme cca 3 hod. zaschnout.

### Popis zpracování

Hmota se připraví postupným vmícháním 1 pytle (20 kg) do cca 5 litrů čisté vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky, max. otáčky 500 ot./min.), bez hrudek. Doba míchání je 2 minuty. Nechat 5 minut odležet a poté ještě jednou krátce promíchat. Doba zpracovatelnosti je 45 minut.

### Nářadí

Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezová hladítka o velikosti zubu 4×4.

### Čištění

Nádoby a nářadí se po použití očistí vodou.

### Použití

Hmota se používá k vytvoření hydroizolačních povlaků monolitických betonových konstrukcí, izolace proti zemní vlhkosti i tlakové vodě. Vhodný pro stěrkování teras, balkonů, fasádních ploch, zdí, koupelen apod. **Není vhodný pro izolace v agresivním prostředí. Není odolný vůči tlakům z konstrukce. (Negativní tlaky).**

### Spotřeba

2–3 kg/m<sup>2</sup>/2 vrstvy

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

### Balení

Ve 20 kg papírových obalech,  
48 ks – 960 kg/paleta.  
Ve 4,5 kg PE obalech.

### Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

### Upozornění

Dodatečně přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje.

Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

**Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.** Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

### Bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

### Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

**Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!**





## Aplikace



Nejprve provedeme penetraci podkladu. Savý podklad: **weberpodklad A** ředěný vodou v poměru 1:10. Nesavý podklad: **weberpodklad haft** a necháme cca 3 hod. zaschnout.



**Terizol** mícháme ruční vrtačkou s nástavcem (maximální otáčky 500 ot./min.) s vodou v poměru 5 litrů na 1 pytel, dokud nevznikne homogenní, pastovitá hmota bez hrudek. Hmota se nanáší ve dvou vrstvách.



**Interiéry:** po rozmíchání můžeme první vrstvu nanášet hladítkem. Rohy aplikujeme štětkou. Necháme min. 6 hodin zavadnout. Po této době aplikujeme druhou vrstvu opět hladítkem. Následuje technologická přestávka 12 hod., během které hmota dozrává. U silně namáhaných podlah doporučujeme aplikovat **terizol** zubovým hladítkem – viz aplikace v exteriéru.

Následuje technologická přestávka 12 hod., během které hmota dozrává a musí být chráněna proti přímému slunci, aby nedošlo k tvorbě bublin a popraskání. Potom lze teprve nanášet cementové lepidlo, nebo lepidlo do tekutého lože **min. tř. C2**, pro obklady i disperzní lepidlo **tř. D2**.



**Exteriéry:** po rozmíchání hmotu nanášíme hladítkem se zuby 4×4 mm v celé ploše. Necháme min. 6 hod. zavadnout. Po této době aplikujeme druhou vrstvu stejnou stěrkou. Doporučujeme tuto druhou vrstvu aplikovat napříč první vrstvou.

Do všech dilatačních a koutových spár aplikujeme těsnící dilatační pásku **weber BE-14**



Č. výrobku  
Balení

7614  
4,5 kg; 20 kg



MRAZU  
ODOLNÝ



PRO  
BAŽENY



**Nejdůležitější  
vlastnosti**

- hmota se používá k vytvoření hydroizolačních povlaků monolitických betonových konstrukcí, izolace proti zemní vlhkosti i tlakové vodě
- vhodná pro stěrkování teras, balkonů, fasádních ploch, zdí, koupelen, betonových a anhydritových potěrů, sociálních zařízení apod., stěrka i nátěr
- je vhodný pro těsnění aktivních trhlin a konstrukcí před dotvarováním do hodnoty 0,75 mm a pro izolace ve styku s chlorovou vodou
- neslouží jako finální vrstva.

## CE parametry

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | divize weber                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                              | Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.<br>Smrčková 2485/4, 180 00 Praha 8                                                                                                                                                              |
|                                                              | Ref. norma: EN 14891:2012                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 002/2014                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                              | 7416                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                              | 14                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                              | CM OP2 - vodotěsný cementový výrobek nanášený v tekutém stavu se schopností přemostění trhliny při nízké teplotě (-20 °C) a odolný při kontaktu s chlorovanou vodou používaný pod keramické obklady (lepené lepidlem C2 podle ČSN EN 12004 |
| Počáteční tahová přídržnost                                  | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                    |
| Tahová přídržnost po kontaktu s vodou                        | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                    |
| Tahová přídržnost po tepelném stárnutí                       | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                    |
| Tahová přídržnost po vystavení cyklům zmrazení-rozmrazení    | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                    |
| Tahová přídržnost po kontaktu s vápenatou vodou              | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                    |
| Tahová přídržnost po kontaktu s chlorovanou vodou            | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                    |
| Vodotěsnost                                                  | žádný průnik                                                                                                                                                                                                                               |
| Schopnost přemostění trhliny v běžných podmínkách            | ≥ 0,75 mm                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schopnost přemostění trhliny za velmi nízké teploty (-20 °C) | ≥ 0,75 mm                                                                                                                                                                                                                                  |